

| | |
|---------------------|--|
| سرشناسه | : محمدی‌زیارانی ، ماکان ، ۱۳۵۸ - |
| عنوان و نام پدیدآور | : راهنمای جامع لیکا: دانه رس سبک منبسط شده و فرآورده‌های آن/ تدوین فریبرز محمدی‌تهرانی؛ بازنگری ماکان محمدی‌زیارانی؛ زیر نظر دفتر فنی شرکت لیکا. |
| مشخصات نشر | : تهران: امیدان، ۱۳۸۸. |
| مشخصات ظاهری | : ۱۴۴ص:، مصور، جدول، نمودار. |
| شابک | : 978-600-90102-3-3 |
| وضعیت فهرست نویسی | : فیبا |
| یادداشت | : کتابنامه. |
| موضوع | : بتن سبک |
| موضوع | : مصالح ساختمانی |
| موضوع | : خاک رس |
| موضوع | : بتن -- آزمایشها |
| شناسه افزوده | : محمدی‌تهرانی، فریبرز، گردآورنده |
| شناسه افزوده | : شرکت لیکا |
| رده بندی کنگره | : ۱۳۸۸ م/۳۶۲۹/۳۸۴۳۹ TA |
| رده بندی دیویی | : ۶۲۴/۱۸۳۴ |
| شماره کتابشناسی ملی | : ۱۸۶۷۸۶۶ |

Lica®

راهنمای جامع لیکا

دانه رس سبک منبسط شده و فرآورده های آن

تدوین: مهندس فریبرز محمدی تهرانی

نویسنده و بازنگری: مهندس ماکان محمدی زیارانی

«زیر نظر دفتر فنی شرکت لیکا»

ناشر: انتشارات امیدان

صفحه آرابی: انتشارات امیدان

ویراستار: مهندس ماکان محمدی زیارانی

لیتوگرافی: پارسیان

چاپ: چاپخانه ستاره سبز

چاپ اول: زمستان ۱۳۸۸

شمارگان: ۳۰۰۰ نسخه

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت لیکا می باشد

و نقل مطالب با ذکر مرجع در آثار علمی آزاد است

فهرست مطالب

| | |
|---|-----|
| ۹- دبیاجه | ۹-۱ |
| ۹-۱-۱ لیکا چیست؟ | ۹ |
| ۹-۲-۱ دانه های سبک | ۹ |
| ۱۰-۳-۱ تاریخچه | ۱۰ |
| ۱۰-۳-۱-۱ تاریخچه سبکدانه ها و بتن سبکدانه | ۱۰ |
| ۱۳-۴-۱ فرآیند تولید لیکا | ۱۳ |
| ۱۵-۲- فرآورده های لیکا | ۱۵ |
| ۱۵-۱-۲-۱ ویژگی های عمومی | ۱۵ |
| ۱۵-۱-۲-۱-۱ کلیات | ۱۵ |
| ۱۵-۱-۲-۲-۱ ویژگیهای شیمیایی | ۱۵ |
| ۱۶-۱-۲-۳-۱ دانه بندی | ۱۶ |
| ۲۰-۱-۲-۴-۱ وزن فضایی و چگالی | ۲۰ |
| ۲۳-۱-۲-۵-۱ جذب آب | ۲۳ |

- ۲۴.....۶-۱-۲- مقاومت های مکانیکی.....
- ۲۶.....۷-۱-۲- رسانایی حرارتی.....
- ۲۸.....۸-۱-۲- افت صوتی.....
- ۲۹.....۹-۱-۲- مقاومت در برابر آتش.....
- ۳۰.....۱۰-۱-۲- آب بندی.....
- ۳۰.....۱۱-۱-۲- حفاظت در برابر تشعشع.....
- ۳۱.....۱۲-۱-۲- کاربرد لیکا در جداسازی لرزه ای.....
- ۳۲.....۱۳-۱-۲- سایر ویژگی ها.....
- ۳۵.....۲-۲- دانه لیکا.....
- ۳۵.....۱-۲-۲- دانه رس منبسط شده.....
- ۳۵.....۲-۲-۲- فرآورده های جنبی.....
- ۳۶.....۳-۲- بتن سبک.....
- ۳۶.....۱-۳-۲- ویژگی های عمومی بتن های سبک.....
- ۳۷.....۱-۱-۳-۲- طبقه بندی بتن سبک بر مبنای مقاومت.....
- ۳۹.....۲-۱-۳-۲- ریز ساختار بتن سبکدانه.....
- ۴۲.....۴-۲- بتن لیکا.....
- ۴۲.....۱-۴-۲- وزن فضایی.....
- ۴۲.....۲-۴-۲- مقاومت مکانیکی.....
- ۴۵.....۳-۴-۲- تغییر شکل بتن.....
- ۴۶.....۴-۴-۲- ویژگی های موثر بر دوام.....
- ۴۷.....۵-۴-۲- سایر ویژگی ها.....
- ۴۷.....۵-۲- بلوک لیکا.....
- ۴۷.....۱-۵-۲- کلیات.....
- ۵۱.....۲-۵-۲- وزن و مقاومت.....
- ۵۲.....۳-۵-۲- رسانایی حرارتی.....
- ۵۳.....۴-۵-۲- افت صوتی(مقاومت صوتی).....
- ۵۴.....۵-۵-۲- مقاومت در برابر آتش.....

- ۵۶.....۶-۲-۶ فرآورده های لیکا.....
- ۵۶.....۶-۲-۱-۱ ملات لیکا.....
- ۵۷.....۶-۲-۲-۱ مخلوط های قیری.....
- ۵۹.....۶-۲-۳-۱ خاک و لیکا در کشاورزی.....
- ۶۰.....۶-۲-۴-۱ استفاده از پوکه های لیکا در روشهای گوناگون تصفیه فاضلاب.....
- ۶۳.....۳-۱-۱ کاربردهای لیکا در ساختمان.....
- ۶۳.....۳-۱-۱-۱ پی سازی و زیرسازی.....
- ۶۳.....۳-۱-۱-۱-۱ کلیات.....
- ۶۴.....۳-۱-۱-۲-۱ کاربرد دانه لیکا.....
- ۶۴.....۳-۱-۱-۳-۱ کاربرد بتن لیکا.....
- ۶۵.....۳-۱-۱-۴-۱ کاربرد بلوک لیکا.....
- ۶۶.....۳-۲-۱-۱ کف سازی و سقف سازی.....
- ۶۶.....۳-۲-۱-۲-۱ کلیات.....
- ۶۷.....۳-۲-۲-۱-۱ سقف بتن مسلح پیش ساخته و درجا.....
- ۷۶.....۳-۲-۳-۱-۱ سقف بتن با تیرچه و بلوک.....
- ۷۹.....۳-۳-۱-۱ دیوارها.....
- ۷۹.....۳-۳-۱-۲-۱ انواع دیوارها.....
- ۸۲.....۳-۳-۲-۱-۱ دیوارهای پیش ساخته و درجا.....
- ۸۶.....۳-۳-۳-۱-۱ دیوارهای بنایی با بلوک.....
- ۹۲.....۳-۴-۱-۱ پرکننده سبک.....
- ۹۲.....۳-۴-۱-۲-۱ کلیات.....
- ۹۲.....۳-۴-۲-۱-۱ هموارسازی و شیب بندی.....
- ۹۴.....۳-۴-۳-۱-۱ روسازی سیاه با لیکا.....
- ۹۵.....۳-۴-۴-۱-۱ حفاظت از لایه آب بند.....
- ۹۶.....۳-۴-۵-۱-۱ پوشش کف در زمین های باز.....
- ۹۷.....۳-۵-۱-۱ ارزیابی اقتصادی کاربردهای لیکا در ساختمان.....
- ۹۷.....۳-۵-۱-۲-۱ کلیات.....
- ۹۷.....۳-۵-۲-۱-۱ عوامل ارزیابی اقتصادی.....

- ۴- کاربردهای لیکا در راهسازی و ژئوتکنیک ۱۰۳
- ۴-۱- زیرسازی و بستر راه ۱۰۳
- ۴-۱-۱- کنترل نشست و تثبیت خاک ۱۰۳
- ۴-۱-۲- زهکشی و کاهش موئینگی ۱۰۷
- ۴-۱-۳- کاهش آسیب یخ زدگی ۱۱۳
- ۴-۲- روسازی راه ۱۱۹
- ۴-۲-۱- روکش آسفالتی لیکا ۱۱۹
- ۴-۲-۲- تجهیزات ایمنی ۱۲۷
- ۴-۳- المان های حائل ۱۳۱
- ۴-۳-۱- خاکریزی پشت المان های حائل ۱۳۱
- ۴-۳-۲- خاک مسلح ۱۳۹
- ۵- منابع و مراجع ۱۴۱

پیش درآمد

نوآوری و سنت‌شکنی همواره یکی از محورهای مورد توجه و بحث‌انگیز در کشورهای در حال گذار به سوی توسعه بوده است. در جایی که سنتها ریشه در اعماق وجود مردمان دارند، هرگونه نوآوری با مقاومت ذاتی روبه‌رو می‌شود. این مقاومت گاه از آن روست که نوآوری را سبب تخریب پیشینه فرهنگی می‌دانند و گاه از آن روست که آن را با زیرساختهای فرهنگی موجود بیگانه می‌دانند.

یک از نمونه‌های قابل ارائه برای بیان بهتر این مفاهیم، فن آوری و فرهنگ ساختمان سازی در ایران است. فرهنگ مهرازی در ایران ترکیبی از دیدگاههای گوناگون را برای تامین زیبایی، پایداری و آسایش در خود پرورانده است. این ترکیب بر پایه گزینش و کاربرد مناسب مصالح و نیز ساختار و ترکیب بندی بنا استوار می‌گردد. بدیهی است این پایه‌ها در هماهنگی کامل با یکدیگر و نیز با بسترهای فرهنگی زمان خود رشد یافته‌اند.

اکنون پرسش اساسی در جامعه در حال توسعه ما این است که کدام بخش از این فرهنگ می‌تواند دگرگونی یابد و کدام بخش آن از ریشه‌های سنتی فرهنگ ما شکل گرفته است و باید حفظ شود.

به عنوان نمونه، امروز پیروی دقیق از روش ترکیب بندی فضاهای معماری سنتی در ساختمانها، نظیر ایجاد فضاهای اندرونی و بیرونی به شکل گذشته، ممکن نیست. اما می‌توان اهداف کارکردی این فضاها را در معماری نوین تامین نمود.

بنابراین همانگونه که نوآوری در روش تامین این اهداف، گامی در جهت احیای سنت تلقی می‌گردد، هدر دادن فضاها برای تقلید کورکورانه از سنت و یا تقلید از روشهای بیگانه و از یاد بردن اهداف معماری ایرانی، سبب تخریب فرهنگ معماری می‌شود.

همین موضوع را می‌توان در گزینش و کاربرد مصالح نیز به خوبی مشاهده نمود. روشهای تولید و کاربرد مصالح در گذشته، بر اساس فن آوری و امکانات موجود آن زمان شکل گرفته است. اما با توجه به تغییر الگوهای ساخت و ساز و فن آوری آن، تداوم این امر به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. در واقع پافشاری بر کاربرد مصالح سنتی و مقاومت در برابر نوآوری در این زمینه، تنها پیروی کورکورانه از روشهای سنتی است و به هیچ عنوان نمی‌تواند تامین کننده اهداف کارکردی این مصالح باشد.

به عنوان مثال یک راه حل برای تامین آسایش حرارتی در ساختمانهای قدیمی استفاده از دیوارها و سقفهای ضخیم خشتی و آجری بوده است. حال با توجه به محدودیتهای فضا ساختمانهای امروزی و کاهش قابل ملاحظه ضخامت دیوار و سقف ساختمانها، استفاده از این مصالح در قالبهای نوین، نه تنها کمکی به تامین آسایش حرارتی نمی‌نماید، بلکه با برخی نیازهای دیگر ساخت و ساز، نظیر کاهش زمان و هزینه های ساخت مغایرت دارد. از سوی دیگر تامین آسایش حرارتی، تنها با تکیه بر دستگاههای حرارتی و برودتی، نه تنها سبب افزایش مصرف انرژی و از دست رفتن سرمایه های ملی می‌شود، نشانه عدم توجه به دیدگاههای فرهنگ سنتی در زمینه عایق کاری است.

به همین روش می‌توان نمونه های بسیاری از مشکلات ساخت و ساز نظیر دوام و عمر کم ساختمانها، هزینه های بالای تولید مسکن و جز آن را ناشی از پیروی ناآگاهانه روشهای بیگانه با فرهنگ ملی و یا فشاری بیهوده بر تقلید ظاهری از فرهنگ سنتی دانست که هر دو برخاسته از عدم شناخت صحیح از محتوای درونی فرهنگ مهرازی سنتی است.

بر این باوریم که با درک واقعی این فرهنگ می‌توان به الگوهای مناسب ساخت و ساز دست یافت، به گونه‌ای که ضمن بهره گیری از فن آوری نوین، در برگیرنده عناصر فرهنگ سنتی مهرازی نیز باشند و دوام، آسایش و زیبایی را ارمغان آورند.

مهندس احمد میرمحمد صادقی

۱-۱- لیکا چیست؟

واژه لیکا از عبارت (LECA) Light Expanded Clay Aggregate به معنی دانه رس سبک منبسط شده گرفته شده است. این دانه‌ها از انبساط خاک رس در کوره‌های گردان با حرارتی حدود ۱۲۰۰ درجه سانتی‌گراد به دست می‌آیند.

مجموعه‌ای از ویژگی‌های قابل توجه مانند وزن کم، هدایت حرارتی پایین، افت صوتی مناسب، مقاومت در برابر آتش، دوام و پایداری شیمیایی و نظایر آن سبب گسترش کاربردهای این سنگ‌دانه‌های مصنوعی در صنعت ساختمان، طرح‌های عمرانی، کشاورزی، محیط زیست، راه‌سازی و... شده است. برای شناخت بهتر جایگاه این دانه‌ها در صنعت، لازم است ابتدا مطالبی در زمینه انواع دانه‌های سبک مطرح گردد.

۱-۲- دانه‌های سبک

سنگ‌دانه‌های سبک، به دلیل تخلخل دارای وزن فضایی کم هستند. از آنها می‌توان به عنوان پرکننده فضاهای خالی به منظور کاهش وزن، عایق کاری حرارتی و صوتی و نظایر آن به کار برد. همچنین از این دانه‌ها در ساخت سایر فرآورده‌های سبک مانند انواع بتن‌های دانه‌سبک، ملات‌ها و اندودها، فرآورده‌های قیری، خاک کشاورزی و جز آن استفاده می‌شود.

سنگدانه‌های سبک ممکن است از نوع طبیعی یا مصنوعی باشند. برخی از دانه‌های طبیعی (پوک‌های معدنی) مانند پامیس (پوک‌های سنگ)، اسکوریا (سنگ پا)، خاکسترها و توف‌ها منشأ آتشفشانی دارند و برخی دیگر مانند دیاتومیت رسوبی هستند. محدودیت استفاده از این دانه‌ها، اغلب به دلیل نداشتن کیفیت قابل اطمینان و یکنواخت آنها بوده و بدلیل نداشتن فرآوری تولیدی غالباً دارای مواد کنترل نشده شیمیایی و معدنی می‌باشند. در فصول آینده تفاوت‌های این سبکدانه‌ها با محصولات لیکا بررسی خواهد شد.

سنگ‌دانه‌های مصنوعی به چهار روش تولید می‌شوند. در روش اول، سنگ‌دانه‌ها مصنوعی از حرارت دادن و انبساط خاک رس، سنگ رسی، سنگ رسی دیاتومه‌ای و... بدست می‌آیند. در روش دوم، سرباره مذاب کوره‌های آهن‌گدازی با پاشیدن مقادیر کنترل شده آب به کمک جت آبی منبسط می‌گردد. در روش سوم، از جوش‌های صنعتی حاصل از خاکستر کوره‌های زغال سنگ استفاده می‌شود و سرانجام در چهارمین روش دانه‌های سبک از ترکیبات آلی نظیر استایرن‌های منبسط شده تولید می‌شوند.

در ایران از روش اول برای تولید خاک رس منبسط شده استفاده می‌شود و از دانه‌رس سبک منبسط شده اغلب به عنوان پرکننده و یا برای ساخت بتن استفاده می‌شود. به طور کلی این دانه‌ها به دو روش کوره ذوب نواری و یا کوره ذوب گردان تولید می‌شوند. دانه‌های حاصل از کوره ذوب نواری و یا کوره ذوب گردان دارای وزن ویژه ظاهری بین ۳۰۰ تا ۶۵۰ کیلوگرم درمتر مکعب و دانه‌های حاصل از کوره ذوب دارای چگالی حجمی بین ۶۵۰ تا ۹۰۰ کیلوگرم در متر مکعب می‌باشند.

۱-۳- تاریخچه

۱-۳-۱- تاریخچه سبکدانه ها و بتن سبکدانه

سبکدانه های طبیعی از سال های دور مورد توجه بشر بوده اند. حتی ۲۷۳ سال قبل از میلاد در روم باستان سنگدانه های سبک از فاصله ۴۰ کیلومتری به بندر Cosa در غرب ایتالیا حمل و در بندر سازی استفاده شده است. رومیان در احداث معبد پانتئون و ورزشگاه کلوزیوم از پومیس که نوعی مصالح سبک است استفاده کرده اند.



شکل ۱-۲ معبد پانتئون

شکل ۱-۱ ورزشگاه کلوزیوم

در قرن ششم در ساخت اولیه کلیسای صوفیای استانبول نیز سبکدانه بکار رفته است. پس از گذشت ۱۰۰۰ سال، سبکدانه در ساختمانی در واتیکان بکار رفت.

با اختراع روشی جهت تولید سبکدانه صنعتی، استفاده از بتن سبکدانه وارد مرحله جدیدی گشت. در حدود سال ۱۹۱۷، هایدی در کانزاس ایالات متحده، روش تولید صنعتی رس منبسط شده را با استفاده از کوره استوانه ای چرخان ابداع نمود. این فرآورده هایدیت نام گرفت. این سبکدانه مصنوعی در هنگام جنگ جهانی اول به دلیل محدودیت دسترسی به ورق فولادی برای ساخت کشتی بکار گرفته شد. کشتی *Atlantus* به وزن ۳۰۰ تن که با بتن سبک هایدیتی ساخته شده بود، در اواخر سال ۱۹۱۸ به آب انداخته شد. در سال ۱۹۱۹ کشتی *Selma* به وزن ۷۵۰ تن و طول ۱۳۲ متر با همین نوع بتن ساخته و به آب انداخته شد. در دهه های ۵۰ و ۶۰ بیش از ۱۵۰ پل و ساختمان در ایالات متحده و کانادا با این نوع بتن، مورد بهره برداری قرار گرفت.

ساختمان ۴۲ طبقه در شیکاگو، ترمینال TWA در فرودگاه نیویورک در سال ۱۹۶۰، فرودگاه Dulles واشنگتن در سال ۱۹۶۲، کلیسایی در نروژ در سال ۱۹۶۵، پلی در وایسبادن آلمان در سال ۱۹۶۶ و پل آب بر در روتردام هلند در سال ۱۹۶۸ از جمله ساختمان هایی هستند که با بتن سبکدانه ساخته شده اند. در هلند، انگلستان، ایتالیا و اسکاتلند نیز در دهه ۷۰ و ۸۰ پل هایی با دهانه های مختلف ساخته و با موفقیت بهره برداری شده اند.



شکل ۱-۳- ساختمان هتل پارک پلازا در سنت لوئیز

مخازن عظیم گاز طبیعی مایع، اسکله شناور، مخزن نفت در زیر آب و ساختمان های عظیم فرا ساحلی با بتن سبکدانه ساخته شده اند. هم چنین سکوی بزرگ پرش اسکی، استادیوم ها، محل تماشای و سقف های آن ها و سازه های دیگر با این نوع بتن به بهره برداری رسیده اند.

بزرگترین بنای بتن سبکدانه، ساختمان اداری ۵۲ طبقه با ارتفاع ۲۱۵ متر در هوستون تکزاس می باشد. در سال های ۱۹۷۰ ساخت بتن سبکدانه پرمقاومت آغاز شد و در دهه ۸۰ به دلیل نیاز برخی شرکت های نفتی در امریکا و نروژ برای ساخت سازه ها و مخازن ساحلی و فراساحلی مانند سکوهایی نفتی یک رشته تحقیقات وسیع برای ساخت بتن سبکدانه پرمقاومت در این دو کشور با هدایت واحد آغاز شد که نتایج آن در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ منتشر گشت.


لازم به توضیح است که در تمامی این سالها استفاده از سبکدانه صنعتی در ساخت انواع قطعات بتنی پیش ساخته اعم از بلوک و پنل در تمامی دنیا بسیار رایج بوده است.

این امر بخصوص در کشورهایی مانند کشورهای شمالی اروپا که بدلیل دارا بودن شرایط اقلیمی و جغرافیائی ویژه ناگزیر به رعایت اصول عایقسازی و سبکسازی بوده اند به یک الگوی بهینه مصرف تبدیل شده است. امروزه سبکدانه های مصنوعی به ویژه لیکا در کشورهای مختلف با نام های تجاری گوناگون و در انواع سبکدانه غیر سازه ای و سازه ای تولید می گردد.

نام برخی از کشورهای دارای این صنعت و نام تجاری فرآورده های آنها به شرح زیر است:
دانمارک، نروژ، سوئیس، سوئد، آلمان، فنلاند، پرتغال، انگلیس و ایران با نام Leca،
چک و اسلواکی، لهستان و روسیه با نام Keramzite،
آمریکا و آفریقای جنوبی با نام Aglite.

فرانسه با نام Argex،
ایتالیا با نام Laterlite،
اسپانیا با نام Liapour.

پیشینه تولید فرآورده‌های لیکا در ایران به احداث کارخانه لیکا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال ۱۳۵۵ و آغاز تولید انبوه با کمیت و کیفیت قابل توجه در سال ۱۳۶۰ باز می‌گردد. تولید لیکا در ایران تحت امتیاز لیکای بین‌المللی انجام می‌شود. در حال حاضر این کارخانه دارای ۲ واحد تولید سبک‌دانه، مجموعاً با ظرفیت اسمی ۳۰۰۰۰۰ مترکعب در سال و سه واحد تولید بلوک سبک با ظرفیت اسمی مجموع ۸،۰۰۰،۰۰۰ قطعه در سال می‌باشد. این کارخانه دارای بخش‌های R&D و آزمایشگاه ویژه کنترل کیفیت است. این فرآورده‌ها اکنون به صورت دانه، بلوک، قطعات بتن پیش‌ساخته، و نظایر آن تولید و عرضه می‌گردند.



۱-۴- فرآیند تولید لیکا

۱- ماده اولیه

ماده اولیه لیکا نوعی رس صنعتی می باشد که ایلیت یا مونت موریونیت نام دارد. ترکیب شیمیایی بخصوص این ماده فقط در نواحی محدودی یافت می شود. اولین معدن شناخته شده در روستای کوشکک ساوه می باشد که مطالعات معدنی و آزمایشگاهی آن توسط اروپاییان انجام گرفت و ماده اولیه فعالیت کارخانه راتامین نمود. در دهه دوم فعالیت کارخانه کلیه مطالعات از اکتشاف تا بهره برداری توسط کارشناسان ایرانی شرکت لیکا انجام گرفت. در این راستا منطقه وسیعی در شعاع یکصد کیلومتری کارخانه از طریق تصاویر ماهواره ای (Remote Sensing) مورد مطالعه قرار گرفت. از این معادن جهت تامین مواد اولیه، بهره برداری می شود. ماده اولیه پس از اکتشاف، باطله برداری شده و سپس در هر مرحله از بهره برداری، آزمایش انبساط پذیری از سطح و عمق انجام گرفته و در صورت مثبت بودن نتایج آزمایش، ماده اولیه دپو وبه کارخانه حمل می گردد.

۲- فرآوری اولیه

آماده سازی خاک را فرآوری اولیه می گویند. خاک از طریق جعبه تغذیه وارد خط تولید شده و توزین می گردد. با عبور از دروازه مغناطیسی وارد آسیاب (Adge mill) شده و در آنجا خاک همراه با آب مورد نیاز له شده و از صفحه مشبکی با روزنه های ۱۸ میلی متر عبور می کند. گل عبور داده شده وارد مخلوط کن می گردد و در آنجا به وسیله دو محور چرخ گوشتی ورز داده شده تا گل به حالت پلاستیک درآید. سپس گل ورز داده شده از آسیاب غلطکی با مجرای ۲ میلی متر عبور می کند تا کاملا حالت یکنواختی پیدا کند. گل یکنواخت شده به کوره خشک کن هدایت می شود.

۳- فرآوری

کوره خشک کن به طول ۳۵ متر و حرکت ۱/۵ تا ۲ دور در دقیقه دارای ساختمان داخلی بخصوصی است. این ساختمان باعث می شود تا گل در معرض هوای گرم قرار گرفته، خشک و ریز شود. نهایتا به گندوله های ریزی تبدیل می شود. حرارت کوره خشک کن در ابتدا ۱۵۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد است و در انتها به ۵۵۰ تا ۶۰۰ درجه سانتی گراد می رسد. گندوله های آماده شده به کوره پخت می ریزد. کوره پخت به طول ۲۲ متر و قطر ۳/۴ متر قادر است تا ۶ دور در دقیقه دوران نماید. منحنی حرارتی کوره پخت از ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه کشیده می شود و گندوله ها در این حرارت منبسط شده و به دانه هایی از ۱ تا ۲۵ میلی متر سبک و متخلخل تبدیل می شوند.

دانه های سبک تولید شده به داخل خنک کن های ماهواره ای هدایت شده و از آنجا بر روی نوارهای خروجی ریخته شده و در محوطه آزاد دپو می شوند.

۴- دانه بندی

بدلیل آنکه هر کاربردی نیاز به دانه بندی مخصوصی می باشد، لذا سبکدانه های تولیدی بعبور از سرنده به سه سایز مختلف ۰-۴ میلی متر، ۴-۱۰ میلی متر، ۱۰-۲۵ میلی متر تقسیم می شود، ودانه های مجزا شده برای کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این دانه بندی بر حسب نیازهای متفاوت قابل تغییر است.

۵- تولید بلوک

کارخانه لیکا دارای سه خط تولید بلوک سبک می باشد که یک خط همراه با کارخانه لیکا در سال ۱۳۵۷ نصب شده است و دو خط دیگر در سال های اخیر وبخشی از طرح توسعه شرکت لیکا می باشد. در خطوط تولید بلوک کارخانه لیکا انواع مختلف بلوک سبک تولید وبه بازار عرضه می گردد. کلیه محصولات تحت نظارت واحد کنترل کیفیت و بر اساس استانداردهای معتبر داخلی و خارجی تولید می گردند.



شکل ۱-۴- نمای از آزمایشگاه کنترل کیفیت کارخانه لیکا

۲- فرآورده‌های لیکا

۲-۱- ویژگی‌های عمومی

۲-۱-۱- کلیات


بافت متخلخل ناشی از انبساط خاک رس که در نتیجه ایجاد و محبوس شدن گازها در جرم به حالت خمیری روان درآمده در دمای ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد به وجود می‌آید، موجب ویژگی‌های اساسی دانه لیکا است. مقادیر کمی این ویژگی‌ها و حتی ظاهر دانه‌ها بر حسب روش تولید با کوره ذوب نواری یا گردان می‌تواند متفاوت باشد. دانه‌های حاصل از کوره گردان دارای شکل تقریباً گرد و سطح زبر و ناهموارند. قشر میکروسکوپی خارجی آنها دارای خلل و فرج ریز است. داخل دانه‌ها دارای بافت اسفنجی و سیاه رنگ است رنگ پوشش خارجی بستگی زیادی به ماده معدنی، روش و کیفیت فرآوری دارد و اغلب نزدیک به رنگهای اخراپی و قهوه‌ای است. ضخامت این پوشش ۵۰ تا ۱۰۰ میکرون است و جذب آب کمتری نسبت به بافت درون دانه دارد. وجود تخلخل و فضای خالی بین دانه‌ها سبب ایجاد فضای خالی برابر با ۷۳ تا ۸۸ درصد فضای کل می‌گردد. این میزان فضای خالی بین دانه‌ها سبب ایجاد ویژگی‌های مهمی چون وزن کم، رسانایی حرارتی پایین، افت صوتی، جلوگیری از نفوذ رطوبت و زهکشی می‌شود. همچنین بافت این دانه‌ها و روش تشکیل آنها سبب مقاومت در برابر آتش و دوام و پایداری شیمیایی می‌گردد. در ادامه بخش برخی از این ویژگی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

۲-۱-۲- ویژگی‌های شیمیایی

جدول ۲-۱ نتایج آنالیز شیمیایی دانه لیکا را نشان می‌دهد. آزمایشات انجام شده نشان داده است PH این دانه‌ها حدود ۷/۲ است و دانه‌های لیکا از نظر شیمیایی خنثی هستند.

جدول ۲-۱- آنالیز شیمیایی دانه لیکا

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|------|-------------------|-------|
| SiO ₂ | ۶۶,۰۵ | MgO | ۱,۹۹ | SiO ₃ | ۰,۰۳ |
| Al ₂ O ₃ | ۱۶,۵۷ | TiO ₂ | ۰,۷۸ | Na ₂ O | ۰,۶۹ |
| Fe ₂ O ₃ | ۷,۱۰ | P ₂ O ₅ | ۰,۲۱ | K ₂ O | ۲,۶۹ |
| CaO | ۲,۴۶ | MnO | ۰,۰۹ | مجموع | ۹۸,۶۶ |



۳-۱-۲- دانه بندی

دانه‌های لیکا در حالت کلی دارای دانه‌بندی نسبتاً گسترده‌ای بین ۰ تا ۲۵ مم می‌باشند. اندازه دانه‌ها بستگی مستقیم به نوع ماده معدنی، چگونگی فرآوری و ثابت‌های کاری کوره نظیر درجه حرارت، سرعت گردش و نظایر آن دارد. براین اساس می‌توان تا حدود زیادی دانه‌بندی محصول نهایی را متناسب با کاربردهای مورد انتشار تطبیق داد. برخی حدود متداول برای تولید دانه‌بندی‌های مشخص لیکا ۰-۴-۲-۰، ۰-۲۵-۴-۰-۲-۰، ۰-۲۵-۱۰-۴-۰ و ۰-۲۵-۱۲-۸-۴-۰ می‌باشند. در حال حاضر بیشترین استفاده در دانه بندی ۰-۴-۰-۱۰-۲۵ میلی متر می‌باشد.

باید توجه داشت که ویژگی‌های فیزیکی دانه‌های لیکا بستگی مستقیمی به اندازه دانه‌ها- به عنوان معیار انبساط- دارد. بنابراین دانه‌بندی نقش بسیار اساسی در تأمین نیازهای کاربردی لیکا دارد. دانه بندی سنگ دانه ها بر اساس حداکثر و حداقل درصد دانه های گذشته از الک های استاندارد مطابق با ASTM A 23.2.2 و ASTM C 136 انجام می‌گیرد. برای دانه‌های سبک با توجه به وزن فضایی متفاوت با سنگ دانه‌ای معمولی، حداقل حجم نمونه آزمایشی باید معادل ۲۸۳۰ سانتی متر مکعب و وزن آن مطابق جدول ۲-۲ باشد.

جدول ۲-۲- وزن نمونه آزمایشی برای دانه‌بندی

| وزن نمونه آزمایشی gr | وزن فضایی اسمی kg/m ³ |
|----------------------|----------------------------------|
| ۵۰ | ۸۰-۲۴۰ |
| ۱۰۰ | ۲۴۰-۴۰۰ |
| ۱۵۰ | ۴۰۰-۵۶۰ |
| ۲۰۰ | ۵۶۰-۷۲۰ |
| ۲۵۰ | ۷۲۰-۸۸۰ |
| ۳۰۰ | ۸۸۰-۱۰۴۰ |
| ۳۵۰ | ۱۰۴۰-۱۱۲۰ |


با توجه به تفاوت اساسی بین چگالی دانه های معمولی و سبک، در کاربرد سبکدانه ها، استفاده از دانه بندی حجمی به جای دانه بندی وزنی توصیه می شود. در این روش کافی است مقادیر وزنی به دست آمده را با توجه به وزن فضایی میانگین هر اندازه به مقادیر حجمی تبدیل نمود نمودار ۲-۱ دانه بندی وزنی و حجمی یک نمونه دانه لیکا را در کنارهم نشان می دهد.

هر مجموعه از دانه بندی های لیکا دارای کاربردهای ویژه ای است که در جدول ۳-۲ فهرست شده اند. این کاربردها قابل مقایسه با کاربرد انواع سنگ دانه های معمولی در اندازه های معمول می باشد بدیهی است اندازه های عددی ذکر شده تقریبی می باشند.


جدول ۲-۳- کاربردهای لیکا بر حسب اندازه دانه ها

| اندازه | کاربرد |
|-------------------|--|
| درشت دانه ۱۰-۲۵ م | عایق کاری، حذف مویبگی، زهکشی، پرکننده سبک، تولید قطعات بتنی، زیرسازی |
| میانه ۴-۱۰ م | تولید قطعات بتنی، زیرسازی، پرکننده سبک |
| ریز دانه ۰-۴ م | تولید قطعات بتنی، ساخت ملات و اندود |


هنگامی که از دانه لیکا برای ساخت انواع بتن های سبک باربر و یا بلوک های بتنی استفاده می شود، حدود خاصی باید رعایت گردد جدول ۲-۴ تا ۲-۶ نمونه ای از حدود مجاز دانه بندی را برای چنین کاربردهایی ارائه می دهند.



الف - دانه بندی وزنی دانه های لیکا



ب - دانه بندی حجمی دانه های لیکا



پ - دانه بندی وزنی و حجمی دانه های لیکا
نمودار ۴-۱، نمونه دانه بندی لیکا

جدول ۲-۴- حدود دانه‌بندی دانه‌های سبک در بتن باربر (سازه‌ای)

| اندازه الک‌های استاندارد | | | | | | | | | |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| ۱۴۹ | ۲۹۷ | ۱/۱۹ | ۲/۳۸ | ۴/۷۶ | ۱۲/۷ | ۱۲/۷ | ۱۹/۰۵ | ۲۵/۴ | درشتی دانه‌های سبک (میلیمتر) |
| میکرون | میکرون | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | |
| درصد وزنی رد شده از هر الک آزمایشگاهی (دارای سوراخهای مربع) | | | | | | | | | |
| ۵-۲۵ | ۱۰-۳۵ | ۴۰-۸۰ | | ۸۵-۱۰۰ | ۱۰۰ | | | | ریزدانه‌ها ۴/۷۶ |
| | | | | | | | | | درشت دانه‌ها |
| | | | | | | ۰-۱۰ | | ۹۵-۱۰۰ | ۱۲/۷-۲۵/۴ |
| | | | | ۰-۱۰ | | ۲۵-۶۰ | | ۹۵-۱۰۰ | ۴/۷۶-۲۵/۴ |
| | | | | ۰-۱۰ | ۲۰-۶۰ | | ۹۰-۱۰۰ | ۱۰۰ | ۴/۷۶-۱۹/۰۵ |
| | | | ۰-۱۰ | ۰-۲۰ | ۴۰-۸۰ | ۹۰-۱۰۰ | ۱۰۰ | | ۴-۷۶-۱۲/۷ |
| | | | ۰-۲۰ | ۵-۴۰ | ۸۰-۱۰۰ | ۱۰۰ | | | ۲/۳۸-۹/۵ |
| | | | | | | | ۱۰۰ | | مخلوط ریز و درشت |
| ۲-۱۵ | ۵-۲۰ | | | ۵۰-۸۰ | | ۹۵-۱۰۰ | | | ۰-۱۲/۷ |
| ۵-۱۵ | ۱۰-۲۵ | | ۳۵-۶۵ | ۶۵-۹۰ | ۹۰-۱۰۰ | ۱۰۰ | | | ۰-۹/۵ |

جدول ۲-۵- حدود دانه‌بندی دانه‌های سبک در بلوک‌های بتنی سبک

| اندازه الک‌های استاندارد | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------|
| | ۱۴۹ | ۲۹۷ | ۱/۱۹ | ۲/۳۸ | ۴/۷۶ | ۹/۵ | ۱۲/۷ | ۱۹/۰۵ | درشتی دانه‌های سبک (میلیمتر) |
| | میکرون | میکرون | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | |
| درصد وزنی رد شده از هر الک آزمایشگاهی (دارای سوراخهای مربع) | | | | | | | | | |
| | ۵-۲۵ | ۱۰-۳۵ | ۴۰-۸۰ | | ۸۵-۱۰۰ | ۱۰۰ | | | ریزدانه‌ها ۴/۷۶ |
| | | | | | | | | | درشت دانه‌ها |
| | | | | ۰-۱۰ | ۰-۲۰ | ۴۰-۸۰ | ۹۰-۱۰۰ | ۱۰۰ | ۴-۷۶-۱۲/۷ |
| | | | | ۰-۲۰ | ۵-۴۰ | ۸۰-۱۰۰ | ۱۰۰ | | ۲/۳۸-۹/۵ |
| | | | | | | | | | مخلوط ریز و درشت |
| ۲-۱۵ | ۵-۲۰ | | | ۵۰-۸۰ | | ۹۵-۱۰۰ | ۱۰۰ | | ۰-۱۲/۷ |
| ۵-۱۵ | ۱۰-۲۵ | | ۳۵-۶۵ | ۶۵-۹۰ | ۹۰-۱۰۰ | ۱۰۰ | | | ۰-۹/۵ |

جدول ۲-۶- حدود دانه‌بندی دانه‌های سبک در بتن سبک عایق

| اندازه الک‌های استاندارد | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| ۱۴۹ | ۲۹۷ | ۵۹۵ | ۱/۱۹ | ۲/۳۸ | ۴/۷۶ | ۹/۵ | ۱۲/۷ | ۱۹/۰۵ | درشتی دانه‌های سبک (میلیمتر) |
| میکرون | میکرون | میکرون | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | میلیمتر | |
| درصد وزنی رد شده از هر الک آزمایشگاهی (دارای سوراخهای مربع) | | | | | | | | | |
| ۵-۲۵ | ۱۰-۳۵ | | ۴۰-۸۰ | | ۸۵-۱۰۰ | ۱۰۰ | | | ریزدانه‌ها ۰-۴/۷۶ |
| | | | | ۰-۱۰ | ۰-۲۰ | ۴۰-۸۰ | ۹۰-۱۰۰ | ۱۰۰ | درشت دانه‌ها ۴-۷۶-۱۲/۷ ۲/۳۸-۹/۵ ۲/۳۸-۴/۷۶ |
| | | | | ۰-۲۰ | ۵-۴۰ | ۸۰-۱۰۰ | ۱۰۰ | | |
| | | | | ۰-۲۰ | ۹۰-۱۰۰ | ۱۰۰ | | | |
| ۲-۱۵ | ۵-۲۰ | | | | ۵۰-۸۰ | | ۹۵-۱۰۰ | ۱۰۰ | مخلوط ریز و درشت ۰-۱۲/۷ ۰-۹/۵ |
| ۵-۱۵ | ۱۰-۲۵ | | | ۳۵-۶۵ | ۶۵-۹۰ | ۹۰-۱۰۰ | ۱۰۰ | | |

۲-۱-۴- وزن فضایی و چگالی


وزن مهمترین عامل شناسایی و طبقه بندی دانه های سبک است با توجه به مطالب گفته شده درمورد تغییرات دانه ها بسته به روش تولید می توان نتیجه گرفت که وزن فضایی دانه های لیکا نیز بستگی مستقیمی به شرایط تولید ماده اولیه دارد، به عنوان یک قاعده کلی وزن فضایی دانه های لیکا باافزایش اندازه دانه کاهش می یابد این قاعده نتیجه منطقی پدیده انبساط حجم است.

چگالی خشک مطابق ASTM C29, ASTM A23.2.10 و چگالی ویژه مطابق ASTM C128 و ASTM C127 و ASTM A 23.26 اندازه گیری می شود.


برای دانه های سبک لیکا- با توجه به آنکه این دانه ها از آب سبکترند- باید ابزارها و روشهای ویژه ای به کار روند. در استانداردها و آیین نامه های مختلف برای سبکدانه ها تعاریف و محدودیت هایی را قائل شده اند که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود.

در 2 - DIN 4226 آلمان محدودیتی برای وزن مخصوص یا چگالی ارائه نشده است و برخی از سبکدانه ها مانند پرلیت، ورمیکولیت و شیشه منبسط شده در قالب این آیین نامه نمی گنجد. در BS 3797 بریتانیا سنگدانه های ریز دانه با وزن مخصوص غیر متراکم ۴۰۰ تا ۱۲۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و درشت دانه با وزن مخصوص ۲۵۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب را سبکدانه می نامند.

ASTM C330, C331 سنگدانه های ریزدانه با وزن مخصوص غیر متراکم 1120 kg/m^3 یا کمتر و سنگدانه های درشت دانه با وزن مخصوص غیر متراکم 880 kg/m^3 یا کمتر را سبکدانه می داند. مقادیر وزن فضایی و چگالی دانه لیکا اغلب به صورت نموداری بر حسب اندازه دانه نشان داده می شود. به دلیل وجود منافذ، اختلاف بین چگالی دانه خشک دانه اشباع و حالت انبوه وجود دارد، اما بدلیل لعاب و پوشش رویه دانه های لیکا و منافذ درونی بسته، این میزان بسیار کمتر از پوکه های معدنی می باشد. نمودار ۲-۲ مقادیر چگالی انبوهی و دانه ای نمونه ای از دانه های لیکا را بر حسب اندازه دانه نشان می دهد. چنانچه دانه لیکا برای مصرف در بتن سبک سازه ای بکار رود، بیشینه چگالی دانه ها نباید از مقادیر جدول ۲-۲ فراتر رود. همچنین برای ساخت بتن های با مقاومت بالا از دانه های سنگین تر و مقاومتر لیکا استفاده می شود مقادیر وزن ویژه خشک این دانه ها بر حسب اندازه دانه، در نمودار ۳-۲ نشان داده شده است. بدیهی است با کوچکتر شدن اندازه دانه ها اثر افزایش وزن در چگالی ظاهری دانه ها تشدید خواهد شد.



الف - وزن مخصوص خشک دانه های لیکا




الف - وزن مخصوص ظاهری دانه لیکا

نمودار ۲-۲ - چگالی انبوهی و دانه های لیکا بر حسب اندازه دانه

جدول ۲-۷- بیشینه وزن فضایی دانه‌های سبک برای مصرف در بتن سبک برابر

| اندازه | بیشینه وزن فضایی خشک دانه‌ها kg/m ³ |
|-----------|--|
| ریزدانه | ۸۰ |
| درشت دانه | ۵۱۰ |
| مخلوط | ۶۰۰ |




نمودار ۲-۳- وزن ویژه خشک دانه‌های سنگین لیکا بر حسب اندازه دانه


۲-۱-۵- جذب آب

جذب آب دانه‌های لیکا به دو عامل زمان و اندازه دانه بستگی دارد. از آنجا که میزان انبساط و در نتیجه تخلخل در دانه‌های کوچکتر کمتر است، مقدار جذب آب نیز در این دانه‌ها کمتر است و روند کندی دارد. از آنجا که میزان رطوبت دانه‌ها تأثیر مستقیم بر سایر ویژگی‌های آن نظیر وزن و هدایت حرارتی دارد، بنابراین اندازه‌گیری آن تعیین ویژگی‌های مؤثر در کاربرد مورد نظر بسیار مهم است.

جذب آب سنگدانه‌ها مطابق شماره‌های A23.2.11, C566, C128, C70 استاندارد ASTM انجام می‌گیرد. با توجه به سبک‌تر بودن دانه‌های لیکا از آب باید ابزارها و روش‌های مخصوص سبکدانه‌ها به کار گرفته شوند.




نمودار ۲-۴- جذب آب نمونه‌ای از دانه‌های لیکا بر حسب اندازه



نمودار ۲-۵- جذب آب نمونه‌ای از دانه‌های لیکا بر حسب زمان

۲-۱-۶- مقاومت‌های مکانیکی

مقاومت مکانیکی سنگ‌دانه‌ها با معیارهای گوناگونی سنجیده می‌شود. یکی از معیارهای متداول، مقاومت در برابر خردشدگی است. استاندارد BS882 روشی را برای تعیین این مقاومت پیشنهاد می‌کند. در این روش مصالح با دانه‌بندی مشخص، در یک استوانه فلزی استاندارد تحت فشار قرار می‌گیرند تا درصد معینی ریزدانه ایجاد شود میزان فرورفتگی پیستون در لایه‌های مصالح، معیار مقاومت خواهد بود.



شکل ۲-۲- دستگاه اندازه‌گیری مقاومت خرد شدگی دانه لیکا


روشی دیگر جهت بدست آوردن مقاومت دانه ای بزرگتر از ۴ میلی متر به شرح زیر می‌باشد. وسایل لازم عبارتند از ظرف استوانه ای شکل فولادی میله فولادی مقاوم، اندازگیر آزمایشگاه با دقت ۰,۰۵ میلی متر، جک فشاری جهت اعمال فشار بر نمونه به مقدار ۲۰ میلی متر در ۱۰۰ ثانیه. این روش آزمایش بایستی بر روی ۳ نمونه یکسان (از یک نمونه واحد) انجام شود. دانه های مورد آزمایش حداقل به مدت ۱۲ ساعت در خشک کن قرارداده می‌شوند تا به وزن ثابتی برسند. سپس به سه نمونه جدا می‌شوند.

نمونه به دقت توسط بیلچه در استوانه ریخته می‌شود و از میله فولادی جهت صاف کردن سطح استوانه استفاده می‌شود. استوانه نبایستی ضربه یا تکان بخورد و وزن نمونه به دقت یادداشت می‌شود. حلقه فولادی در بالای

استوانه قرار داده می‌شود. استوانه فلزی داخل حلقه قرار می‌گیرد و کمی در هر جهت می‌چرخد تا در سر جای خود قرار گیرد. آن قسمتی از سنبه که از حلقه بلندتر است بوسیله اندازگیر تغییر مکان قرائت می‌شود. این عدد نباید بیش از 2 ± 50 میلی متر باشد. در صورت عدم وجود چنین مقداری بایستی استوانه را دوباره پر کنیم و اندازه‌گیری را تکرار کنیم. بعد از رسیدن به مقدار مورد نیاز استوانه در ماشین بارگذاری قرار داده می‌شود و به نحوی تنظیم می‌شود که فشار وارده، به مرکز نمونه باشد. صفحه زیرین ماشین بارگذاری باید بتواند ۲ میلی متر در هر ثانیه بالا بیاید مقاومت دانه بر حسب kN یادداشت می‌شود. این آزمایش سه بار تکرار می‌شود و از نتایج میانگین گرفته می‌شود. در هر مرحله بایستی نتایج بدست آمده خیلی نزدیک به هم باشند.

از دیدگاه مکانیک خاک دانه‌های لیکا در گروه مصالح دانه‌ای فاقد چسبندگی قرار می‌گیرند. ضریب اصطکاک داخلی دانه‌ها در صورت تراکم مناسب به حدود ۳۵ درجه می‌رسد. بر این اساس مقاومت مکانیکی این دانه‌ها مطلوب ارزیابی می‌شود.

مقاومت برشی و لغزشی دانه‌ها با توجه به سربار قائم، تراکم، دانه‌بندی و شرایط سطوح تماس مجاور قابل اندازه‌گیری است. روش‌های آزمایشگاهی تعیین این ویژگی‌ها نظیر سنگ‌دانه‌های طبیعی، میزان خرد شدن دانه‌ها تحت تنش‌های معمول - و اثر آن بر سایر ویژگی‌های مکانیکی نظیر مقاومت لغزشی - باید منظور گردد نمودار ۲-۶ نمونه‌ای از نتیجه آزمایش فشاری را بر بسترنازی از دانه‌های لیکا- به ضخامت معادل قطر بزرگترین دانه - نشان می‌دهد.




نمودار ۲-۶- نتیجه آزمایش اعمال بار قائم بر دانه‌های لیکا


۲-۱-۷- رسانایی حرارتی

انتقال انرژی حرارتی از جایی به جای دیگر به سه روش رسانایی، همرفتی و تشعشع صورت می‌گیرد. در روش رسانایی، حرارت از طریق جسم انتقال می‌یابد. با استفاده از مواد نارسانا یا دارای رسانایی ناچیز، میزان انتقال حرارت کاهش می‌یابد. برای انتقال حرارت به روش همرفتی، باید هوا امکان جریان یافتن داشته باشد. در این صورت هوا با گرم شدن منبسط می‌گردد و جریان پیدا می‌کند و با تماس با اجسام سرد، حرارت را انتقال می‌دهد. محدود کردن فضاهای دارای هوا به ابعاد کوچکتر از ۲۵ م-م- با تعبیه لایه‌های مناسب- انتقال حرارت را در این روش کاهش می‌دهد و سرانجام تشعشع روشی برای انتقال حرارت اجسام تحت تأثیر تابش است. کاربرد اجسامی که بتوانند سهم بیشتری از انرژی را بازتاب دهند، یک روش مناسب برای جلوگیری از این حالت انتقال حرارت است.

برای ارزیابی کمی میزان رسانایی یا مقاومت حرارتی اجسام از ضرایب متداولی استفاده می‌شود. مقدار توان حرارتی از دست رفته بر حسب وات از یک متر مربع سطح و یک متر ضخامت مصالح با اختلاف یک درجه سانتیگراد بین دو سمت آن را ضریب رسانایی حرارتی می‌نامند. مقاومت حرارتی عکس این ضریب است. تخلخل بسته درونی بالای دانه‌های لیکا سبب قابلیت رسانایی حرارتی ناچیزی این دانه‌ها می‌گردد مقادیر رسانایی حرارتی برای دانه‌های بزرگتر، کاهش می‌یابد. همچنین در یک توده انبوه از مصالح، میزان قابلیت رسانایی حرارتی به تراکم توده بستگی پیدا می‌کند به این ترتیب که برای انبوهی از دانه‌های درشت، میزان تخلخل و هوای بین دانه‌ها زیاد می‌شود و جریان همرفتی سبب افزایش رسانایی حرارتی می‌گردد. در این حال انتقال حرارت از طریق تشعشع ناچیز است. قابلیت رسانایی حرارتی با کاهش تخلخل در شرایط فوق کاهش می‌یابد، تا زمانی که به دلیل تراکم بیشتر دانه‌ها و افزایش تماس آنها، رسانایی حرارتی مجدداً افزایش یابد. بنابراین کمترین مقدار رسانایی حرارتی به ازای مقدار تراکم معینی قابل دستیابی است. این مفهوم در نمودار ۲-۷ دیده می‌شود.



هر چه چگالی دانه های لیکا بیشتر باشد قابلیت رسانایی حرارتی نیز افزایش می یابد افزایش چگالی ممکن است به دلیل ریزتر شدن ابعاد دانه ها و یا کاهش انبساط در فرآیند پخت روی دهد. رابطه قابلیت رسانایی حرارتی و چگالی می تواند با یک نمودارنمایی تخمین زده شود. این روابط اساس تجربی دارند و برای فرآورده های لیکا نیز قابل تعمیم می باشند. نمودار ۸-۲ نمونه ای از این اثر را برای نمونه دانه های لیکا نشان می دهد.




نمودار ۸-۲ اثر چگالی بر رسانایی حرارتی بتن لیکا

جدول ۸-۲ اثر چگالی بر رسانایی حرارتی بتن لیکا

| ظرفیت رسانایی حرارتی | چگالی Kg/m^3 | سیمان | سنگدانه معمولی | درصدوزنه ها | | | نمونه |
|----------------------|-----------------------|-------|----------------|-------------|---------|---------|----------|
| | | | | $m > 8$ | $m 8-3$ | $m 3-0$ | |
| ۰/۱۹ | ۸۸۰ | ۷ | ۱۵ | ۲۱ | ۵۷ | ۰ | A |
| ۰/۲۷ | ۱۰۶۸ | ۶ | ۱۸ | ۵۳ | ۲۳ | ۰ | B |
| ۰/۱۵ | ۶۹۰ | ۹ | ۶/۵ | ۲۱ | ۵۸ | ۶/۵ | C |
| ۰/۳۰ | ۱۱۱۷ | ۸ | ۱۹ | ۰ | ۵۴ | ۱۹ | D |

اثر دما و رطوبت بر رسانایی حرارتی دانه‌های لیکا مانند اغلب مصالح دیگر است. به گونه‌ای که افزایش رطوبت به میزان یک درصد حجمی سبب افزایش رسانایی حرارتی به میزان ۲ تا ۶ درصد می‌گردد همچنین با افزایش دما، به ویژه در دمای بالاتر از ۱۰۰ درجه سانتیگراد میزان رسانایی حرارتی افزایش می‌یابد. میزان افزایش در دماهای معمول حدود ۰/۵ درصد به ازای هر درجه سانتیگراد افزایش دماست. نمودار ۲-۹ این مفهوم را برای نمونه ای از دانه‌های لیکا نشان می‌دهد.




نمودار ۲-۹- اثر درجه حرارت بر رسانایی حرارتی دانه لیکا

۲-۱-۸- افت صوتی

صداهایی که به محیط زندگی و فضای کار منتقل می‌شوند به دو گروه تقسیم می‌گردند. گروه اول صداهایی هستند که در هوا ایجاد شده از طریق بازشوها یا ارتعاش دیوارها و سقف‌ها به فضای خالی وارد می‌شوند. گروه دوم صداهای کوبه‌ای یا ضربه‌ای هستند که مستقیم از راه لرزش مصالح سخت به فضا راه می‌یابند. مصالح جذب سر و صدا قادرند امواج صوتی را که با سطح آنها برخورد می‌کنند به گونه ای جذب نمایند که تنها کمتر از ۵۰ درصد آن بازتاب گردد. وجود حفره‌ها و عمق آنها در اجسام متخلخل سبب می‌گردد تا انرژی ذرات هوایی که در اثر صوت به داخل حفره می‌روند و از آنها خارج می‌شوند، به دلیل ایجاد اصطکاک مستهلک گردد و به گرما تبدیل شود.

برای اندازه گیری شدت صوت و یا میزان صداگیری از واحد لگاریتمی دسی‌بل استفاده می‌شود. نشانه کاهش صدا به ازای بسامدهای گوناگون اندازه‌گیری می‌شود و میانگین بر اساس استاندارد ISO717 / 1 محاسبه می‌گردد. نمودار ۲-۱۰ الف نمونه ای از نتایج آزمایش افت صوتی را بر روی یک دیوار با بلوک بتنی لیکا به ضخامت کل ۱۲ سانتی متر نشان می‌دهد.




نمودار ۱۲-۱۰- افت صوتی دیوار ساخته شده از بلوک بتنی سبک لیکا (دو طرف اندود شده)

۹-۱-۲- مقاومت در برابر آتش

آتش نظیر حرارت می‌تواند از طریق همرفتی، رسانایی و تابش گسترش یابد. مقاومت اجزای سازه‌ای در برابر آتش‌سوزی براساس مدت زمانی سنجیده می‌شود که این اجزا می‌توانند آتش را بدون سوختن و فروریختن تحمل کنند و درجه حرارت نیز در سمت غیر نمایان از ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد و در سایر نقاط از ۱۸۰ درجه سانتی‌گراد بالاتر نرود. بنابراین ویژگی‌های مناسب حرارتی مصالح نقش مؤثری در مقاومت آنها برابر آتش دارد.

دانه‌های لیکا در دمای نزدیک به ۱۲۰۰ درجه سانتی‌گراد تولید می‌گردند. در واقع این دانه‌ها می‌تواند شوک حرارتی تا دما ۱۱۰۰ درجه سانتی‌گراد را تحمل نمایند. همچنین فرآورده‌های لیکا به ویژه اجزای بتنی ساخته شده با این دانه‌ها مقاومت خوبی در برابر آتش دارند. میزان مقاومت به مقدار جرم دیوار بستگی دارد.

نمودار ۲-۱۱ مقاومت دیوار ساخته شده از بلوک لیکا را به صورت رابطه وزن دیوار با زمان مقاومت در برابر آتش نشان می‌دهد.



نمودار ۲-۱۱- رابطه وزن دیوار ساخته شده از بلوک سبک لیکا و مقاومت آن در برابر آتش

۲-۱-۱۰- آببندی

استفاده از محصولات قیری برای آببندی بام بسیار متداول است. اما خواص قیر با اکسید شدن و تجزیه آن در اثر حرارت زیاد و یا اشعه ماورای بنفش خورشید از بین می‌رود. دانه‌های گرد گوشه لیکا، به دلیل وزن کم، فشار ناچیز و یکنواختی را بر سطح این لایه‌ها وارد می‌کنند و با گرمبندی سبب تعادل دمایی قیر می‌شوند.

۲-۱-۱۱- حفاظت در برابر تشعشع

آزمایشات نشان می‌دهند که بلوکهای لیکا نسبت به سایر مصالح ساختمانی حفاظتی بهتری در مقابل تشعشعات رادیواکتیو ایجاد می‌کنند. برای اندازه‌گیری ایمنی در برابر تشعشع هسته‌ای یک رابطه متداول وجود دارد که به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\frac{Kalium}{120} + \frac{Radium}{7} + \frac{Thorium}{10} \leq 1$$

این مقادیر بر حسب تمرکز رادیم در سانتی متر مکعب مصالح (Pci/cm^3) بیان می‌شوند نفوذ این تشعشعات به مصالح ساختمانی، جنس زمین، هوا، دما و فشار هوا بستگی دارد. در جدول ۹-۲ مقایسه‌ای بین مصالح گوناگون انجام گرفته است.


| فعالیت مشخصه (pci/cm^3) | | | چگالی Kg/m^3 | مصالح |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------------|
| کالیم (۴۰) | رادیم (۲۲۶) | توریم (۲۳۳) | | |
| ۱۱ | ۱/۳ | ۰/۷ | ۴۰۰ | دانه لیکا |
| ۱۹ | ۱/۹ | ۱/۱ | ۷۷۰ | دانه لیکا |
| ۶ | ۱/۴ | ۰/۹ | ۵۰۰ | بلوک سیپورکس، ایتونگ |
| ۵۴ | ۵/۶ | ۳/۲ | ۲۰۰۰ | آجر |
| ۴۶ | ۱/۶ | ۲/۳ | ۲۳۰۰ | بتن |
| ۲۲ | ۲/۱ | ۱/۵ | ۳۱۰۰ | سیمان |

جدول ۹-۲- اندازه‌گیری تشعشع رادیواکتیو برای مصالح گوناگون

۱۲-۱-۲- کاربرد لیکا در جداسازی لرزه‌ای

یکی از دستاوردهای نوین مهندسی زمین لرزه توان کاهش نیروی وارد به ساختمان از زمین با جداسازی ساختمان از پایه است که تحت عنوان کلی جداسازی لرزه‌ای شناخته می‌شود. مبنای نظریه جداسازی از حرکات زلزله عبارت است از: **جلوگیری از انتقال شتاب زمین لرزه به سازه** از طریق ایجاد انعطاف پذیری در پایه سازه در صفحه افقی یا همزمان با آن ایجاد عناصر مستهلک کننده جهت جذب کامل و یا بخش عمده‌ای از انرژی ناشی از زمین لرزه. یک فرم ساده سامانه‌های جداکننده، سامانه اصطکاکی است. این روش برای خانه‌سازی ارزان قیمت بسیار مناسب است زیرا به تکنولوژی پیشرفته یا مهارت ویژه برای یک ساختمان معمولی نیز ندارد. ایجاد این سامانه نیاز به تأمین یک لایه جداساز در زیر کف سازه دارد این لایه در چین با استفاده از ماسه تجربه شده است. با توجه به تنش کم وارد بر پی ساختمانهای کوچک بنایی می‌توان مقاومت لازم را با لیکا تأمین کرد. گرد بودن نسبی دانه‌های لیکا نیز نقش مهمی در عملکرد آن دارد. یکی از محدودیت‌های کاربرد لیکا در این روش، میزان تحمل بار قائم است. دانه‌های سبک تحت تنش‌های

بالا، خرد می‌شوند و مقاومت لغزشی آنها افزایش می‌یابد. بنابراین کاربری آنها بر اساس حداکثر بار قابل تحمل محدود می‌شود. شکل ۲-۳ یک ساختمان نمونه را با جزئیات اجرای این سامانه نشان می‌دهند.



شکل ۲-۳- نمونه جزئیات اجرای سامانه پی لغزشی

۲-۱-۱۳- سایر ویژگی‌ها

به طور کلی دانه‌های سبک بر اساس نوع کاربرد باید دارای ویژگی‌های شیمیایی فیزیکی و مکانیکی قابل قبول بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی باشند ویژگی‌های عمومی مورد نظر در سنگدانه‌های سبک عبارتند از: میزان مواد مضر، افت سرخ شدن، نشانه نرمی، دانه‌بندی، چگالی حجمی و ویژه. جدول ۲-۱۰ برخی ویژگی‌های مورد نظر را براساس استاندارد ASTM نشان می‌دهد.

جدول ۲-۱- ویژگی‌های استاندارد سنگ‌دانه‌ها براساس استاندارد ASTM

| نیازهای استاندارد | کد آزمایش یا روش استاندارد | اهمیت کاربردی | ویژگی |
|--|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| بیشینه درصد افت | C131 | اندیس کیفی دانه‌ها و کف‌سازی | مقاومت سایشی |
| بیشینه تعداد چرخه‌های یخ‌زدن و ذوب شدن | C666 | ساختمان، روکش عرشه‌های برابر | مقاومت در برابر یخ‌زدن و ذوب شدن |
| بیشینه انبساط ملات، نداشتن واکنش در برابر سیمانهای قلیایی | C671 | سازه‌های در معرض عوامل جوی | مقاومت و دوام در انواع سازه‌ها |
| | C277 | | |
| | C342 | | |
| | C289 | | |
| | C586 | | |
| | C295 | | |
| بیشینه درصد دانه‌های مسطح و طویل | C136 | کارایی بتن تازه | شکل ذرات و بافت سطحی |
| بیشینه و کمینه درصد دانه‌های گذشته از الک‌های استاندارد بیشینه و کمینه چگالی | A23.2.2 | کارایی بتن تازه، اقتصاد | دانه‌بندی |
| | C29 | محاسبات طرح اختلاط، طبقه‌بندی | چگالی خشک |
| | A23.2.10 | محاسبات طرح اختلاط | چگالی ویژه |
| | C127 | | |
| | C128 | | |
| | A23.2.6 | | |
| | C70 | کنترل کیفیت بتن | جذب آب و رطوبت سطحی |
| | C127 | | |
| | C128 | | |
| | C566 | | |
| | A23.2.11 | | |

برخی از حدودی که باید رعایت گردند به شرح زیر است:

الف- مواد مضر: دانه‌های سبک نباید حاوی مواد مضر باشند در غیر این صورت مصرف سنگ‌دانه‌ها مردود می‌گردد. مگر اینکه با انجام آزمایش‌های لازم ثابت شود مقدار موجود مواد برای کاربرد مورد نظر مضر نیست. ناخالصی‌های آلی سنگدانه‌های سبک که از طریق آزمون تعیین می‌گردند، نباید رنگی تیره‌تر از استاندارد ایجاد کند. بیشترین مقدار Fe_2O_3 در دانه‌های سبک به $7/5$ قسمت وزنی در میلیون و کلوخه‌های رسی به 2 درصد وزنی محدود می‌گردد. دانه‌های سبک صنعتی لیکا از این نظر شرایط خوبی را فراهم می‌نمایند. این دانه‌ها در اساس فاقد کلوخه رسی و مواد مضر دیگر هستند، به گونه‌ای که PH آنها نزدیک 7 است و از نظر شیمیایی خنثی و پایدارند.

ب- افت سرخ شدن: افت ناشی از سرخ شدن سنگدانه‌های سبک طبق استاندارد ASTM نباید بیشتر از 12 درصد و افت ناشی از سرخ شدن برای سایر سنگدانه‌ها نباید بیشتر از 5 درصد باشد. میزان افت برای دانه‌های لیکا $0/84$ درصد است.

پ- نشانه نرمی: دانه‌های سبک چنانچه برای مصرف در بتن به کار روند، باید دارای نشانه نرمی کمتر از 7 باشند. بدیهی است این مقدار بستگی مستقیم به انتخاب دانه‌بندی مناسب دارد. نشانه نرمی نمونه‌های دانه لیکا در حدود 5 است.


۲-۲- دانه لیکا

۲-۲-۱- دانه رس منبسط شده


همانگونه که در بخش‌های قبل اشاره شد، این دانه‌ها با دانه‌بندی‌های مختلف و برای کاربردهای خاص تهیه و عرضه می‌شوند.

۲-۲-۲- فرآورده‌های جنبی

دو فرآورده جنبی از کوره‌های تولید لیکا به دست می‌آیند. نخست ذرات بسیار ریز و در حد غبار رس منبسط شده است که از طریق غبارگیری‌های الکتریکی رسوب داده می‌شوند. این ذرات می‌توانند نقش پرکننده (فیلر) را در بتن داشته باشند. دومین گروه فرآورده‌های جنبی، قطعات رس سبک منبسط شده با ابعاد بسیار بزرگ (تا حدود ۱۰۰ سانتی‌متر) است که دارای بافت داخلی نظیر دانه‌های لیکا هستند. چگالی این قطعات اغلب سبکتر از دانه‌های لیکا است.



شکل ۲-۴- غبار لیکا



شکل ۲-۵- قطعات بزرگ لیکا (کلوفه)

این قطعات در واقع حاصل ذوب و پیوند اجزای کوچکتر هستند و بدلیل چگالی حجمی بسیار کم می‌توانند پرکننده بسیار مناسبی در موارد لازم مانند پرکننده سبک در پشت دیواره‌های تونل‌های مترو و اتوبانها باشند. همچنین می‌تواند در اندازه‌های بزرگ جهت پالایش فاضلاب به کار روند.


۲-۳- بتن سبک

۲-۳-۱- ویژگیهای عمومی بتن های سبک

بتن های سبک به سه روش تولید می شوند:

- ۱- ایجاد تخلخل در داخل ملات
- ۲- حذف ریز دانه از مخلوط برای ایجاد منافذ
- ۳- کاربرد دانه های سبک به جای سنگ دانه های معمولی

۱- **بتن اسفنجی:** دسته اول بتن های اسفنجی که در حین ساخت آن ها با ایجاد کف یا حباب گاز، حباب هایی در خمیر سیمان یا در ملات سیمان - سنگدانه ایجاد می گردد. حباب مورد نظر یا از طریق مواد کفزا در حین اختلاط تولید شده و یا به صورت کف آماده به مخلوط اضافه می شود. یا با افزودن مواد واکنش زایی مانند پودر آلومینیوم به بتن تازه تولید می شود. واکنش این مواد باعث ایجاد گاز در بتن و در نتیجه سبک شدن ماتریس سیمان آن می شود. ویژگی اصلی مورد نیاز در ساخت بتن اسفنجی پایدار بودن حبابها و توزیع یکنواخت آنها در هنگام اختلاط، حمل نقل و بتن ریزی می باشد.




شکل ۲-۶- بافت درونی بتن اسنجی



۲- **بتن های با ساختار باز:** این بتن ها در واقع بدون ریز دانه هستند و در آن ها ماسه از مخلوط بتن حذف گردیده و دانه های درشت با خمیر سیمان به یکدیگر چسبیده اند. ساخت بتن سبک با ساختار باز، هم با استفاده از سنگدانه های طبیعی و هم با استفاده از سبکدانه امکان پذیر است. این بتن ها برای مصارفی چون زهکش و یا پرکننده های سبک به کار می روند.

شکل ۲-۷- بافت بتن با ساختار باز



شکل ۲-۸- بتن سبکدانه

۳- بتن سبکدانه: دسته سوم، بتن با سنگدانه سبک یا به اختصار بتن سبکدانه است. در این نوع بتن، سبک کردن از طریق استفاده از سنگدانه های سبک صورت می گیرد. لازمه ساخت این نوع بتن استفاده از سبکدانه مناسب با ویژگیهای مورد نیاز است.

هدف کلی از تولید این بتن ها کاهش وزن مخصوص است، اما در عین حال در این بتن ها ویژگیهای دیگری مانند مقاومت حرارتی و صوتی و... اهمیت پیدا می کند.

۳-۱-۱- طبقه بندی بتن سبک بر مبنای مقاومت

علاوه بر طبقه بندی بتن سبک از لحاظ روش ساخت، این بتن ها بر مبنای مقاومت نیز طبقه بندی می گردند. بتن های سبک از دیدگاه مقاومتی در سه دسته طبقه بندی می شوند که عبارتند از بتن سبک غیرسازه ای، بتن سبک نیمه سازه ای یا بتن سبک یا مقاومت متوسط و بتن سبک غیرسازه ای، بتن سبک نیمه سازه ای یا بتن سبک با مقاومت متوسط و بتن سبک سازه ای که در ادامه به آن پرداخته می شود.

الف) بتن سبک غیرسازه ای: بتن های سبک با مقاومت کمتر از ۷ مگا پاسکال در رده بتن های سبک غیرسازه ای طبقه بندی می شوند. این نوع بتن ها با وزن مخصوصی معادل ۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و کمتر، به عنوان تیغه های جداساز و عایق های حرارتی و صوتی در کف بسیار مؤثر هستند. این نوع بتن می تواند در ترکیب با مواد دیگر در دیوار، کف و سیستم های مختلف سقف مورد استفاده قرار گیرد.

اضافه کردن ریزدانه هایی با وزن معمولی، موجب افزایش وزن بتن و مقاومت آن می شود، لیکن به منظور حصول خواص عایق بندی حرارتی (ضریب انتقال حرارت کم)، حداکثر وزن مخصوص به ۸۰۰ کیلوگرم در مترمکعب محدود می گردد. هنگام ساخت و استفاده از بتن سبک غیرسازه ای، سعی بر این است که با کاهش وزن بتوان خصوصیات عایق حرارتی را افزایش داد، اما ذکر این مطلب ضروری است که با کاهش وزن مخصوص بتن، مقاومت آن نیز کاهش می یابد. مقاومت فشاری و وزن مخصوص بتن، ارتباط نزدیکی با هم دارند و با افزایش وزن مخصوص، مقاومت زیادتری مورد انتظار است. با توجه به مقاومت به دست آمده از این نوع بتن، محل کاربرد آن تعیین می گردد. به عنوان مثال بتن هایی با مقاومت فشاری حدود ۰/۷ مگاپاسکال و کمتر برای عایق سازی لوله های بخار زیرزمینی مناسب هستند و از بتن های با مقاومت زیادتر تا حدود ۳/۵ مگاپاسکال بیشتر در پیاده روها استفاده می شود. باید توجه داشت که جمع شدگی بتن های سبک در هنگام خشک شدن در اکثر موارد و به خصوص در موارد حذف سنگدانه های درشت از مخلوط، همواره مشکل ساز است.

ب) بتن سبک نیمه سازه‌ای: بتنهای سبک موجود در این طبقه عمدتاً از نوع بتنهای سبکدانه و بتنهای با ساختار باز می‌باشند. به عبارت دیگر برای کاهش چگالی بتن، یا ریزدانه از مخلوط بتن حذف می‌شود یا از سنگدانه‌های سبک طبیعی یا مصنوعی برای سبک‌سازی مخلوط استفاده می‌گردد. سبکدانه‌های مورد استفاده در بتنهای سبک نیمه سازه‌ای معمولاً از یکی از روشهای آهکی شدن (تکلیس)، کلینکر محصولات منبسط شده‌ای نظیر روباره‌های منبسط شده لیکا، خاکستر بادی، شیل و اسلیت یا سنگدانه‌های به دست آمده از مصالح طبیعی مانند پوکه سنگ‌های آذرین و سنگ‌های آذرین متخلخل (توف) تولید می‌شوند. وزن مخصوص بتن ساخته شده با سنگدانه‌های فوق بین ۸۰۰ تا ۱۴۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب است. مقاومت فشاری این نوع بتن از ۷ تا ۱۷ مگاپاسکال تغییر می‌کند. کاربرد مواد افزودنی نظیر تسریع کننده‌ها و روان کننده‌ها می‌تواند در تغییر مقاومت بتن‌های ساخته شده با سنگدانه‌های تولید شده از روش‌های مذکور موثر باشد. کاربرد این بتن‌ها معمولاً در بلوک‌های مجوف بتنی، کف‌سازیه‌ها و موارد مشابه است.

ج) بتن سبک سازه‌ای: بتن‌های سبک سازه‌ای بتنهایی هستند که علی‌رغم دارا بودن چگالی کمتر از ۲۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب، مقاومت فشاری بیش از ۱۷ مگاپاسکال دارند. ساخت این بتن‌ها صرفاً با استفاده از سنگدانه‌های سبک و مقاوم امکان پذیر است. اکثر بتنهای سبک سازه‌ای از خانواده بتن‌های سبکدانه می‌باشند که در آن برای کاهش وزن مخصوص بتن از سنگدانه‌های سبک استفاده شده است. به این دلیل بعضاً از عبارات بتن سبکدانه و بتن سبک سازه‌ای برای بیان یک مفهوم استفاده می‌شود. سنگدانه‌هایی که این شرایط را عموماً برآورد می‌کنند و طبق استاندارد ASTM-C330 برای ساخت بتن سبک سازه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند عمدتاً عبارتند از:

- الف) شیل، رس و اسلیت منبسط شده در کوره‌ی دوار
- ب) سنگدانه‌هایی که از فرآیند تبادل یونی به دست می‌آیند مانند لیکا
- ج) روباره‌های منبسط شده
- د) پوکه‌های معدنی مانند اسکریا و پومیس
- ه) پوکه‌های صنعتی
- و) سبکدانه‌های تولید شده از خاکستر بادی گندوله شده


تأمین مقاومت فشاری معادل ۲۰ مگاپاسکال و بیشتر با بعضی از این سنگدانه‌ها امکان پذیر است. همانطور که پیش از این ذکر شد، مقاومت بتن سبک معمولاً تابعی از وزن مخصوص آن است. باید توجه داشت که وزن مخصوص بتن عمدتاً متأثر از وزن مخصوص سنگدانه‌های مصرفی است، به گونه‌ای که استفاده از مصالح سبکتر موجب کاهش وزن مخصوص بتن می‌شود. لازم به ذکر است که استفاده از سبکدانه‌های سنگین‌تر، لزوماً باعث افزایش مقاومت بتن ساخته شده نخواهد شد. استفاده از سبکدانه با مقاومت متناسب با مقاومت مورد

نیاز بتن سبک برای دستیابی به حداقل وزن مخصوص و حداکثر مقاومت، مطلوب می‌باشد. بیشترین مقاومت بتن سبکدانه معمولاً وقتی حاصل می‌شود که از سبکدانه‌های سازه‌ای که مقاومت آن برابر یا بیش از مقاومت ماتریس سیمان باشد برای سبک سازی بتن استفاده گردد. سبکدانه‌های سازه‌ای مقاوم که در ساخت بتن سبک پر مقاومت به کار رفته‌اند عمدتاً ساخته شده از شیل، رس و اسلیت منبسط شده در فرآیند کوره دوار می‌باشند. در آئین نامه‌های بتن من جمله آئین نامه بتن ایران و منتخب نهم مقررات ملی ساختمان ساخت بتن‌های سازه‌ای (از رده C۱۶ به بالا) براساس دیدگاه دوام و پایداری بتن صورت می‌پذیرد. با استفاده از سبکدانه لیکا بدلیل عاری بودن از هر گونه موارد مضر در بتن الزامات دوام تأمین می‌شود این درحالی است که سایر سبکدانه‌های دیگر اعم از معدنی و صنعتی دارای این خصوصیت نمی‌باشند و بدلیل نداشتن فرآوری استفاده از آنها در بتن با اطمینان توصیه نمی‌گردد.

۲-۳-۱-۲- ریز ساختار بتن سبکدانه:

بتن سبکدانه نیز مانند بتن معمولی چند فازی است. در مرحله اختلاط، ریختن و تراکم می‌توان آن را دو فازی شامل «فاز خمیری» (خمیر سیمان) و «فاز صلب» (سنگدانه) دانست. در هنگام سخت شدن بتن، مصالح غیر همگن تبدیل به یک مصالح ظاهراً همگن می‌شوند. این امر در شکل شماره ذیل مشاهده می‌گردد. به هر حال این ویژگی بتن به سطح دیدگاه بستگی دارد. سطح دیدگاه شامل سطح کلان نگر، سطح میانه و سطح ریز نگر می‌باشد.

از دید کلان نگر که خواص مهندسی بتن تعیین می‌شود، بتن مصالح همگن تلقی می‌گردد. این خواص شامل ویژگی‌های فیزیکی - مکانیکی و تابع زمان می‌باشد. از دید میانه، در مقیاس میلی‌متر تا سانتیمتر، بتن دارای دو یا سه فاز می‌باشد. از دید ریز نگر، فرآیندهای هیدراتاسیون و شکل‌گیری ریز ساختار توضیح داده می‌شود که در آن ویژگی‌های ناحیه لایه مرزی سنگدانه و خمیر سیمان تشریح می‌گردد. خواص لایه مرزی (انتقالی یا تماس) به خصوصیات سطح سنگدانه و ساختار منافذ و رطوبت اولیه سنگدانه‌ها بستگی دارد. با توجه به ساختار منافذ سنگدانه، حتی برخی فرآورده‌های واکنش آب و سیمان مانند هیدروکسید کلسیم می‌تواند به داخل منافذ سنگدانه نفوذ کند. این پدیده بیشتر در منافذ بزرگتر و سنگدانه‌هایی با جذب آن بیشتر اتفاق می‌افتد.



شکل ۲-۹- اختلاف ساختار بتن سبکدانه و معمولی در سطح میانه نگر


ساده‌ترین روش ممکن برای مدل کردن بتن سخت شده، در نظر گرفتن مصالح به صورت مرکب دو فازی مانند فاز خمیری (ماتریس) و فاز ذرات (سنگدانه) می‌باشد. خواص مکانیکی مصالح تحت تأثیر خواص هر فاز و اندر کنش بین فازها می‌باشد.

معمولاً بتن سبکدانه شامل سبکدانه و سنگدانه معمولی است که از نظر خواص متفاوتند. در این حالت مدل دو فازی را می‌توان اصلاح نمود و ماسه معمولی را در فاز خمیر سیمان منظور کرد یعنی یک فاز ملات و یک فاز سبکدانه بدست می‌آید. به طور کلی سنگدانه معمولی مقاومت فشاری، مقاومت کششی و مدول الاستیسیته بیشتری را نسبت به خمیر سیمان دارا است. این امر بر توزیع تنش اثر می‌گذارد و محل ترک‌های اولیه را مشخص می‌کند و بنابر این توسعه گسیختگی و شکست بتن را تعیین می‌نماید. در وهله اول، سنگدانه معمولی به خاطر داشتن مدول الاستیسیته بیشتر، تنش بیشتری را جذب می‌کند. اختلاف در صلیبت، موجب ایجاد تنش کششی عرضی در لایه مرزی خمیر سیمان و سنگدانه می‌گردد. اختلاف موجود در ضریب پواسون می‌تواند تنش کششی عرضی را افزایش دهد و حتی تیزگوشگی سنگدانه‌ها تمرکز تنش کششی موضعی را باعث می‌شود.

با این وجود شباهت بیشتر مدول الاستیسیته فاز سبکدانه و فاز ملات باعث توزیع یکنواخت تر تنش در بتن سبکدانه می‌شود. با افزایش بارگذاری، ترکها عمدتاً از سبکدانه‌ها آغاز شده و گسترش می‌یابند. این امر برخلاف نحوه شروع ترک در بتن معمولی می‌باشد که عمدتاً از فاز لایه مرزی آغاز می‌شود. دلیل این امر ضعیف بودن

نسبی فاز سبکدانه در مقایسه با فازهای لایه مرزی و ملات در بتن سبکدانه است. بنابراین برای توجیه برخی از پدیده‌های مشاهده شده در بتن سبک که ممکن است متفاوت با بتن معمولی باشد توجه به ریز ساختار بتن سبک و تفاوت آن با بتن معمولی ضروری است.

نمودار ۲-۱۲ حدود چگالی بتن های نمونه را که با انواع مختلف سنگ دانه ها ساخته می شوند نشان می دهد.



نمودار ۲-۱۲ - حدود چگالی بتن های سبکدانه

بتن های سبک و نیمه سبک لیکا از نوع بتن سبکدانه بوده و کاربرد های گسترده ای در شیب بندی، پوشش کف، سقف، پر کردن فضاهای خالی، تولید بلوک های ساختمانی غیر باربر و عایق، قطعات پیش ساخته و نظایر آن دارند. بتن دانه سبک لیکا به دلیل داشتن دانه های لیکا دارای ویژگی های مهمی نظیر وزن کم، رسانایی حرارتی پایین، افت صوتی، مقاومت در برابر آتش و نظایر آن می باشد. بدیهی است مقادیر هر یک از این ویژگی ها بستگی مستقیم به طرح اختلاط دارد که بر اساس کاربرد مورد نظر تهیه می شود.

۲-۴-۲- بتن لیکا:

۲-۴-۱- وزن فضایی

وزن فضایی بتن لیکا به دو عامل طرح اختلاط و نوع دانه مصرفی بستگی دارد. گاهی برای دستیابی به مقاومت بیشتر با عیار سیمان ثابت از دانه های سنگین تر و مقاوم تر استفاده می شود. این دانه ها دارای وزن فضایی، مقاومت و مدول تغییر شکل بالاتری هستند و بنابراین سبب افزایش این ویژگیها در بتن حال می گردند.

جدول ۲-۱۱- مقایسه ویژگی های بتن دانه سبک

| دانه سبک با مقاومت و وزن فضایی کم | دانه سبک با مقاومت و وزن فضایی زیاد |
|--|--|
| سیمان بیشتری لازم است. | سیمان لازم معادل بتن معمولی است. |
| وزن فضایی کمتر است. | وزن فضایی زیادتر است. |
| روند افزایش مقاومت در روزهای اول سریعتر است. | روند افزایش مقاومت مشابه بتن معمولی است. |
| مدول کشسان کمتر است. | مدول کشسان زیادتر، ولی از بتن معمولی کمتر است. |

افزودن سنگ دانه های طبیعی نیز می تواند سبب افزایش وزن بتن گردد. در این حالت بتن را نیمه سبک می نامند. نتایج آزمایش ها نشان داده است که با کاربرد دانه های متفاوت لیکا با وزن فضایی حدود ۳۲۰ تا ۷۰۰ کیلو گرم در متر مکعب (با یا بدون ماسه) بتن هایی با وزن فضایی حدود ۵۵۰ تا ۱۸۰۰ کیلو گرم بر متر مکعب به دست می آیند. در جدول ۲-۱۱ تاثیر کاربرد دانه های سنگین تر و مقاوم تر، بروی ویژگی های بتن نشان داده شده است. همچنین می توان با استفاده از سبکدانه لیکا و در نظر گرفتن طرحهای اختلاط متفاوت تمامی انواع بتن سبک جدا کننده غیر سازه ای، نیمه سازه ای و سازه ای را تولید نمود. تولید انواع بتن سبک با روشهای سبکسازی دیگر دارای محدودیتهای گوناگونی می باشد.

۲-۴-۲- مقاومت های مکانیکی

الف - مقاومت فشاری:

همانگونه که اشاره شد عموماً با افزایش وزن فضایی سنگدانه های سبک و یا کاربرد سنگدانه های طبیعی مقاومت و مدول تغییر شکل سنگدانه ها و نیز وزن فضایی و مقاومت بتن حاصل افزایش می یابد. در بتن معمولی به دلیل مقاومت کمتر از ملات سیمان نسبت به سنگدانه ها مقاومت فشاری بیشتر به مقاومت ملات بستگی دارد اما در بتن های سبک مقاومت ملات سیمان اغلب بیشتر از مقاومت دانه های سبک است، بنابراین مقاومت

بتن بیشتر به مقاومت دانه ها بستگی خواهد داشت. بنابراین مقاومت ملات از طریق افزایش مقدار سیمان و یا کاربرد افزودنی های بتن تنها تا حد مشخصی موثر است. تنها چنانچه از دانه های سبک مقاوم تر (سبکدانه سازه ای) استفاده شود، می توان با افزایش مقاومت ملات سیمان، مقاومت بتن حاصل را افزایش داد. وزن فضایی و مقاومت فشاری بتن معیار قابل قبولی برای طبقه بندی انواع بتن های دانه سبک است. بتن های سبکدانه مصرفی در ساخت اجزای عایق و بلوک های باربر و غیر باربر معمولاً دارای وزن فضایی کمتر از ۱۲۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مکعب هستند. با استفاده از سبکدانه سازه ای و افزودن سنگدانه طبیعی بویژه ریزدانه می توان بتن های مقاومتری با وزن فضایی تا حدود ۱۷۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت تا حدود ۴۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع ساخت. چنانچه از دانه های سبک مقاوم تر استفاده شود، می توان با استفاده از افزودنی های بتن به بتنی با مقاومت بالا (بیش از ۴۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع) با وزن فضایی حدود ۱۸۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب دست یافت.

جدول ۲-۱۲- حدود وزن فضایی و مقاومت انواع بتن سبکدانه لیکا

| نوع بتن و مصالح آن | حدود وزن فضایی kg / m ^۳ | حدود مقاومت فشاری kg / cm ^۲ |
|---|---------------------------------------|---|
| بتن کم مایه لیکا بدون ماسه | ۸۰۰-۱۲۰۰ | کمتر از ۱۵۰ |
| بتن پر مایه لیکا با ماسه طبیعی | ۱۱۰۰-۱۷۰۰ | ۱۵۰-۴۰۰ |
| بتن پر مایه لیکا با ماسه طبیعی و افزودنی روان کننده | ۱۴۰۰-۱۸۰۰ | ۱۸۰-۲۵۰ |
| بتن با لیکای سازه ای و افزودنی فوق روان کننده و دوده سیلیسی با ماسه طبیعی | ۱۷۰۰-۱۹۰۰ | بیش از ۳۵۰ |

تأثیر شکل و ابعاد نمونه های بتن لیکا بر مقاومت فشاری آن مانند بتن معمولی است. این امر بدلیل تأثیر تغییرات سطح موثر در بار گذاری نمونه می باشد. جدول ۲-۱۳ نسبت های مقاومت را در نمونه های مختلف نشان می دهد. این امر بدلیل تأثیر تفاوت سطح موثر در بار گذاری نمونه می باشد.

جدول ۲-۱۳- نسبت مقاومت نمونه های مختلف به نمونه مکعبی ۲۰*۲۰*۲۰ سانتی متر

| نسبت مقاومت فشاری | نوع و ابعاد نمونه |
|-------------------|--|
| ۰/۸-۰/۸۵ | استوانه با قطر ۱۵ و ارتفاع ۳۰ سانتی متر مکعب |
| ۱/۰-۱/۱۰ | ۱۵*۱۵*۱۵ سانتی متر |

ب- مقاومت کششی:

مقاومت کششی بتن سبکدانه را می‌توان با آزمایش شکافتن ارزیابی نمود. تغییرات مقاومت کششی شکافتن در بتن های سبک بیش از بتن های معمولی است و میانگین آن حداکثر تا ۳۰ درصد کمتر از همان مقاومت در بتن های معمولی با مقاومت فشاری یکسان است. استانداردهای اروپایی روابط زیر را برای تخمین مقاومت کششی بتن های سبک توصیه می‌نماید:

$$f_{ct} = 0.23\sqrt{f_{ct}^2}$$

$$f_{ct} = 0.375(0.3 + 0.7 \frac{P_{lc}}{P_{oc}})\sqrt{f_{cu}}$$

که: f_{ct} مقاومت کششی شکافتگی بر حسب N/mm^2

f_{cu} مقاومت فشاری نمونه مکعبی بر حسب N/mm^2

P_{lc} وزن فضایی نمونه خشک شده در هوا و

P_{oc} وزن فضایی بتن معمولی خشک شده در هوا می باشد.

آزمایش های انجام شده روی بتن های لیکا برای مقاومت کششی در خمش نشان داده است که این مقاومت حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد مقاومت فشاری آن است:

$$M.R. = k\sqrt{f_c}$$

در این رابطه ضریب k برای بتن لیکا بین ۲/۶۲ تا ۳/۵۷ و برای بتن معمولی ۱/۶ تا ۲/۷ است.

پ- پیوستگی آرماتور به بتن:

از آنجا که مقاومت دانه‌های سبک در برابر تنش های متمرکز نسبت به دانه های معمولی کمتر است، بتن‌های دانه سبک در تنش های کمتری نسبت به بتن های معمولی در مجاورت آج آرماتور، گسیخته و خرد می شوند. از سوی دیگر به دلیل آنکه مقاومت ملات ماسه سیمان پرکننده در بتن، بیشترین تاثیر را بر پیوستگی آرماتور ساده به بتن دارد، با افزودن ماسه طبیعی به مخلوط بتن دانه سبک، مقدار پیوستگی افزایش می‌یابد. آزمایش‌های انجام شده با نمونه‌های بتن لیکا نشان داده است مقاومت پیوستگی آرماتور به بتن لیکا در حدود ۶۰ درصد همان مقاومت برای بتن معمولی با همان عیار سیمان است. بنابراین طول پیوستگی آرماتور باید بر این اساس اصلاح شود. استاندارد آمریکایی بتن، ۱/۳۳ را برای افزایش طول پیوستگی توصیه نموده است.

۲-۴-۳- تغییر شکل بتن

الف-مدول کشسان:

مدول کشسان بتن لیکا به نوع دانه لیکای مصرفی، مقاومت فشاری و وزن فضایی آن بستگی دارد و مقدار آن می‌تواند بین ۵۱۰۰۰ تا ۲۴۵۰۰۰ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع تغییر نماید. رابطه پیشنهادی استاندارد آمریکایی بتن، برای مدول کشسان بتن معمولی و نیمه سبک به صورت زیر است:

$$E_c = W_c^{1/5} \times 0/137 \sqrt{f_c}$$

f_c : مقاومت فشاری مشخصه بتن

W_c : وزن فضایی بتن (kg/m^3)

و E_c مدول کشسان بتن (kg/cm^2) است.

این رابطه انطباق بسیار خوبی با نتایج آزمایش های بتن لیکا دارد. مدول کشسان دینامیکی بتن لیکا بین ۳۲ تا ۶۸ درصد بتن معمولی با مقاومت فشاری یکسان، معادل $1/39 \times 10^5$ تا $2/95 \times 10^5$ کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع، گزارش شده است. افزایش ماسه سبب افزایش مدول کشسان می‌گردد.

ب- تغییر طول:

مقدار تغییر طول بتن لیکا بستگی به ویژگی‌های خمیر سیمان و دانه‌های مصرفی و نیز حجم اشغال شده با دانه‌ها دارد. تغییرات تنش - کرنش در بتن لیکا به ویژه هنگامی که با ماسه همراه است، همانند بتن معمولی است. بیشینه کرنش فشاری بتن لیکا بین ۰/۰۰۲ تا ۰/۰۰۳۵ گزارش شده است.

پ- خزش (creep):

به طور کلی خزش نتیجه تغییر شکل خمیر سخت شده سیمان تحت اثر نیروی دائمی است و مقدار آن با افزایش مقدار خمیر سیمان زیاد می‌شود. بنابراین هرگاه در بتن سبک به دلیل اندازه، مقاومت، شکل و جنس دانه‌ها نیاز به خمیر سیمان بیشتری باشد، خزش بتن حاصل نیز افزایش می‌یابد.

اگر خزش را به دو بخش تغییر شکل کشسان ثانوی و برگشت‌پذیر و تغییر شکل دائمی غیر قابل برگشت تفکیک کنیم، مشاهده خواهیم کرد که نسبت بخش اول به بخش دوم در بتن معمولی ۰/۴ و در بتن سبک با دانه های با مقاومت متوسط تا زیاد بین ۰/۲ تا ۰/۳ است.

مقادیر گزارش شده برای وارفتگی بتن لیکا بسیار متغیر است، استاندارد اروپایی محدوده وارفتگی بتن‌های سبک را بین $6/5 \times 10^{-5}$ تا 9×10^{-5} نیوتن بر میلی‌متر مربع به صورت کرنش وارفتگی نسبت به واحد تنش مشخص می‌نماید.

ت- جمع شدگی (shrinkage):

مقدار جمع شدگی به مقدار خمیر سیمان و کیفیت آن و نیز نوع دانه مصرفی بستگی دارد، دانه‌ها بر حسب سختی و مدول تغییر شکل از جمع شدن یا جمع شدن خمیر سیمان جلوگیری می‌کنند، چنانچه به دلیل ویژگی‌های دانه، نیاز به خمیر سیمان بیشتری باشد، مقدار جمع شدن افزایش می‌یابد. اما برای مقدار خمیر سیمان مساوی، جمع شدگی بتن سبکدانه و معمول یکسان است.

از آنجا که مدول کشتان بتن سبکدانه کمتر از بتن معمولی است و با وجود آنکه مقدار جمع شدگی در این بتن بیشتر از بتن معمولی است، تنش‌های حاصل از جلوگیری از جمع شدگی برای هر دو نوع بتن یکسان است. نتایج آزمایش‌ها، آبرفتگی بتن لیکا با عیار سیمان 300 kg/m^3 را در حدود $0/49$ تا $0/65$ مم بر متر ارزیابی می‌کنند. برای بتن با عیار سیمان 650 kg/m^3 مقدار آبرفتگی به $1/2$ مم بر متر می‌رسد. میزان جمع شدگی اندک و در حد استاندارد بتن سبکدانه لیکا مزیت بسیار پر اهمیتی در استفاده از این نوع بتن نسبت به سایر بتن‌های سبک من جمله فوم بتن‌ها را ایجاد می‌نماید.

ث- انبساط حرارتی:

ضریب انبساط حرارتی بتن به عوامل متعددی نظیر مدول تغییر شکل دانه‌ها، نسبت حجمی دانه به خمیر سیمان و رطوبت و حرارت بتن بستگی دارد. ضریب انبساط حرارتی دانه‌های لیکا حدود 50 تا 70 درصد کمتر از سنگ دانه‌های طبیعی و نزدیک به $12 \times 10^{-6} \text{ K}$ است.

به دلیل مدول تغییر شکل کم دانه‌های سبک، این دانه‌ها از تغییر شکل حرارتی خمیر سیمان جلوگیری نمی‌کنند، اما در هر حال ضریب انبساط حرارتی بتن سبکدانه کمتر از بتن معمولی می‌باشد. ضریب انبساط حرارتی خمیر سیمان سخت شده بر حسب رطوبت بین 10×10^{-6} تا 20×10^{-6} بر درجه کلونین می‌باشد و برای بتن‌های سبک بین 9×10^{-6} تا 13×10^{-6} بر درجه کلونین می‌باشد.

۲-۴-۴- ویژگی‌های موثر بر دوام

الف- پایداری شیمیایی:

دوام بتن در برابر مواد شیمیایی به دو عامل کیفیت و دوام خمیر سیمان و دانه‌ها بستگی دارد، دانه‌های لیکا از نظر شیمیایی خنثی و پایدارند، بنابراین کمیت و کیفیت خمیر سیمان نقش اساسی در دوام بتن سبک دارد. کاربرد دانه‌های سبک از سویی سبب نفوذپذیری بیشتر بتن می‌شود و از سوی دیگر مقدار خمیر سیمان متراکم‌تر و قوی‌تر را نسبت به بتن معمولی - به ازای مقاومت یکسان طلب می‌نماید. این دو عامل اثرات متضادی بر پایداری شیمیایی بتن دارند. بنابراین نمی‌توان تغییرات مشخصی در پایداری شیمیایی بتن سبک، ناشی از کاربرد دانه‌های سبک انتظار داشت.


ب- مقاومت در برابر یخ زدن و ذوب شدن:

مقاومت در برابر چرخه‌های حرارتی بستگی مستقیم به تراوایی بتن دارد. آزمایش‌های انجام شده نشان داده‌اند که بتن‌های لیکا تا حدود 25 چرخه بین 15°C تا 22°C را به خوبی تحمل می‌نمایند.

۲-۴-۵- سایر ویژگی‌ها

همانگونه که در بخش ۱-۲ بیان شد، کاربرد دانه‌های سبک سبب بهبود ویژگی‌هایی نظیر جلوگیری از انتقال حرارت، افت صوتی، مقاومت در برابر آتش و نظایر آن می‌گردد. چگونگی این اثرات به خوبی در بخش ۱-۲ شرح داده شده است.

۲-۵- بلوک لیکا




شکل ۲-۱۰- نمونه‌هایی از بلوک تو پر و تو خالی لیکا

۲-۵-۱- کلیات

بلوک‌های لیکا در واقع نوعی قطعه پیش ساخته بتنی با عیار سیمان مناسب جهت اجزای غیر باربر هستند که طرح اختلاط بتن آن‌ها بر اساس مقاومت مورد نیاز به دست می‌آید، برای حفظ سبکی این قطعات، ریزدانه طبیعی از بتن حذف می‌شود و محصول نهایی دارای تخلخل بالاتری نسبت به بتن نیمه سبک است وزن فضایی بلوک‌های بتنی دانه سبک اغلب کمتر از 1100 kg/m^3 است، مقاومت این بلوک‌ها طبق آیین نامه ASTM برای بلوک‌های تو خالی حداقل 20 kg/cm^2 و برای بلوک‌های تو پر حداقل 40 kg/cm^2 است و در صورت نیاز، با طرح اختلاط مناسب می‌توان به مقاومت‌هایی تا 100 kg/cm^2 نیز رسید.

اغلب ویژگی‌های بتن لیکا که در بخش ۲-۳ بررسی گردید، برای این بلوک‌ها قابل تعمیم است، نکته قابل ذکر، اهمیت بیشتر ویژگی‌های حرارتی و صوتی این بلوک‌ها در مقایسه با بتن‌های لیکا است.



بلوک‌ها را می‌توان با معیارهای گوناگونی گروه‌بندی نمود، براساس وزن، می‌توان بلوک‌ها را به سه گروه سبک، نیمه سبک و معمولی تقسیم نمود، بلوک‌های سبک از مصالحی با چگالی کمتر از 1680 kg/m^3 نظیر بتن‌های دارای رس و شیل منبسط شده، پوکه سنگ معدنی پامیس و سنگ پا (سکوریا) ساخته می‌شوند. بلوک‌های نیمه سبک از مصالحی با چگالی 1680 kg/m^3 تا 2000 kg/m^3 ساخته می‌شوند. این مصالح حاصل اختلاط دانه‌های سبک فوق با سنگ دانه‌های معمولی به ویژه ماسه است. مصالح بلوک‌های معمولی دارای چگالی بیش از 2000 kg/m^3 است نسبت کاهش وزن به ازای مقاومت یکسان به بلوک‌های سبک به معمولی ۲۰ تا ۴۵ درصد برآورد می‌شود. ویژگی‌های برخی بلوک‌های بتنی دانه سبک در مقایسه با بلوک‌های معمولی در جدول ۲-۱۴ آمده است.

جدول ۲-۱۴- ویژگی‌های برخی بلوک‌های بتنی دانه سبک

| ضریب انتقال حرارت λ w/mc | ضریب انبساط حرارتی mm/mm/c | جذب آب بتن kg/m ³ | مقاومت فشاری (سطح ناخالص) kg/cm ² | وزن واحد kg ۴۰*۲۰*۲۰ سانتی متری | سنگ دانه (۰ تا ۹/۵۳ م) | |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | | چگالی خشک kg/m ³ | نوع |
| ۱/۷ | ۹/۰×۱۰ ^{-۶} | ۱۱۲-۱۶۰ | ۸۴-۱۲۶ | ۱۸/۱ | ۲۰۸۳-۲۳۳۳ | شن و ماسه |
| ۱/۳ | ۹/۰×۱۰ ^{-۶} | ۱۲۸-۱۹۲ | ۷۷-۱۲۶ | ۱۸/۱ | ۱۹۲۲-۲۳۳۳ | سنگ آهک سرباره‌ای |
| ۱/۱۵ | ۸/۳×۱۰ ^{-۶} | ۱۴۴-۲۰۸ | ۷۷-۱۰۵ | ۱۵/۹ | ۱۶۰۲-۲۰۰۳ | سرباره آهنگدازی |
| ۰/۵۲ | ۷/۳×۱۰ ^{-۶} | ۱۹۲-۲۵۶ | ۴۹-۸۴ | ۱۲/۷ | ۱۲۸۲-۱۶۸۲ | سرباره منبسط شده آهنگدازی |
| ۰/۴۴ | ۴/۵×۱۰ ^{-۶} | ۱۹۲-۲۸۸ | ۴۹-۷۰ | ۱۲/۷ | ۱۲۸۲-۱۶۸۲ | خاکستر بادی (سیلندر) |
| ۰/۵۵ | ۷/۳×۱۰ ^{-۶} | ۱۹۲-۲۵۶ | ۴۹-۸۴ | ۱۲/۷ | ۱۲۰۲-۱۶۰۲ | خاکستر آتش فشان‌های (اسکوریا) با وزن ظاهری دانه‌ها حدود ۶۰۰ kg/m ³ |
| ۰/۲۳ | ۸/۱×۱۰ ^{-۶} | ۱۳۰-۱۵۰ | ۴۵-۵۵ | ۹/۶ | ۱۰۰۰-۱۱۰۰۰ | رس منبسط شده (لیکا) |

بر اساس استاندارد شماره ۷۷۸۲ ایران (بلوک‌های سیمانی سبک غیر باربر- ویژگی‌ها) انواع بلوک‌ها را می‌توان بر اساس وزن مخصوص ظاهری به چهار رده زیر تقسیم نمود:

۱- بلوک‌های سیمانی سبک رده یک: بلوک‌هایی هستند که وزن مخصوص ظاهری آن‌ها پس از خشک شدن در گرمخانه در محدوده ۷۰۰-۵۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب باشد. بلوک‌های سبک توخالی ته پر لیکا با داشتن چگالی ظاهری پایین‌تر از ۷۰۰ kg/m³ جزء این رده از بلوک‌ها قرار می‌گیرند. بعنوان مثال بلوک متداول ۲۰*۱۹*۴۹ توخالی ته پر لیکا که عموماً برای اجرای دیوارهای پیرامونی کاربرد دارد با وزن تقریبی ۱۱ کیلوگرم دارای چگالی ظاهری ۵۵۰ kg/m³ می‌باشد.

۲- بلوک‌های سیمانی سبک رده دو: بلوک‌هایی هستند که وزن مخصوص ظاهری آن‌ها پس از خشک شدن در گرمخانه در محدوده ۱۰۰۰-۷۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب می‌باشد. بلوک‌های تو پر لیکا با داشتن چگالی ظاهری پایین‌تر از ۱۰۰۰ kg/m³ جزء این رده از بلوک‌ها قرار می‌گیرند. بعنوان مثال بلوک با ابعاد ۲۰*۱۹*۴۹ تو پر لیکا که جهت دیوار چینی کاربری‌های صنعتی استفاده می‌گردد با وزن تقریبی ۱۶ کیلوگرم دارای چگالی ظاهری ۸۰۰ kg/m³ می‌باشد.

۳- بلوک‌های سیمانی سبک رده سه: بلوک‌هایی هستند که وزن مخصوص ظاهری آن‌ها پس از خشک شدن در گرمخانه در محدوده ۱۷۰۰-۱۰۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب باشد. اکثر بلوک‌های ساخته شده با پوک‌های معدنی در این رده از دسته‌بندی قرار می‌گیرند.

۴- بلوک‌های سیمانی سبک رده چهار: بلوک‌هایی هستند که وزن مخصوص ظاهری آن‌ها پس از خشک شدن

در گرمخانه در محدوده ۲۰۰۰-۱۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب باشد.
یادآوری: بلوک‌های سیمانی سبک رده چهارم جز بلوک‌های نیمه سبک محسوب می‌شوند.


رده‌بندی بلوک‌های سیمانی از این لحاظ اهمیت می‌یابد که آزمایشات و کنترل مشخصات هر بلوک جهت بررسی آن با الزامات استاندارد بر اساس قرارگیری آن در یکی از رده‌های تعیین شده صورت می‌پذیرد. به عنوان مثال حداقل مقاومت فشاری برای یک بلوک منفرد در رده‌بندی شماره ۱ برابر با ۲۰ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع و برای یک بلوک منفرد در رده‌بندی شماره ۲ برابر با ۴۰ کیلوگرم بر سانتی‌مترمربع می‌باشد.

لازم به ذکر است که طبق استاندارد ۷۰ شماره ایران و مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (نشریه ۵۵) سازمان مدیریت ضخامت حداقل جداره بلوک‌های سیمانی ۳۰ میلی‌متر می‌باشد. بنابراین بلوک‌های با ضخامت کمتر از ۳ سانتی‌متر غیر استاندارد بوده و نمی‌توان آن‌ها را در یکی از رده‌بندی‌های مذکور قرار داد. بلوک‌های لیکا در دو شکل کلی توپر و توخالی برای کاربرد در دیوار و سقف تولید می‌گردند. ضخامت جداره بلوک‌های توخالی برای بهره‌گیری بیشتر از ویژگی‌های عایق کاری آن‌ها بیش از بلوک‌های سیمانی معمولی است (حدود ۳۰ تا ۳۵ م) که این افزایش به خاطر وزن بسیار کم بتن مصرفی اثر چندانی بر وزن نهایی بلوک ندارد.

از سوی دیگر افزایش ضخامت جداره این امکان را فراهم می‌کند تا از دانه‌هایی با ابعاد بزرگتر استفاده گردد. افزایش اندازه دانه موجب کاهش سطح مخصوص و در نتیجه کاهش مقدار سیمان لازم می‌گردد. بلوک‌ها از نظر کاربرد به انواع گوناگون دیواری، سقفی، تیغه‌ای، نما، کف و جز آن تقسیم می‌شوند. همچنین از نظر شکل به دو نوع توپر و توخالی و از نظر مقاومت به دو نوع باربر و غیر باربر تقسیم می‌شوند. حدود و مرزهای این طبقه‌بندی‌ها مطابق مقررات ملی ساختمان ایران، تعیین می‌شود. بلوک‌هایی که سطح پر آنها در مقطعی به موازات سطح باربر کمتر از ۰/۷۵ (استاندارد ایران ۵۰٪) باشد، توخالی تلقی می‌گردند. وزن کم این بلوک‌ها سبب می‌گردد تا بتوان بلوک‌هایی با ابعاد بزرگتر تولید نمود، شواهد تجربی نشان می‌دهد که بلوک‌هایی با طول ۵۰ تا ۶۰ سانتی‌متر و با وزن ۱۰ تا ۱۲ کیلوگرم می‌توانند توسط نیروی انسانی براحتی حمل و نصب شوند. رعایت این حدود و سعی در تولید بلوک‌هایی با ابعاد فوق و با وزن کمتر (مثلاً از طریق کاهش وزن فضایی بتن مصرفی یا تولید بلوک سوراخ‌دار) سبب افزایش سرعت و سهولت اجرا می‌گردد.

افزایش ابعاد بلوک مستلزم تغییراتی در روش کاری است. افزایش طول، امکان کار با بلوک در فضاهای کوچک و در محل‌های تقاطع دیوارها را محدود می‌کند. از آنجا که برش یا شکستن بلوک به ابعاد کوچکتر سبب افزایش دور ریز و اتلاف زمان می‌گردد، تولید بلوک‌هایی با ابعاد کوچکتر به نسبت به ضرایب معین (مثلاً ابعاد ۲۰ و ۳۰ در مقایسه با ۵۰ و ۶۰) بسیار مفید خواهد بود. در بسیاری از موارد اجرایی طول دیوار به عدد رندی ختم نمی‌شود و نیاز به قطعه‌ای با اندازه غیر متعارف فرضاً به طول ۱۷ سانتی‌متر می‌باشد. اکثر قطعات معمول مورد استفاده در

دیوار چینی مانند سفال و آجر در هنگام بریده شدن و یا ضربه خوردن بطور کلی خرد شده و یا ترک خوردگی در کل قطعه امداد می یابد. بلوک لیکا بدلیل داشتن ضریب کشسان پایین به راحتی با فرز بریده شده و می توان به هر اندازه های آنرا برید. این ویژگی باعث افزایش کارپذیری فیزیکی بلوک لیکا در انواع عملیتهای فیزیکی نظیر برش، میخ کوبی، سوراخکاری، شیار زنی مسیر کابلها و لوله های تاسیسات می گردد. کاربرد بلوکهای توخالی در ابعاد بالا برای کاهش وزن، سبب افزایش دور ریز م لات می گردد. تولید بلوکهای ته پر می تواند نقش بسیار مهمی در کاهش این میزان داشته باشد



شکل ۲-۱۱- نمونه هایی از بلوک های توپر و توخالی لیکا

۲-۵-۲- وزن و مقاومت


وزن فضایی بتن بلوک های لیکا اغلب بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم در متر مکعب است وزن فضایی بتن بلوک های توخالی به دلیل ضخامت کم جدار و محدودیت اندازه دانه مصرفی و در نتیجه حداقل سیمان لازم، بیشتر از بلوک های توپر است. عیار سیمان برای بلوک های لیکا بین ۲۲۰ تا ۲۵۰ کیلوگرم در مترمکعب است. با توجه به حذف سنگدانه طبیعی و مقاومت کم دانه های لیکا نسبت به آنها، مصرف سیمان بیشتر تاثیر ناچیزی بر مقاومت دارد و اقتصادی نخواهد بود. مقاومت قابل دستیابی برای این عیار سیمان بین ۲۵ تا ۵۵ کیلوگرم بر سانتی متر مربع است. بدیهی است با تغییر طرح اختلاط می توان به مقاومت های پایین تر و بالاتر نیز رسید. در سال های اخیر توسط برخی از افراد غیر متخصص این موضوع مطرح شده که مقاومت های مکانیکی برای بلوک های غیر بار ساختمانی اهمیت ندارد و با این توجیه بعضاً مبادرت به تولید و مصرف بلوک هایی با مقاومت بسیار پایین و خارج از استاندارد می نمایند. حال آن که در بعضی موارد دیوار ساخته شده با این نوع بلوک ها حتی توان تحمل بارهای مرده خود دیوار و نمای آن (سنگ نما) را نداشته و دیوار دچار آسیب و ترک خوردگی های جدی می شود. جدول شماره ۵ استاندارد ۷۷۸۲ ایران نشانگر حداقل مقاومت فشاری این قطعات با توجه به رده بندی وزن مخصوص ظاهری بلوک می باشد.

| حداقل مقاومت فشاری بر حسب کیلوگرم بر سانتی متر مربع | | رده بندی بر اساس وزن مخصوص ظاهری بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب |
|---|-----------------|--|
| بلوک منفرد | میانگین سه بلوک | |
| ۲۰ | ۲۵ | ۷۰۰ تا ۷۰۰ |
| ۴۰ | ۵۰ | ۱۰۰۰ تا ۷۰۰ |
| ۶۰ | ۷۵ | ۱۷۰۰ تا ۱۰۰۰ |
| ۸۰ | ۱۰۰ | ۲۰۰۰ تا ۱۷۰۰ |

۲-۵-۳- رسانایی حرارتی

بر اساس آزمایشات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ضریب هدایت حرارتی بلوک‌های لیکا با وزن فضایی حدود $900-1000 \text{ kg/m}^3$ نزدیک به 0.2 w/mc است بر این اساس می‌توان ضریب رسانایی و مقاومت حرارتی این بلوک‌ها را محاسبه و با سایر مصالح مقایسه نمود.
نمودار ۲-۱۳ نمونه‌ای از این مقایسه را نشان می‌دهد.

نمودار ۲-۱۳- مقایسه مقاومت حرارتی مصالح گوناگون



* مقاومت حرارتی کلیه دیوار بدون در نظر گرفتن حرارتی لایه اندود آورده شده است.

۲-۵-۴- افت صوتی (مقاومت صوتی)

افت صوتی بلوک‌های لیکا به عوامل متعددی نظیر وزن فضایی فضای خالی، اندود و نظایر آن بستگی دارد. این عوامل سبب می‌گردند تا تنها از طریق آزمایش مستقیم بتوان مقدار دقیق افت صوتی را مشخص نمود. جدول ۲-۱۵ مقادیر افت صدای دیوار را برای انواع مصالح گوناگون در مقایسه با نمونه‌ای از بلوک‌های دیواری لیکا نشان می‌دهد.

جدول ۲-۱۵- افت صدای هوابرد مصالح گوناگون

| | | | | | | | |
|----|----|----|-----|-----|-----|--|---|
| ۴۸ | ۴۶ | ۴۴ | ۳۷۵ | ۳۴۰ | ۲۰۵ | دیوار آجری فشاری (دورو اندود) ۱۲ سانتی‌متر | ۱ |
| ۵۱ | ۴۹ | ۴۷ | ۳۱۵ | ۲۸۰ | ۲۴۵ | دیوار آجری فشاری (دورو اندود) ۱۵ سانتی‌متر | |
| ۵۳ | ۵۰ | ۴۸ | ۳۶۰ | ۳۲۵ | ۲۹۰ | دیوار آجری فشاری (دورو اندود) ۱۸ سانتی‌متر | |
| ۵۴ | ۵۱ | ۴۹ | ۴۲۰ | ۳۶۵ | ۳۵۰ | دیوار آجری فشاری (دورو اندود) ۲۵ سانتی‌متر | |
| ۵۰ | ۴۸ | ۴۶ | ۳۲۰ | ۲۸۵ | ۲۵۰ | دیوار آجری فشاری (دورو اندود) ۱۲ سانتی‌متر | |
| ۵۳ | ۵۰ | ۴۸ | ۳۷۵ | ۳۴۰ | ۲۰۵ | دیوار آجری فشاری (دورو اندود) ۱۵ سانتی‌متر | |
| ۵۵ | ۵۲ | ۵۰ | ۴۵۵ | ۴۰۰ | ۳۴۵ | دیوار آجری فشاری (دورو اندود) ۲۰ سانتی‌متر | |
| ۵۲ | ۴۹ | ۴۷ | ۳۹۵ | ۲۸۰ | ۳۶۵ | دیوار بتنی ۱۲ سانتی‌متری | ۲ |
| ۵۴ | ۵۲ | ۵۰ | ۳۷۰ | ۳۵۰ | ۳۳۰ | دیوار بتنی ۱۵ سانتی‌متری | |
| ۵۹ | ۵۶ | ۵۳ | ۴۹۰ | ۴۶۵ | ۴۴۰ | دیوار بتنی ۱۸ سانتی‌متری | |
| | ۳۲ | | | ۶۲ | | دیوار گچی ۶ سانتی‌متری | ۳ |
| | ۳۵ | | | ۸۳ | | دیوار گچی ۸ سانتی‌متری | |
| | ۳۸ | | | ۱۰۶ | | دیوار گچی ۱۰ سانتی‌متری | |
| | ۴۵ | | | ۱۲۱ | | دیوار با بلوک تو خالی لیکا (دو رو اندود) با ضخامت ۱۰ سانتی متر | ۴ |
| | ۴۶ | | | ۱۳۳ | | دیوار با بلوک تو خالی لیکا (دو رو اندود) با ضخامت ۱۵ سانتی متر | |
| | ۴۷ | | | ۱۶۰ | | دیوار با بلوک تو خالی لیکا (دو رو اندود) با ضخامت ۲۰ سانتی متر | |
| | ۵۲ | | | ۲۰۰ | | دیوار بتنی لیکا ۲۰ سانتی‌متری | |

ماخذ: پیوست ۲ میث هیجدهم مقررات ملی ساختمان

براساس نتایج بدست آمده از اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی، صدابندی دیوار ساخته شده با بلوک لیکا با ضخامت ۱۵ و ۲۰ سانتی‌متر و با ۷۵ سانتی‌متر اندود از هر دو طرف ۴۶ و ۴۷ دسی‌بل می‌باشد که براساس میث ۱۸ مقررات ملی ساختمان این میزان تأمین کننده الزامات برای اکثر کاربردها می‌باشد. تنها جهت عایق بندی دیوار بتن در واحد مسکونی مجاور، جهت افزایش میزان مقاومت صوتی، اندودکاری از هر دو طرف با ضخامت ۳ سانتی‌متر انجام گردد تا میزان مقاومت صوتی مورد نیاز (۵۰ دسی‌بل) تأمین گردد.

۲-۵-۵- مقاومت در برابر آتش

مقاومت بلوک‌های لیکا در برابر آتش بستگی مستقیم به ضخامت جداره‌های آن و در نتیجه وزن واحد سطح دارد. در جدول ۲-۱۶ این مقادیر با مصالح دیگر مقایسه شده‌اند.


جدول ۲-۱۶ مقایسه مقاومت برخی اجزای ساختمان در برابر آتش

| | |
|---|---------------------------------------|
| دیوار با بلوک دانه سبک به ضخامت حداقل ۵ س م دیوار سنگی، آجری یا بتنی به ضخامت حداقل ۶ س م کف بتنی به ضخامت حداقل ۸ س م | اجزای با ۳۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش |
| دیوار با بلوک دانه سبک لیکا به ضخامت حداقل ۷ س م دیوار سنگی، آجری یا بتنی با ضخامت حداقل ۱۰ س م کف بتنی به ضخامت حداقل ۱۰ س م | اجزای با ۶۰ دقیقه مقاومت در برابر آتش |


همچنین برخی روش‌های عملی اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش در جدول ۲-۱۷ و شکل ۲-۸ به تفصیل آمده است.




ستون فلزی با حفاظ بلوک لیکا




ستون فلزی محصور در بلوک لیکا




مقطع تیر فلزی محصور در بتن



مقطع تیر فلزی محصور بین کف و سقف



دال بتن لیکا بدون محافظت



دال بتن لیکا مجوف پیش ساخته

شکل ۲-۱۲- برخی جزئیات متداول در حفاظت عناصر سازه‌ای در برابر آتش برای ۱ تا ۴ ساعت مقاومت بر حسب ابعاد، اجزا و قطعات محافظ

جدول ۲-۱۷- روشهای اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش با استفاده از لیکا

| |
|---|
| <p>گروه ۱- نیم ساعت مقاومت در برابر آتش ۱-۱- نازک کاریها اجزای چوبی، سنگی، فلزی باید با توری سیمی و سپس با حداقل ۱/۵ سانتی متر اندود لیکا پوشش داده شود. ۲-۱- کفها ۲/۵ سانتی متر ملات لیکا با سیمان یا گچ و یا ۵ سانتی متر دانه لیکا ۳-۱- دیوارها بلوک با بتن دانه سبک لیکا به ضخامت حداقل ۵ سانتی متر ۴-۱- بام حداقل ۵ سانتی متر بتن شببندی لیکا (اجزای چوبی و فلزی باید روکش شوند) ۵-۱- پلکانها ۱۰ سانتی متر بتن لیکا (مسلح یا غیر مسلح) و یا موزاییک لیکا (اجزای چوبی و فلزی باید روکش شوند) گروه ۲- یک و نیم ساعت مقاومت در برابر آتش ۱-۲- دیوارها بلوک بتن دانه سبک و ملات ماسه سیمان یا ضخامت حداقل ۱۰ سانتی متر ۲-۲- دودکشها دیواره ساخته شده از بلوک بتن دانه سبک لیکا و ملات ماسه سیمان با ضخامت حداقل ۵ سانتی متر ۳-۲- سقفهای بتن مسلح سقف بتن مسلح دانه سبک با ضخامت حداقل ۱۰ سانتی متر، سطح زیرین سقف باید با ملات ماسه سیمان زیرسازی شود. برای جلوگیری از ریزش روکشها باید از توری سیمی استفاده شود. ۴-۲- سقفهای (طاق ضربی) ضخامت اجرا باید حداقل ۱۰ سانتی متری باشد. علاوه بر آن یک لایه بتن پوشش با ضخامت حداقل ۱۳ سانتی متر مورد نیاز است روکش زیر سقف باید شامل دو لایه اندود سیمانی برای زیرسازی و ۱/۵ سانتی متر اندود آهک سیمان روی آن باشد. ۵-۲- سقفهای تیرچه بلوک ضخامت سقف باید حداقل ۱۰ سانتی متر باشد سطح زیرین مشابه سقفهای روکش می گردد سطح فوقانی باید با ۳ سانتی متر بتن یا ملات لیکا و یا ۸ سانتی متر دانه لیکا پر شود. ۶-۲- سقفهای مرکب (تیر فلزی و دال بتن سطح) ضخامت کل سقف باید حداقل ۲۰ سانتی متر و ضخامت بتن حداقل ۸ سانتی متر باشد روکش مشابه سقف بتنی است فضای بین تیرچه باید دانه سبک لیکا پر شود. ۷-۲- ستونها ستونهای بتن مسلح با ضخامت ۲۰ تا ۳۵ سانتی متر باید با ملات سیمانی و اندود آهک سیمان و لیکا به ضخامت ۱/۵ سانتی متر روکش شوند برای روکش باید از توری سیمی با ابعاد چشمه حداکثر ۱ تا ۱/۵ سانتی متر استفاده شود اطراف ستونهای فلزی باید با بتن سبک لیکا با ضخامت حداقل ۶ سانتی متر پوشیده شود چنانچه داخل ستون خالی باشد باید حداکثر در هر ۴ متر آن را با مصالح مقاوم مسدود نمود. ۸-۲- پلکان پلکانها مشابه سقف با ضخامت حداقل ۱۰ سانتی متر مقاوم می گردند اجزای فلزی مشابه ستونها خواهد بود. گروه ۳- سه ساعت مقاومت در برابر آتش ۱-۳- ستونها ستونهای بتن مسلح باید دارای بعد حداقل ۴۰ سانتی متر باشند و روکش گردند داخل ستونهای فلزی باید کاملاً پر شود و اطراف آن با اندودهای سیمانی و آهکی لیکا پوشیده گردد.</p> |
|---|

۲-۶- فرآورده‌های لیکا

۲-۶-۱- ملات لیکا

جایگزینی ماسه با ریزدانه سبک لیکا در انواع ملات‌های متداول امکان‌پذیر است. این عمل علاوه بر کاستن وزن ملات، سبب افزایش کارایی آن می‌گردد. همچنین کاربرد این دانه‌ها سبب بهبود ویژگی‌های حرارتی، صوتی و مقاومت در برابر آتش می‌گردد.

ملات خشک تهیه شده در مجموعه صنعتی لیکا از نوع ملات با پایه سیمانی بوده که از دانه‌های سبک لیکا تهیه شده که شامل ویژگی‌های زیر می‌باشد:

- ۱) سبکی، دارای وزنی برابر نصف ملات‌های رایج مورد استفاده در ساختمان
- ۲) عایق مناسب
- ۳) اطمینان از کیفیت محصول و همگنی ملات بدست آمده
- ۴) کارپذیری مناسب
- ۵) استفاده سریع و آسان در تمام مناطق
- ۶) ترکیب مناسب با بلوک‌های سبک
- ۷) فاقد مواد آلی و زیان‌آور
- ۸) مقاوم در برابر یخبندان
- ۹) افت اسلامپ بسیار کم و به حداقل رساندن ترک‌های ایجاد شده
- ۱۰) فراهم آوردن شرایط مناسب عمل‌آوری به دلیل داشتن تخلخل داخلی

توجیه اقتصادی استفاده از ملات لیکا

- ۱) جلوگیری از هدر رفتن و استفاده بیش از اندازه سیمان
- ۲) استفاده به اندازه و جلوگیری از پرت شدن ملات
- ۳) کاهش هزینه‌های سازه باربر به دلیل سبک‌سازی
- ۴) کاهش هزینه‌های انرژی مصرفی ساختمان به دلیل عایق‌سازی
- ۵) کاهش هزینه‌های کارگری
- ۶) حذف نیاز به نیروی متخصص ناظر
- ۷) امکان انتقال ملات اضافه در بسته بندی مناسب به سایر طبقات یا کارگاه‌های ساختمانی
- ۸) امکان مرجوع نمودن ملات اضافه به شرکت لیکا در صورت اعتبار تاریخ مصرف

موارد کاربرد

- ۱- استفاده در آجر و بلوک چینی، به عنوان چسباننده قطعات ساختمانی مانند انواع بلوک‌های سبک: یکی

از نقاط ضعف در سازه های ساخته شده با مصالح بنایی، ملات چسباننده می باشد. ملات های تولید شده با شیوه تولید سنتی در کارگاه ها، فاقد کیفیت بوده و از طرفی به عنوان پل حرارتی با حداقل پوشش ۱۰٪ از سطح کل ساختمان، شرایط نامناسبی را به جهت هدردهی انرژی فراهم می آورد، در حالیکه با استفاده از ملات لیکا می توان علاوه بر داشتن ملاتی با ویژگی های مطلوب، از هدر رفتن انرژی در ساختمان جلوگیری نمود.

۲- به کارگیری به عنوان چسباننده کاشی، سرامیک، سنگ و سایر ملحقات ساختمانی چه در نمای داخلی و چه در نمای خارجی: یکی از نقاط ضعف چسباننده های الحاقی به ساختمان، سنگین بودن این دسته از ملات ها می باشد. علاوه بر این، پس از استفاده از ملات های سنتی جسمی سخت با قدرت تبادل حرارتی بالا در پشت قطعات تشکیل می شود در حالیکه استفاده از ملات لیکا علاوه بر کاهش وزن، به دلیل ایجاد غشای عایقی در پشت قطعات الحاقی به ویژه در کف و دیواره ها، مانع از هدر رفتن انرژی در ساختمان ها می گردد. امروزه برای افزایش کیفیت و سرعت اجراء تولید و کاربرد ملات پیش ساخته گسترش یافته است. این ملات ها به دو صورت خمیری و خشک عرضه می شوند و نوع خشک آن با افزودن آب در محل برای اجرا آماده می گردد. وزن فضایی این ملات ها پس از سخت شدن در محل کمتر از ۱۲۰۰ کیلوگرم در مترمکعب است.



شکل ۲-۱۳- اندودکاری با استفاده از ملات سبک لیکا

۲-۶-۲- مخلوط های قیری

دانه های لیکا به روش های گوناگون می توانند با مواد قیری مخلوط شوند. از اختلاط این دانه ها با امولسیون های قیر، نوع پوشش مناسب برای جایگزینی بتن بام به دست می آید. این مخلوط به دلیل روانی قابل قبول، می تواند مستقیم پمپ شود و بنابراین اجرا با سرعت بیشتری صورت می گیرد. همچنین می توان با دانه های لیکا، آسفالت گرم ساخت. روش تهیه همانند آسفالت گرم معمولی است. اندازه دانه های لیکا می تواند تا ۲۰ مم باشد، اما تمام یا بخشی از ریزدانه سبک با ماسه شکسته جایگزین می شود تا


مقاومت بیشتری حاصل شود. مخلوط حاصل دارای ویژگی‌های خوبی از نظر زهکشی بوده و دارای مقاومت مناسبی در برابر بارهای ناشی از آمد و شد می باشد.

مخلوط‌های قیر لیکا به صورت مخلوط آماده مصرف در بسته‌بندی نیز قابل عرضه هستند. کاربرد افزودنی‌های مناسب این امکان را می‌دهد تا مخلوط حاصل تا مدتی در حالت خمیری باقی بماند. وزن فضایی مخلوط‌های قیری می‌تواند کمتر از 1000 kg/m^3 باشد.


الف- ملات پیش ساخته

ب- اندود کاری متداول

پ- اندود پاشیدنی



شکل ۲-۱۴- انواع ملات و اندودهای لیکا



شکل ۲-۱۵- مخلوط قیری پیش ساخته لیکا

۲-۶-۳- خاک و لیکا در کشاورزی

دانه‌های لیکا به دلیل قابلیت زهکشی مناسب و ایجاد تخلخل می‌توانند جایگزین تمام یا بخشی از خاک کشاورزی شوند. مخلوط دانه‌های لیکا و مواد غذایی مناسب گیاهی به صورت یک فرآورده کامل قابل عرضه است.

از دانه‌های لیکا در صنعت کشاورزی در جهت بهبود کشت گیاهان و افزایش رشد آنها استفاده می‌شود. همچنین کاربرد لیکا نقش مؤثری در تنظیم تغذیه و نیز آبرسانی به گیاه دارد.

مزایای لیکا نسبت به خاک

برخی از ویژگی‌های لیکا که آن را برای کاربرد در کشاورزی مناسب می‌سازد به شرح زیر است:
الف) دارای تخلخل زیاد می‌باشد.

ب) به علت فرآوری در گرمای زیاد عاری از هر گونه آفت و بیماری می‌باشد در حالی که خاک‌های معمولی به علت احتمال وجود آفت و یا بیماری نیاز به ضد عفونی دارند که سمپاشی آن در سطح وسیع نیاز به هزینه بالایی دارد.

پ) به دلیل ثبات ساختمانی غیر قابل فشرده است در حالی که سایر خاک‌ها از این نظر دارای مشکلات خاصی هستند. خاک‌های رسی فشرده می‌شوند و تهویه در آنها با اشکال مواجه می‌شود. خاک‌های ماسه‌ای نیز به مرور زمان ثبات ساختمانی خود را از دست می‌دهند و شسته می‌شوند.

ت) طول عمر و دوام آن زیاد است. این ویژگی در خاک‌های مصنوعی کمتر وجود دارد و حتی موادی مانند پنبه کوهی نیز پس از مدتی متلاشی می‌شود.

ث) دارای نفوذپذیری زیاد و قابلیت بالای نگهداری آب است.

ج) به مرور زمان تحت اثر آبیاری و جذب املاح حاصلخیزتر می‌شود، در حالی که سایر خاک‌ها در اثر استفاده مستعمل می‌گردند.

چ) دارای وزن بسیار کمی است و در نتیجه حمل و نقل گلدان‌های حاوی گل آسانتر است همچنین در صورت استفاده از لیکا در باغچه‌های روی بام، فشار زیادی به بام وارد نمی‌شود.

ح) کار با لیکا بر خلاف خاک زراعی تمیز است.

خ) به علت دارا بودن عمر مفید و طولانی می‌توان به مدت زیادی از آن استفاده کرد و نیازی به تعویض گلدان ندارد. همچنین به دلیل دوام زیاد آن و عدم فشردگی تهویه آن همواره به اندازه کافی است و می‌توان به مدت طولانی از آن در باغچه استفاده کرد. این امر سبب مقرون به صرفه بودن آن است.

د) چون از مواد طبیعی ساخته شده است برای محیط زیست ضرری ندارد.

روش استفاده از لیکا در گلدان


۱- گیاه را از خاک بیرون آورده و خاک آنرا از ریشه کاملاً جدا نمایید.

۲- ریشه‌ها را با آب ولرم در محیطی سرریخته بشویید.

- ۳- گیاه را در دانه لیکا بکارید و آنرا پر از آب ولرم نمایید.
۴- گلدان برای کاشت در دانه لیکا فاقد سوراخ زیرین می‌باشد.

استفاده از لیکا در باغچه‌های پشت بام

پشت بام‌ها فضاهای بازی هستند که عموماً از آنها استفاده نمی‌شود. امروزه با استفاده از لیکا می‌توان این فضاهای بدون استفاده را برای بهبود شرایط فضای سبز مورد استفاده قرار داد. روش هیدروکاجر، استفاده بهینه و تبدیل فضاهای غیر قابل رویش گیاه را به فضای سبز امکان‌پذیر می‌سازد. مکان‌هایی مانند گاراژ، پشت بام، حیاط، تراس و... با استفاده از لیکا قابل تبدیل به بهشت کوچک می‌باشد. وزن بسیار سبک لیکا امکان استفاده و بارگذاری سطوحی مانند تراس و پشت بام را ممکن می‌سازد.




شکل ۲-۱۶- نمایی از یک بام سبز با استفاده از لیکا

۲-۶-۴- استفاده از پوک‌های لیکا در روش‌های گوناگون تصفیه فاضلاب

در چند سال اخیر کاربرد سیستم‌های بیوفیلمی به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین روش‌های تصفیه فاضلاب رواج یافته است. دانه‌های لیکا را می‌توان به عنوان ساپورتی مناسب در انواع بیوفیلترهای تصفیه فاضلاب از جمله:

- راکتورهای بیوفیلمی با بستر متحرک (MBBR)
 - راکتورهای بیوفیلمی با بستر شناور (FBBR)
 - فیلترهای بی‌هوایی با جریان بالارو (UAFB)
- مورد استفاده قرار داد. دانه‌های لیکا با تخلخلی برابر ۷۳ الی ۸۸ درصد و سطح ویژه‌ای در حدود ۵۵۰ متر مربع بر متر مکعب، محیطی مناسب برای رشد میکروارگانیسم‌ها را در حجمی محدود فراهم می‌آورند.



شکل ۲-۱۷- مخزن تصفیه فاضلاب با استفاده از دانه های لیکا


- پوک‌های لیکا در برابر نور خورشید مقاوم بوده و تیرگی آن‌ها باعث جلوگیری از نفوذ نور و فراهم آوردن محیطی مناسب برای رشد باکتری‌های نیتریفایر می‌گردد.
- این دانه‌ها دارای دانسیته‌ای کمتر از ۵۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب بوده و به آسانی بر روی سطح مایعات شناور خواهند شد.
- لازم به ذکر است که جرم حجمی بالای ذرات رس (ذرات تشکیل دهنده دانه‌های لیکا) موجب می‌گردد تا در صورتی که بخشی از ذرات در اثر ساییش از توده جدا شوند به آسانی و بدون نیاز به مخازن ته نشینی در کف راکتور ته نشین شده و موجب آلودگی پس آب خروجی و افزایش ذرات جامد شناور نمی‌گردد.
- با توجه به این که دانه‌ها عایق حرارتی مناسبی هستند توانایی ایجاد شرایط مناسب به منظور رشد بیوفیلیم را در فصل زمستان دارا می‌باشند و با پر نمودن فضای مخازن و راکتورها توسط این دانه‌ها می‌توان انرژی حرارتی جذب شده در فصل تابستان را تا زمان قابل توجهی ذخیره نمود.
- دانه‌های لیکا با داشتن بافت سلولی منحصر به فرد خود، نوسانات کم آبی و یا پرآبی را کنترل نموده و سیستم

را در مقابل شوک های هیدرولیکی جریان تا حدی حفظ می نمایند.

- خلل و فرج موجود در سطح دانه‌ها موجب رشد مناسب توده‌های بیولوژیکی شده و در اثر سایش آکنه‌ها با یکدیگر، جدا شدگی این توده از سطح پوک‌ها روی نخواهد داد.
- به منظور بررسی راندمان سیستم‌های تصفیه فاضلاب با استفاده از دانه لیکا، راکتورهای طراحی و حجمی معادل ۷۰ درصد از آن‌ها توسط دانه‌های لیکا اشغال گردید.

عملکرد آکنه‌ها بعنوان سطح فراهم شده برای رشد میکرو ارگانیسم‌های بیوفیلمی مورد مطالعه قرار گرفت، نتایج بدست آمده مشخص می‌سازد که راکتور MBBR فوق قابلیت حذف ۸۲ درصد از COD محلول تحت برا ورودی $1/766 \text{ kg/m}^2 \text{ COD}$ را دارا است و در صورت کاهش زمان از ۲۴ ساعت به ۱۶ ساعت و در پی آن ۱۲ ساعت، حذف COD از ۸۲ درصد به ۷۶ درصد و به ۶۶ درصد کاهش می‌یابد. همچنین مشخص گردید که از کل راندمان حذف مواد کربنه $78/2\%$ مربوط به بیوفیلم و $21/8\%$ مربوط به میکرو ارگانیسم‌های شناور است. اطلاعات آزمایشگاهی با رابطه اصلاح شده‌ای با استفاده از معادلات پایه‌ای Stover- Kincannon مطابقت دارند و از این طریق می‌توان مدل ریاضی سیستم را ارائه نمود تا با توجه به نوع و ماهیت فاضلاب ورودی مقدار، دانه‌بندی دانه‌ها و همچنین حجم مورد نیاز راکتور و مخازن را بصورت دقیق محاسبه نمود.

نمودار ۲-۱۴- حذف آلاینده در فاضلاب‌هایی با COD متفاوت مقایسه راندمان نهایی حذف در خوراک‌های متفاوت و زمان ماند مختلف




۳- کاربردهای لیکا در ساختمان

۳-۱- پی سازی و زیرسازی

۳-۱-۱- کلیات

هر یک از مصالح مصرفی در زیرسازی ساختمان براساس خواص مورد نظر، عملکرد خاصی را فراهم می کند. به این منظور جزییات مشابه شکل ۳-۱ در زیرسازی اغلب ساختمانها مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به شکل دیده می شود که باربری و کنترل نفوذ رطوبت از ویژگی های الزامی یک زیرسازی مناسب است. قابل ذکر است که هدف از نم بندی در پی و زیر ساختمانها جلوگیری از نفوذ رطوبتی است که ناشی از آب دارای فشار نباشد. با توجه حساسیت محل عایق، تمام این نم بندی باید معادل عمر مفید ساختمان باشد.

با توجه به ویژگی های گفته شده در مورد لیکا، می توان از آن برای عایق نمودن زیرسازی و یا در اجزای سازه های باربر برای پی ساختمان های کوچک استفاده کرد. کنترل نفوذ رطوبت به پی ها و زیرسازی بستر پی ها به طور مشابه قابل انجام است. از آنجا که در مورد پی ها مسایل ویژه ای از نظر باربری و پایداری نیز مطرح است این مبحث در بخش ۴ (ابنیه ژئوتکنیکی) بررسی می گردد. همچنین کاربرد دانه لیکا در ساخت پی لرزشی در بخش ۲ بررسی گردید.



شکل ۳-۱- جزییات زیرسازی در ساختمانهای متداول

۳-۱-۲- کاربرد دانه لیکا

یکی از اصول لازم برای کنترل نفوذ رطوبت از زمین‌های مرطوب به دیوار و کف ساختمان، قطع لوله‌های مویین است. یکی از روش‌های بسیار معمول استفاده از سنگ‌دانه‌های درشت با اندازه‌های حداقل ۴ مم است. برای این منظور باید روی زمین لایه‌ای از سنگ دانه درشت با ارتفاع حدود ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر اجرا شود. سپس روی این لایه به ارتفاع ۲۰ سانتی‌متر مخلوط سنگ‌دانه‌های ریز و درشت ریخته می‌شود. بنابراین می‌توان از لیکای درشت (۱۰-۲۰ مم) برای ایجاد لایه محافظ در برابر مویینگی استفاده نمود. همچنین به منظور تسطیح این لایه برای عملیات بعدی زیر سازی، از مخلوط دانه‌های لیکا استفاده می‌شود. برای این منظور باید ۱/۱ برابر ارتفاع لازم را با لیکا پوشاند و سپس لایه را متراکم کرد تا به ارتفاع مناسب برسد. این عملیات حداکثر برای لایه‌هایی به ارتفاع ۳۰ سانتی‌متر مناسب است. سپس روی این لایه بتن کف اجرا می‌شود برای سهولت کار می‌توان از یک توری فلزی دارای شبکه‌هایی به ابعاد ۱۵۰ مم و میلگردهایی به قطر ۴ مم روی دانه‌ها استفاده نمود. در این صورت می‌توان قبل از بتن‌ریزی روی لایه لیکا راه رفت و یا پایه‌های نگه دارنده لوله‌ها و فولادهای سازه ای را روی آن قرار داد. با توجه به بی ضرر بودن دانه‌های لیکا از نظر شیمیایی، می‌توان لوله‌های تاسیساتی را نیز در صورت لزوم از این لایه‌ها عبور داد.

برای برای عایق بندی کف های چوبی:

کف اتاق قبلاً با ورقه ای از پلاستیک یا قیر گونی پوشانده می شود. پس از اطمینان به اینکه کف چوبی قدرت تحمل فشار حدود ۳۵ تا ۴۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع را دارا می باشد دانه های لیکا در داخل کادرها به ضخامت ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر ریخته می شود و سپس تخته چوبهای فشرده بضخامت ۱۸ میلی متر روی کادرهای چوبی میخکوب می گردد. سبکی دانه‌های لیکا و در نتیجه سهولت حمل و نقل و کاهش هزینه آن یکی از مزایای کاربرد لیکا به جای سنگ دانه‌های معمولی است همچنین با توجه به اینکه دانه لیکا عایق حرارت است، در مناطق سردسیر، کف ساختمان‌ها در برابر سرمای زمین نیز محافظت می‌شود.

۳-۱-۳- کاربرد بتن لیکا

با استفاده از بتن لیکا با ترکیب سیمان و لیکای ریز با عیار سیمان ۲۰۰ کیلوگرم در متر مکعب که در محل ساخته و ریخته می‌شود، می‌توان آب‌بندی کف ساختمان را انجام داد. چگالی این بتن حدود 850 kg/m^3 و مقاومت فشاری حداقل 30 kg/m^2 است. بنابراین، این بتن نقش توزیع بار را نیز خواهد داشت و دیوارهای غیر باربر تا یک طبقه را می‌توان مستقیم روی این بتن قرارداد. بتن سبک لیکا در لایه‌های ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر ریخته و متراکم می‌شود. سپس باید به مدت یک هفته این بتن عمل آورده شود. برای حفاظت بتن از صدمات احتمالی ناشی از حرکت کارگران روی آن و مقاوم سازی سطح بتن از ملات دوغاب - شامل یک قسمت سیمان

و سه قسمت ماسه ریز- می‌توان استفاده کرد. ۱ تا ۲ روز پس از بتن‌ریزی می‌توان روی سطح بتن را با ملات دوغاب اندود نمود. با استفاده از بتن لیکا کنترل حرارت و رطوبت انجام می‌گیرد.

برای عایق بندی کف های شفته ای:

در طول اتاق یا سالن به فاصله های دو متر تخته هائی با ارتفاع ۱۰ تا ۱۵ سانتی متر (ضخامت لایه بتن لیکا) کادر بندی می شود سپس دانه های لیکا در داخل این کادرها ریخته و به آرامی تخته کوب می گردد، سپس با تخته‌ای صاف و بطول بیش از ۲ متر تراز می شود و در مرحله آخر با دوغاب سیمان عمل تثبیت انجام می‌گیرد.

۳-۱-۴- کاربرد بلوک لیکا

با استفاده از دو ردیف بلوک توپر لیکا می‌توان کف ساختمان‌ها را در برابر رطوبت و حرارت عایق نمود. ضخامت بلوک‌ها بین ۱۵ تا ۲۵ سانتی متر است و در ابعاد بزرگ تا ۵۰×۵۰ سانتی متر نیز قابل تولیدند. دانه‌بندی لیکای مصرفی در این بلوک‌ها به گونه‌ای است که حداکثر ۱۰ درصد ذرات از الک ۴ میلی متر رد می‌شوند. شرایط چگالی و مقاومت بلوک لیکا نظیر بتن لیکا خواهد بود. برای جایگذاری بلوک‌ها باید یک لایه نرم ماسه‌ای به ضخامت ۵ سانتی متر آماده شود. روی بلوک‌ها نیز ملاتی نظیر آنچه برای بتن گفته شد، پرداخت می‌شود بین این بلوک‌ها با ملات سیمان پر می‌شود. اگر میزان بار کف زیاد باشد می‌توان از پوشش مسلح در کف‌سازی استفاده نمود. برای عبور لوله‌های تاسیساتی از بلوک‌های U شکل استفاده می‌شود.

همچنین در مناطق بسیار مرطوب به جای کف‌سازی توپر از کف‌های معلق استفاده می‌شود. در این روش دیوارهایی به فاصله ۵۰ تا ۷۰ سانتی متر و ارتفاع ۵۰ تا ۹۰ سانتی متر به موازات هم ساخته می‌شوند و با پوشش دهانه بین دیوارها، کف‌سازی اصلی را روی آنها انجام می‌دهند. این فضاهای خالی که گربه‌رو یا خزیده‌رو نام دارد، به دلیل عمل تهویه به طور نسبی خشک هستند. پوشش دهانه بین دیوارها براساس شیوه‌های مرسوم ساختمان‌سازی با طاق ضربی، تیرچه و یا تخته چوبی انجام می‌شود.

برای استفاده از بلوک‌های لیکا روی پی دیوارهای باربر و غیر باربر به عنوان کرسی چینی، شناژ یا پی نواری باید دارای عرضی بیشتر از عرض بلوک‌ها و ارتفاع حداقل ۲۰ سانتی متر باشد. سطح پی‌سازی باید در عمق مناسب برای مقاومت در برابر یخ‌بندان قرار گیرد. بلوک‌ها مستقیم روی بتن پی قرار می‌گیرند. درزهای بین بلوک‌های توپر لیکا با ملات سیمان پر می‌شوند. سطح بلوک‌ها را نیز می‌توان با ملات سیمان به ضخامت ۲ تا ۳ سانتی متر پوشش داد.

سهولت اجرای کف‌سازی با بلوک‌های لیکا یکی از مزایای عمده کاربرد این بلوک‌ها است.

جدول ۳-۱ ویژگی‌های زیرسازی با بلوک کف لیکا را با سایر مصالح متداول مقایسه می‌کند.

جدول ۳-۱- برخی ویژگی‌های مهم مصالح مصرفی در زیرسازی ساختمان

| مصالح | وزن مخصوص kg/m^3 | قابلیت هدایتی حرارتی $\text{W/M}^\circ\text{C}$ |
|-------------|---------------------------|---|
| دانه لیکا | ۳۵۰-۵۵۰ | ۰/۱-۰/۱۱ |
| بتن لیکا | ۸۰۰-۱۱۰۰ | ۰/۲۱-۰/۳۲ |
| شن و ماسه | ۱۶۰۰-۲۰۰۰ | ۱/۴ |
| خاک | ۱۸۰۰ | ۲ |
| بتن معمولی | ۲۰۰۰-۲۴۰۰ | ۱/۴-۱/۷ |
| شفته سیمانی | ۱۸۰۰-۲۱۰۰ | ۱/۲ |

۳-۲- کف‌سازی و سقف‌سازی

۳-۲-۱- کلیات

از آنجا که سقف‌ها سهم نسبتاً زیادی از هزینه تمام شده ساختمان را به خود اختصاص می‌دهند، طراحان ساختمان سیستم‌های متنوعی را به منظور اقتصادی‌تر کردن آنها ابداع و اجرا کرده‌اند. صرفه جویی در مصرف بتن و فولاد، کاهش یا حذف قالب‌بندی، بهبود روش‌های ساخت و افزایش کیفیت اجرا از اهداف عمده این کوشش‌هاست.

جهت دستیابی به یک سیستم بهینه سقف باید عوامل تاثیرگذار بر آن را از دید معماری و کاربری ساختمان مورد توجه قرار داد. براساس این نیازمندی‌ها می‌توان پارامترهای مناسب سقف را نظیر مقاومت، وزن، عایق کاری و... به دست آورد از آنجا که در یک سیستم سقف و کف، عناصر سازه‌ای (باربر) و عناصر غیرسازه‌ای (پرکننده، عایق و...) در کنار هم عمل می‌کنند، توجه توأم به ویژگی‌های هر دو گروه لازم است در این میان وزن کم به عنوان یکی از ویژگی‌های مشترک در هر دو گروه مطرح است و نقش تعیین کننده‌ای در وزن کلی اجزای باربر ساختمان دارد. در واقع اثر کاهش وزن، مضاعف می‌گردد. در ادامه این بخش چگونگی کاربرد فرآورده‌های لیکا در انواع سقف و ویژگی‌های حاصل بررسی می‌گردد.



شکل ۳-۲- پانل سقفی لیکا

۳-۲-۲- سقف بتن مسلح پیش ساخته و درجا


یکی از روش‌های متداول پوشش سقف استفاده از دال بتنی یکپارچه است. ایجاد صلبیت در برابر بارهای جانبی، ایجاد پیوستگی بین اجزای باربر، کنترل لرزش‌های سقف، مقاومت در برابر آتش‌سوزی و ایجاد سطح صاف برای اندودکاری از مزایای مهم این پوشش است، از آنجا که استفاده از قالب‌بندها یا پانل‌های سقفی پیش ساخته می‌تواند هزینه‌های قالب‌بندی و اجرای سقف را کاهش دهد، کاربرد آنها متداول گردیده است. استفاده از سقف پیش ساخته همچنین موجب افزایش کیفیت سقف و نیز سرعت نصب می‌گردد. یکی از مشکلات عمده دال‌ها و پانل‌های بتنی، وزن زیاد آنها است، به طوری که با افزایش دهانه ضخامت سقف و در نتیجه وزن آن به طور مضاعف افزایش می‌یابند. در نتیجه، کاربرد این پانل‌ها در دهانه‌های بزرگ فقط با استفاده از روش‌های پیش کشیدگی و پس کشیدگی امکان‌پذیر است، که این روش‌ها نیز نیازمند هزینه اضافی و عوامل اجرایی مناسب هستند.

بنابراین استفاده از بتن لیکا یک راه حل مناسب برای کاهش وزن سقف و در نتیجه اقتصادی کردن طرح سقف است. با استفاده از فولادهای مسلح کننده می‌توان طرح پانل سقفی را متناسب با دهانه، بارگذاری و ضخامت سقف کنترل نمود. همچنین قابل ذکر است که پانل‌های بتنی دانه سبک نقش موثری در عایق کاری حرارتی کف‌ها دارند.

مثال ۳-۱- طرح دال بتن مسلح پیش ساخته با بتن دانه سبک لیکا مطابق مشخصات زیر:

$$\text{مثال ۳-۱- طرح دال بتن مسلح پیش ساخته با بتن دانه سبک لیکا مطابق مشخصات زیر:} \\ \text{محاسبه وزن دال} = (100 \times 0 / 2 - 6 \times 0 / 75 \times 0 / 75) \times 1 \times 1500 = 249.4 \# 250 \text{kg} / \text{m}^2$$

شکل م ۳-۱- مقطع دال پیش ساخته



دهانه ۵= متر

بارمرده بدون احتساب وزن دال = $230 \text{ kg} / \text{m}^2$

سربار زنده = $300 \text{ kg} / \text{m}^2$

بتن دانه سبک: $W_c = 1500 \text{ kg} / \text{m}^3$


$f'_c = 180 \text{ kg} / \text{cm}^2$

فولاد: $f_y = 3000 \text{ kg} / \text{cm}^2$

کد مرجع $ACI 318_89$

حل:

الف- کلیات رفتار قطعه فوق براساس ترکیبی از تیرهای T شکل قابل بررسی است.



شکل م ۳-۲- رفتار تیر T

$$ACI 8.10.2 : b_E = \min(1/4, b_w + 16h_f + B_w + i)$$

$$1/4 = 500/4 = 125cm$$

$$b_w + 16h_f = 7/5 + 16 \times 6/5 = 111/5cm$$

$$b_w + l' = 7/5 + 7/5 = 15cm \text{ governs}$$

وزن دال با توجه به جزییات نشان داده شده خواهد بود:

$$w = 1500[100 \times 20 - 6 \times (7/5)^2] \times 100 + (100)^2 = 294/4 \text{ kg/m}^2$$

ACI 9.2.1:

$$W = 1/4(230 + 250) + 1/7(300) = 1182 \text{ kg/m}^2$$

بار وارد بر یک تیر T شکل میانی:

$$w = 1182 \times 0/15 = 177/3 \text{ kg/m}$$

ب: کنترل خمش

$$M_u = \frac{Wl^2}{8} = \frac{177/3 \times (5)^2}{8} = 554/1 \text{ kg.m}$$

ACI 9.3.2.1

$$M_u = \frac{M_u}{\phi} = \frac{554/1}{0/9} = 615/6 \text{ kg.m}$$

ظرفیت خمشی تیر با فرض آن که تمام بال تحت فشار باشد چنین به دست می آید:

$$d = 20 - 4 = 16 \text{ cm}$$

$$(M_n)_{Max} = 0/85 f'_c b_E t (d - t/2) = 0/85 \times 180 \times 15 \times 6/5 (16 - \frac{6/5}{2}) / 100 = 1902 \text{ kg.m} > M_n$$

بنابراین تیر در فشار قرار دارد:

$$R_n = \frac{M_n}{bd^2} = \frac{615/6 \times 100}{15 \times (16)^2} = 16/03$$

$$m = \frac{f_y}{0/85 f'_c} = \frac{3000}{0/85 \times 180} = 19/6$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2mR_n}{f_y}} \right] = \frac{1}{19/6} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 19/6 \times 16/03}{3000}} \right] = 0/0057$$

ACI 10.5.1

$$\rho_{\min} = 14/f_y = 14/3000 = 0/00467 < \rho \rightarrow O.K.$$

$$A_s = \rho bd = 0/0057 \times 15 \times 16 = 1/368 \text{ cm}^2 \Rightarrow \text{use } \phi 14 @ 15 \text{ cm}$$

پ: کنترل برش

آرماتور برشی جهت اطمینان کنترل می‌گردد.
مقدار برش بیشینه چنین به دست می‌آید:

$$V = \frac{w_1}{2} = \frac{177/3 \times 5}{2} = 443/25 \text{ kg}$$

ACI 9.3.2.3 :

$$V_n = \frac{V_u}{\phi} = \frac{443/25}{0/85} = 521/5 \text{ kg}$$

ACI 11.2.1.2, 11.3.1.1

$$v_c = 0/85 \times 0/53 \times \sqrt{f'_c} b_w d = 0/85 \times 0/53 \times \sqrt{180} \times 7/5 \times 16 = 725/3 \text{ kg} > v_n O.k$$

مطابق ACI 11.5.5.1 نیاز به فولاد برشی نیست.

ت- قلاب حمل :

از آنجا که قطعه فوق به صورت پیش ساخته حمل می گردد باید قلاب های لازم برای تحمل وزن قطعه طرح و تعبیه شود.

$$w = 250 \times 1 \times 5 = 1250 \text{ Kg}$$

$$f = \frac{1250}{4} = 312.5 \text{ kg}$$

$$f_t = 0.6 f_y \times A_{raq} \Rightarrow A_{raq} = \frac{312.5}{0.6 \times 3000} = 0.174 \Rightarrow \text{use } 4\phi 6$$

حداقل طول گیرداری آرماتورهای قلاب چنین به دست می آید:

ACI 12.2.2:

$$l_{bd} = 0.06 A_b f_y / \sqrt{f'_c} = 0.06 \times 0.283 \times 3000 / \sqrt{180} = 3.8 \text{ cm}$$

$$l_{bd} = 0.0057 d_b f_y = 10.3 \text{ cm governs}$$

ACI 12.2.3, 12.2.5:

$$l_b = 1/18 \times l_{bd} = 12.1 \text{ cm} < 30 \text{ cm} \Rightarrow l_d = 30 \text{ cm}$$

ث- مقایسه با بتن معمولی

اگر مثال فوق با بتن معمولی با مشخصات زیر حل گردد، نتایج حاصل به این شرح می باشند:

$$f'_c = 250 \text{ Kg} / \text{cm}^2$$

$$w_c = 2500 \text{ Kg} / \text{m}^3$$

$$\text{وزن دال} = 420 \text{ Kg} / \text{m}^2$$

$$w = 1420 \text{ kg} / \text{cm}^2 \Rightarrow w = 213 \text{ kg} / \text{m} \Rightarrow M_n = 739.6 \text{ kg} / \text{m} \Rightarrow A_s = 1.62 \text{ cm}^2$$

$$(V_n = 626.5 \text{ kg}) < (V_c = 1005.6 \text{ Kg})$$

$$\text{وزن قطعه} = 2100 \text{ kg} \Rightarrow \text{use } 4\phi 8$$

در جدول م ۳-۱ نتایج به دست آمده با هم مقایسه شده اند.

جدول م ۳-۱- مقایسه نتایج طراحی یک پانل بتن مسلح پیش ساخته نمونه

| درصد تغییرات | بتن دانه سبک لیکا | بتن معمولی | نتایج طراحی |
|--------------|-------------------|------------|---------------------|
| -۴۰/۴ | ۱۲۵۰=۵×۲۵۰ | ۲۱۰۰=۵×۴۲۰ | وزن قطعه kg/m^2 |
| -۱۶/۸ | ۱۱۸۲ | ۱۴۲۰ | بارکل سقف kg/m^2 |
| -۱۵/۴ | ۱/۳۷ | ۱/۶۲ | فولاد خمشی cm^2 |
| --- | --- | --- | فولاد برشی cm^2 |
| -۴۱/۴ | ۰/۱۷ | ۰/۲۹ | قلاب های حمل cm^2 |

مثال ۳-۲- طرح دال بتن مسلح دو طرفه در جا بابتن دانه سبک لیکا برای گوشه ساختمان مطابق مشخصات زیر:

دهانه: 5×5 متر

ابعاد ستون: 50×50 سانتی متر

ارتفاع طبقه: ۳ متر

بارمرده بدون احتساب وزن دال: $230 kg/m^2$

سربار زنده: $30 kg/m^2$

$$W_e = 1500 kg/m^3$$

$$f'_e = 180 kg/cm^2 \quad \text{بتن دانه سبک}$$

$$f_y = 3000 kg/cm^2$$

کد مرجع: ACI 318 - 89

حل:

الف- ضخامت دال

$$L_n = 500 - 50 = 450 \text{ cm}$$

ACI9_5_3:

$$t_{\min} = \frac{L_n (800 + 0.07_y f)}{36000} = \frac{450 (800 + 0.07 \times 3000)}{36000} = 12/6 \text{ cm}$$

چون سقف بدون تیر طراحی می شود، ضخامت ۱۰ درصد افزایش می یابد.


$$t = 11 \times 12/6 = 13/9 \text{ cm} \Rightarrow t = 15 \text{ cm}$$

ب- بارگذاری

$$\text{وزن دال} = 0.15 \times 1500 = 225 \text{ kg/m}^2$$

$$W_u = 1/4(230 + 225) + 1/7(300) = 1147 \text{ kg/m}^2$$

شکل م ۳-۳- موقعیت دال دو طرفه



پ- کنترل برش

پ ۱- برش یک طرفه

$$d = 1500 - 300 = 1200 \text{ mm}$$

$$V = \left(\left(\frac{4/50}{2} \right) \times 0.12 \right) \times 1147 = 2443 \text{ kg/m}$$

$$ACI 11.3.1.1: \phi V_c = \phi (0.53 \sqrt{f'_c} b_w d) = 0.85 \times 0.53 \times \sqrt{180} \times 100 \times 12 = 7253 \text{ kg} > V_u \text{ O.K.}$$

پ ۲- برش دو طرفه

$$ACI 11.11.1.2: b_o = (50 + 12) \times 4 = 248 \text{ cm}$$

$$V_u = W_u (l^2 - ab) = 1147 (5 \times 5 - 0.62) = 2834$$

$$b = a = 50 + 12 = 62 \text{ cm}$$

$$ACI 11.11.3.2:$$

$$\phi V_c = 0.85 (1/06 \sqrt{f'_c} b_o d) = 0.85 \times 1/06 \times \sqrt{180} \times 248 \times 12 = 35974 \text{ Kg} > V_u \text{ O.K.}$$

پس نیاز به فولاد برشی نیست و ضخامت دال کافی است.

ت- کنترل خمشی

$$W_u = 1147 \text{ kg/m} = 1/147 \text{ t/m}$$

$$ACI 13.6.2.2: M_o = \frac{W_u l^2}{8} = \frac{1/147 (5)^2}{8} = 14/52 \text{ t/m}$$

لنگرهای طراحی مطابق جدول م ۳-۲ خواهند بود.

جدول م ۳-۲- توزیع لنگر های دال دو طرفه

| | نوار ستونی | | | نوار میانی | |
|--|---|--|--------------------------------|--|--|
| | + | - | - | + | - |
| $M_u(t-m)$ <i>ACI 13.6.3,4</i> | $0.35 \times 0.16 \times 14 / 52 = 3 / 0.5$ | $0.65 \times 0.175 \times 14 / 52 = 7 / 0.8$ | $0.65 \times 14 / 52 = 9 / 44$ | $0.35 (1 - 0.16) \times 14 / 52 = 2 / 0.3$ | $0.65 (1 - 0.175) \times 14 / 52 = 2 / 36$ |
| $R_n = \frac{M_u}{\phi b d^2}$ | ۱۸/۸۳ | ۴۳/۷ | ۵۸/۲۷ | ۶/۲۵ | ۶/۵۵ |
| $\rho = \frac{1}{m} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2mR_n}{f_y}} \right)$ $m = f_y / 0.185 f'_c$ | ۰/۰۰۵ | ۰/۰۱۳ | ۰/۰۱۹۵ | ۰/۰۰۱۵ | ۰/۰۰۱۶ |
| $\rho \text{ min}$ <i>ACI 7.12</i> | ۰/۰۰۱۸ | ۰/۰۰۱۸ | ۰/۰۰۱۸ | ۰/۰۰۱۸ | ۰/۰۰۱۸ |
| $A_s \text{ cm}^2$ | ۷/۵ | ۱۹/۵ | ۲۸/۵ | ۵/۴ | ۵/۴ |
| <i>USE:</i> $S_{\max} = 2h = 30 \text{ cm}$ <i>ACI 13.4.2</i> | 15φ8 | 10φ16 | 10φ16 15φ8 | 11φ8 | 11φ8 |

ث- مقایسه با بتن معمولی

با حل مثال فوق برای بتن معمولی با مشخصات زیر، جدول م ۳-۳ حاصل می گردد.

$$f'_c = 250 \text{ kg / cm}^2$$

$$w'_c = 2500 \text{ kg / m}^3$$

$$\text{وزن دال} = 2500 \times 0.15 = 375 \text{ kg / m}^2$$

$$w_u = 1/4(375 + 230) + 1/7 \times 300 = 1357 \text{ kg / m}^2 = 1/375 \text{ t / m}^2$$

$$M_o = \frac{1/375 \times 5 \times 4 / 5^2}{8} \# 17 / 2 \text{ t.m}$$

جدول ۳-۳ مقایسه نتایج طراحی یک دال دو طرفه بتن مسلح نمونه

| درصد تغییرات | بتن دانه سبک لیکا | بتن معمولی | نتایج طراحی |
|--------------|-------------------|------------|-------------------------------|
| -۳۳/۳ | ۲۵۰ | ۳۷۵ | وزن دال kg/m^2 |
| -۱۵/۵ | ۱۱۴۷ | ۱۳۵۷ | بار کل سقف kg/m^2 |
| -۱۰/۵ | ۲۸/۵۰ | ۳۱/۸۱ | فولاد خمشی منفی cm^2 |
| -۱۲/۳ | ۷/۵۰ | ۸/۵۵ | فولاد خمشی مثبت cm^2 |
| --- | --- | --- | فولاد برشی cm^2 |

۳-۲-۳-۳-سقف سبک با تیرچه و بلوک

به دلیل مشکلات گفته شده برای دالهای بتنی یکپارچه سنگین، کاربرد تیرچه های بتنی پیش ساخته برای کاهش نسبی وزن سقف متداول گردیده است. سرعت ساخت، هزینه کم قالب بندی، آرماتوربندی و کیفیت بتن پیش ساخته از مزایای دیگر در این روش است. سقف سازی با استفاده از تیرچه و بلوک ترکیبی از دو روش بتن پیش ساخته و بتن در جاست. در این سیستم، بار سقف توسط تیرهای T شکل بتنی که از بتن ریزی تیرچه های پیش ساخته به دست می آیند، تحمل شده و فضای خالی بین تیرچه ها با بلوکهای سفالی یا بتنی پر می شود و در انتها یک لایه بتن پوشش اجرا می گردد بلوک به عنوان قالب دائمی برای گونه های جان تیر T شکل و نیز قالب زیرین تن پوشش در جا مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به حجم قابل ملاحظه پوشش یافته بابلوک سقفی، وزن بلوکها در بار مرده سقف موثر خواهد بود این موضوع اهمیت کاربرد بلوکهای سقفی سبک ساخته شده از بتن لیکا را نشان می دهد. اگر چه مقاومت بلوک در سیستم سازه ای سقف منظور نمی شود، اما بلوکها باید قادر به تحمل ضربه های ناشی از حمل و نقل و نیز درآمد و شد در زمان بتن ریزی باشند. بافت سطح زیر بلوک نیز باید برای اندود کاری مناسب باشد بنابراین مقاومت، وزن کم، قابل حمل بودن، سهولت نصب و داشتن سطح مناسب برای اندود کاری از خواص مهم بلوکهاست. مثال زیر روش طراحی و نتایج حاصل از کاربرد بلوکهای سبک لیکا را در چنین سقفهایی نشان می دهد.

مثال ۳-۳ طرح سقف تیرچه ای با بلوک بتنی دانه سبک لیکا مطابق مشخصات زیر :

دهانه = ۵ متر

بارمرده بدون احتساب وزن دال: 230 kg/m^2

سربار زنده: 300 kg/m^2

بتن دانه سبک:

$$W_e = 1500 \text{ kg} / \text{m}^3$$


$$f'_e = 180 \text{ kg} / \text{cm}^2$$

$$f_y = 3000 \text{ kg} / \text{cm}^2 \text{ فولاد}$$


بلوک بتنی دانه سبک: وزن ۱۰ kg

ابعاد ۴۰×۲۰×۲۵cm

فاصله محور تا محور تیرچه ها ۵۰cm



شکل ۳-۳- برخی جزئیات متداول در سقف های تیرچه و بلوک لیکا



شکل م ۳-۴- برش سقف تیرچه بلوک

حل:

الف- کنترل ضخامت سقف برای تغییر شکل

$$h = \left((0/4 + \frac{f_y}{670}) \frac{1}{28} = (0/4 + \frac{300}{670}) \frac{500}{28} = 15/1cm < 30cm O.K \right)$$

ب- محاسبه وزن سقف و بارگذاری

$$\text{وزن بلوکها} = 10 \times 10 = 100kg$$

$$\text{وزن تیرچه} = 10 \times 25 \times 200 \times 1500 \times 10^{-6} = 75Kg$$

$$\text{وزن بتن پوشش} = 5 \times 1500 / 100 = 75Kg$$

$$W_s = 100 + 75 + 75 = 250Kg$$

$$W_D = 250 + 230 = 480Kg$$

طبق آیین نامه آبا ۱۰-۵-۳:

$$W_u = 1/25 W_D + 1/5 W_L = 1/25 \times 480 + 1/5 \times 300 = 105 \cdot kg/m^2$$

پ- کنترل ضخامت بتن پوشش (آیین نامه آبا ۱۰-۷-۳)

$$\text{آبا ۱۰-۷-۳} : t_f = \text{Max}(4cm, l/12) = 4/17 cm \Rightarrow t_f = 5 cm$$

$$M_u = \frac{1}{12} WL^2 = 1050 \times (0/05)^2 / 12 = 21/9 kg \cdot m / m$$

$$S = \frac{bh^2}{6} = \frac{1 \times (0/05)^2}{6} = 0/000417 m^3$$

$$f_{ct} = \frac{21/9}{0/000417} = 52518 kg/m^2 = 0/515 N/mm^2$$

$$\text{آبا ۱۴-۳} : F_{ct} = \phi \times 0/6 \sqrt{f_c} = 0/6 \times 0/6 \times \sqrt{\frac{180 \times 9/81}{100}} = 1/51 N/mm^2 > f_{ct} O.K.$$

جدول م ۳-۴- مقایسه نتایج طراحی سقف تیرچه و بلوک نمونه

| درصد تغییرات | بلوک و بتن لیکا | بلوک سیمانی و بتن معمولی | نتایج طراحی |
|--------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|
| -۳۲/۴٪ | ۲۵۰ | ۳۷۰ | وزن سقف kg/m^2 |
| -۱۲/۵٪ | ۱۰۵۰ | ۱۲۰۰ | بار کل سقف kg/m^2 |
| -۱/۵٪ | ۱/۹۴ | ۱/۹۷ | فولاد خمشی منفی cm^2 |
| -۱۲/۳٪ | ۲/۶۳ | ۳/۰۰ | فولاد خمشی مثبت cm^2 |
| - | - | - | فولاد برشی cm^2 |

۳-۳- دیوارها

۳-۳-۱- انواع دیوارها

دیوارها یکی از متداول ترین عناصر قائم در ساختمان‌های گوناگون هستند مطابق تعریف اعضای سازه‌ای قائم با بعدی بزرگتر از ۳ برابر ضخامت، دیوار نام دارند..
دیوارها براساس ویژگی‌ها و کاربرد خود، انواع گوناگونی دارند بر این اساس بلوک‌های ساختمانی نیز به عنوان واحد بنایی انواع گوناگونی خواهند داشت. متداول‌ترین انواع دیوار به شرح زیر است:
فرآورده های لیکا به شکل های گوناگون نظیر بلوک، ملات و پانل شنی در ساخت انواع دیوار به کار می‌روند.

الف- دیوار باربر بنایی:


دیواری است که برای حمل بار قائم، علاوه بر وزن خود، طرح می‌شود. این دیوار اغلب با بلوک توپر یا بلوک توخالی پر شده با بتن و یا به صورت پانل پیش ساخته بتنی اجرا می‌گردد. همچنین در صورت لزوم آرماتورهای قائم و افقی در بدنه دیوار توزیع می‌شوند. برای دیوارهای با سطح بزرگ و یا تحت بارهای لرزه‌ای از کلاف‌های قائم و افقی نیز استفاده می‌شود.

ب- دیوار برشی:


دیواری است که نیروهای افقی وارد در صفحه دیوار- نظیر نیروهای جانبی ناشی از زمین لرزه- را تحمل می‌کند. این دیوارها به صورت قاب بند پیش ساخته یا بلوک مسلح یا کلاف‌بندی شده اجرا می‌شوند. پایین بودن مدول کشسان بتن و بلوک‌های دانه سبک لیکا سبب کم شدن سختی و در نتیجه کاهش نیروی وارده زمین لرزه بر سازه می‌گردد.

در این نوع دیوارها با استفاده از بلوک لیکا شکل پذیری افزایش یافته و در نتیجه ظرفیت بالای جذب انرژی زمین لرزه در این دیوارها آثار تخریب و فروریختگی دیوارها بشدت کاهش می‌یابد.

شکل ۳-۴- دیوارهای باربر و برشی لیکا



(ب) بلوک توپر در دیوار مسلح دوغابی



(الف) بلوک توخالی پر شده در دیوار مسلح

پ- دیوار غیر باربر (تیغه‌ای):

دیوارهای غیر باربر تنها وزن خود را تحمل می‌کنند در دیوارهای غیر باربر داخلی-تیغه‌ها-ویژگی‌های حرارتی و صوتی مصالح اهمیت می‌یابد. به همین دلیل، اغلب کاربرد بلوک‌های توخالی در این دیوارها ترجیح داده می‌شود. در مناطق لرزه خیز اتصال این دیوارها به دیوارهای اصلی (باربر) باید مطابق جزئیات خاص آیین نامه ۲۸۰۰ باشد.


ت- دیوار غیر باربر (خارجی):

این دیوار غیر باربر است و در طبقات تکیه‌گاه جانبی کاملی ندارد، اگرچه ممکن است به اجزای سازه‌ای مهار گردد. دیوار خارجی اغلب نگهدارنده نمای ساختمان نیز می‌باشد. با توجه به موقعیت این دیوار در ساختمان، هدایت حرارتی و صوتی آنها اهمیت فراوانی دارد. با توجه به چنین ویژگی‌هایی کاربرد بلوک‌های توخالی در این دیوارها متداول است.

اجرای این نوع دیوارها نیز باید مطابق ضوابط آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران و سایر آیین نامه‌های مرتبط باشد.

ث- دیوار میان قاب:


در برخی موارد برای بهبود رفتار لرزه ای سازه، بجای دیوارهای محوف پوشش خارجی، از دیوارهای توپر با تکیه گاه کامل در هر طبقه استفاده می شود. این دیوار که قاب بند نیز نامیده می شود، به خوبی با قابهای خمشی ساختمان کار می کند و سبب جذب انرژی زمین لرزه به میزان زیاد می گردد. در این نوع از دیوارها استفاده از بلوک لیکا بدلیل دارا بودن مدول کشسان پائین باعث افزایش استهلاک انرژی می گردد.



شکل ۳-۵- دیوار میان قاب و ساز و کارهای مقاومت و شکست آن

ج- دیوار دوجداره:

اغلب برای افزایش عایق کاری از دیوارهای دوجداره استفاده می شود این دیوارها با بستهای فلزی یا روشهای دیگر به هم مهار می شوند همچنین فضای داخلی بین دو دیوار بر حسب میزان عایق کاری مورد نیاز، ممکن است با مصالح عایق پر شود.




شکل ۳-۶- دیوار دو جداره

۳-۳-۲- طرح دیوارهای پیش ساخته و درجا :

کاربرد قطعات بتن مسلح لیکا به دلیل وزن کم و سهولت حمل و نقل از روش‌های اقتصادی برای اجرای دیوارهای پیش ساخته بتنی است طراحی این قطعات، مشابه بتن معمولی و با رعایت ویژگی‌های بتن لیکا صورت می‌گیرد.

همچنین می‌توان از بتن لیکا برای ساخت دیوارهای بتنی استفاده نمود در یک روش نیمه پیش ساخته از بلوک‌های لیکا به عنوان قالب دائمی استفاده می‌شود.

مثال ۳-۴- روش و فرضیات اساسی را برای طراحی یک دیوار بتن مسلح لیکا نشان می‌دهد.



شکل م ۳-۵- بارگذاری دیوار بتنی

مثال ۳-۴- طرح دیوار باربر و برشی با بتن دانه سبک مسلح لیکا مطابق مشخصات زیر:

ارتفاع = ۳/۵ متر

طول = ۴/۰ متر

دهانه باربر = ۵ متر

بار مرده کل = ۴۸۰ kg/m²

سربار زنده = ۳۰۰ kg/m²

نیروی جانبی ۱۰٪ بار مؤثر قائم فرض می شود.

بتن دانه سبک: $w^2 = 1500 \text{ kg} / \text{m}^3$

$$f'^c = 180 \text{ kg} / \text{cm}^2 = 17 / 6 \text{ N} / \text{mm}^2$$

فولاد:

$$f^y = 3000 \text{ kg} / \text{cm}^2 = 294 / 3 \text{ N} / \text{mm}^2$$

حل:

الف- کنترل ضخامت دیوار

$$\text{آیا } h_{\min} = l / 25 = \frac{3500}{25} = 140 \text{ mm} < 200 \text{ mm} \Rightarrow h = 200 \text{ mm}$$

ب- بارگذاری

$$\text{وزن دیوار} = 1500 \times 0 / 2 + 3 / 5 = 1050 \text{ kg} / \text{m}$$

$$\text{آیا } W_u = 1 / 25 W_d + 1 / 5 W_i = 1 / 25 (480 \times 5 + 1050) + 1 / 5 (300 \times 5) \\ = 6562 / 5 \text{ kg} / \text{m} = 64 / 4 \text{ N} / \text{mm}$$

$$\text{آیا } V_u = 1 / 2 \times 0 / 10 [480 \times 5 + 1050 + (\frac{1}{2} \times 300 \times 5)] \times 4 = 1728 \text{ kg} = 16 / 95 \text{ kN}$$

پ- کنترل تنش لهیدگی دیوار
با فرض ۴۰ میلی متر فاصله بین دو دال سقف:

$$f = \frac{1/25 \times 480 \times 5 + 1/5 \times 300 \times 5}{(20-4)(100)} = 3/2 \text{ kg/cm}^2$$

$$\text{آبا } ۱۱-۱۰-۱: F = \phi_c \times 0/85 f'_c = 0/6 \times 0/85 \times 180 = 91/8 \text{ kg/cm}^2 > f \text{ O.K}$$

$$K = 0/80$$

ت- کنترل مقاومت فشاری دیوار

$$\text{آبا } ۱۶-۱: N_r = 0/55 \phi_c f'_c A_g [1 - [\frac{kl_c}{32h}]^2]$$

$$N_r = 0/55 \times 0/6 \times 17/6 \times 200 \times 1000 \times [1 - (\frac{0/8 \times 3500}{32 \times 200})^2] \times 0/001 = 939/03 \text{ KN}$$

$$P = 64/4 \text{ kN} < N_r \text{ O.K.}$$

ث- طرح فولادگذاری

$$\text{آبا } ۱۶-۴-۳: A_s = 0/0025 \times (200 \times 1000) = 500 \text{ mm}^2 / \text{m}$$

$$\text{آبا } ۱۶-۴-۲: A_s = 0/0015 \times (200 \times 1000) = 300 \text{ mm}^2 / \text{m}$$

$$\text{آبا } ۱۶-۴-۵: S = \min(350 \text{ mm}, 3h) = 350 \text{ mm}$$

فاصله هر سفره از رویه دیوار:

$$\text{آبا } ۱۶-۴-۴-۲: V_{\min} = h/3 = 67 \text{ mm} \quad V_{\max} = 20 \text{ mm} \Rightarrow V = 40 \text{ mm}$$

\Rightarrow use 2 ϕ 10 @ 30 cm as horizontal reinf orcement

& 2 ϕ 8 @ 30 cm as vertical reinf orcement

ج- کنترل ظرفیت برش

$$2-3-16-12 \text{ آبا } : d = 0/8 \times l_w = 0/8 \times 4 = 3/2 m$$

$$\text{نیروی برشی مقاوم نهایی بتن} = V_{n \max}$$

$$1-1-3-12 \text{ آبا } :$$

$$V_{n \max} = 0/2 \times \phi_c \sqrt{f_c} h d = 0/2 \times 0/6 \times \sqrt{17/6} \times 200 \times 3200 \times 0/001 = 322/2 kN \gg v_u O.K.$$

مقطع بحرانی برای برش:

$$4-2-16-12 \text{ آبا } : \min(o.k, h_w/2) = \left(\frac{3/2}{2}, \frac{3/5}{2}\right) = 1/6 m$$

$$3-2-16-12 \text{ آبا } : V_c = 1/65 V_c h d + \frac{N_u d}{5 l_w}$$

$$V_c = 0/2 \phi_c \sqrt{f_c}$$

چ- فولاد برشی

$$1-3-16-12 \text{ آبا } : V_u < V_c / 2 \Rightarrow \text{نیاز به فولاد برشی نداریم}$$

$$1-4-16-12 \text{ آبا } : \rho_h = 0/0025 O.K. \cdot \frac{l_w}{5} = 0/8 m > s O.K.$$

$$2-4-16-12 \text{ آبا } : \rho_v = 0/0025 + 0/5 \left(2/5 \frac{h_w}{l_w}\right) (\rho_h - 0/0025) = 0/0025 \text{ governs}$$

use 2φ10@30cm as vertical Reinf orement

ح- مقایسه با بتن معمولی

مقایسه نتایج فوق با نتایج حاصل از حل این مثال با فرض کاربرد بتن معمولی با مشخصات زیر در جدول م
۳-۵- ارایه شده است.

$$f'_c = 25 \text{ kg} / \text{cm}^2$$

$$w_c = 2500 \text{ kg} / \text{m}^3$$

$$\text{وزن دیوار} = 1750 \text{ kg} / \text{m}$$

$$w_u = 7437 / 5 \text{ kg} / \text{m}$$

$$V_u = 1/2 \times 0/1 \times [480 \times 5 + 1750 + \frac{300}{2 \times 5}] \times 4 = 2352$$

$$A_{sh} = 500 \text{ mm}^2 / \text{m}$$

$$A_{sv} = 500 \text{ mm}^2 / \text{m}$$

جدول م ۳-۵- مقایسه نتایج طراحی دیوار باربر و برشی نمونه

| درصد تغییرات | بتن دانه سبک لیکا | بتن معمولی | نتایج طراحی |
|--------------|-------------------|------------|---------------------------------------|
| -۴۰٪ | ۱۰۵۰ | ۱۷۵۰ | وزن دیوار kg / m |
| -۱۱/۸٪ | ۶۵۶۲/۵ | ۷۴۳۷/۵ | بار قائم $\text{kg} / \text{m} (W_u)$ |
| -۱۶٪ | ۱۷۲۸ | ۲۳۵۲ | بار جانبی kg |
| --- | ۵۰۰ | ۳۰۰ | فولاد قائم mm^2 / m |
| --- | ۵۰۰ | ۵۰۰ | فولاد برشی mm^2 / m |

۳-۳-۳- دیوارهای بنایی با بلوک

این دیوارها از متداولترین اجزای ساختمانی هستند و ویژگی‌های بلوک‌های لیکا آنها را برای احداث انواع دیوارهای بنایی مناسب ساخته است. همچنین وزن کم این بلوک‌ها یک روش جدید را برای احداث دیوار با بلوک‌هایی به بزرگی ۱۲۰ در ۶۰ تا ۱۵ سانتی‌متر ممکن ساخته است. در این روش به جای نیروی کارگر از یک جرثقیل دستی با ظرفیت کم (حدود ۳۰۰ کیلوگرم) برای جابجایی بلوک استفاده می‌شود و کارگران تنها وظیفه تنظیم محل بلوک را دارند همچنین می‌توان قطعات دیوار ساخته شده با بلوک و ملات را با آرماتور مهار نمود و به صورت آماده برای نصب آن را اجرا نمود.

دیوار چینی با لیکا

فرآورده های لیکا به شکل های گوناگون نظیر بلوک، ملات و پانل بتنی در ساخت انواع دیوار بکار می روند. مهم ترین ویژگی های این فرآورده ها در این کاربرد وزن کم، رسانایی حرارتی کم، افت صوتی مناسب، و مقاومت در برابر آتش می باشد. همچنین بکارگیری این فرآورده ها در اشکال مناسب سبب سهولت و سرعت در اجرای دیوار می گردد.

دیوار چینی با بلوک لیکا:

دیوارها بر اساس ویژگی ها و کاربرد خود، انواع گوناگونی دارند. (انواع دیوارها) دیوار چیده شده با بلوک لیکا عمدتاً در طبقه دیوارهای غیر باربر قرار می گیرد. دیوارهای غیر باربر تنها وزن خود را تحمل می کنند و در آنها ویژگی های دیگری من جمله سبکی و مقاومت حرارتی و صوتی مناسب، اهمیت می یابد.

دیوار چیده شده با بلوک لیکا بعنوان دیوار عایق همگن حرارتی محسوب شده و شرایط آسایش را برای ساکنین در فصول گرم و سرد تامین می نماید. مزایا و ویژگیهای بلوک لیکا در بخش بلوک آورده شده اند. از دیگر مزایای دیوار چیده شده با بلوک لیکا می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- افزایش سرعت اجرا دیوارچینی
- کاهش پرت مصالح مصرفی
- کاهش وزن بار مرده ساختمان به میزان ۳۰ درصد
- کاهش ملات مصرفی
- اجرای روکار سریع با حذف ملات گچ و خاک

روش های اجرایی دیوارچینی:

روش دیوارچینی با بلوک لیکا بسیار آسان بوده و مانند دیوارچینی با مصالح بنائی می باشد. بر این اساس تمامی عملیات بنایی با بلوک لیکا، برپایه مشخصات و ضوابط مندرج در نشریه های ۱۰۰ و ۵۵ دفتر تدوین ضوابط و معیارهای فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نیز استاندارد شماره ۷۰ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صورت می گیرد. سایر آیین های مرتبط با نحوه اجرای درست من جمله آیین نامه ۲۸۰۰ زلزله ایران نیز باید رعایت گردند. لازم به ذکر است این روش ها کاربرد عمومی داشته و تنها مختص دیوار لیکا نمی باشند. بعضی از این ضوابط که کاربرد بیشتری در اجرا دارند به صورت خلاصه در ذیل آورده شده است:

نحوه بلوک چینی:

جهت استفاده از بلوکهای لیکا پس از آماده سازی سطح و تراز کار با ریختن یک لایه ملات ماسه و سیمان

(حدود ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب ملات) به ضخامت حداکثر ۲,۵ سانتی متر در روی سطح کار، اولین رگ بلوکها روی ملات قرار داده می شود، سپس با ملات ریزی حداکثر به ضخامت ۱,۵ سانتی متر، اقدام به چیدن رگ های بعدی می گردد.

۱- بلوکها باید کاملاً تراز چیده شوند، بطوریکه جدار بلوکها کاملاً قائم بوده و درزهای قائم رجهای متوالی، به طور یک رج در میان، در مقابل هم قرار گیرند. بلوک نصب شده، نباید پس از گیرش اولیه ملات، از جای خود حرکت داده شود. استقرار نهایی بلوک، باید در زمانی صورت گیرد که ملات هنوز شل باشد.

۲- در ساخت دیوارها سعی شود تا از یک جنس بلوک استفاده شود. استفاده از بلوک لیکا به همراه دیگر مصالح سبب ایجاد ترکهای نامناسب در گچ و خاک می شود. در قسمتهایی که نیاز به قطعات کوچکتر می باشد مانند زیر پنجره ها بهتر است از آجر لیکا استفاده شود. استفاده از آجر معمولی به دلیل تفاوت ضرایب انبساط باعث ناهماهنگی دیوار شده، ممکن است سبب ایجاد ترک گردد.

۳- در صورت نیاز به قطعاتی که دارای اندازه طول رندی نمی باشند، می توان بلوک لیکا را به راحتی با فرزگرانتیت بر و یا تیشه تیز به اندازه قطعه مورد نظر برید. در این حالت پرت مصالح به میزان زیادی کاهش می یابد. باید در نظر داشت که از خرد کردن بلوک با پتک و یا وسایلی که با برخورد ضربه باعث ایجاد ترک در جان بلوک می نمایند، اجتناب ورزید.

۴- در مورد اجرای کلیه مصالح بنایی، بهتر است پیش از اجرا، بلوکها کمی خیس شوند تا آب ملات را به خود جذب نکرده و به اصطلاح ملات را نسوزاند. بلوکها بهتر است قبل از مصرف نم پاشی شوند، اما بلوک لیکا بر خلاف بلوک های بتن گازی نیازی به غرقاب شدن ندارند.

۵- برای کنترل ابعاد، گوشه ها و تقاطع ها و به طور کلی اجرای صحیح کار، توصیه می شود، پس از آماده شدن تراز کف، ابتدا رج اول بدون ملات چیده شده و سپس بر اساس الگوی بدست آمده، دیوارچینی شروع گردد.

۶- با توجه به اینکه کلیه مصالح بنایی جهت دیوار چینی به تنهایی عایق رطوبتی نمی باشند، توصیه می گردد از این مصالح بدون اجرای لایه نما جهت اجرای دیوارهای خارجی استفاده نگردد.

۷- چیدن صحیح و ایجاد قفل و بست کامل در دیوارها، موجب جلوگیری از نشست های احتمالی در برابر بارهای نقطه ای (متمرکز) خواهد شد، بویژه در کنج ها و محل اتصال دیوارهای متقاطع.

۸- دیوار چینی باید بصورت یکنواخت در ارتفاع صورت گیرد و نباید اختلاف ارتفاع دیوارچینی در یک قسمت

ساختمان نسبت به نسبت های دیگر از یک متر تجاوز نماید. در مورد دیوارهای متقاطع باید به منظور تامین قفل و بست کامل، یک رج در میان از قطعات اتصال یا لا بند، استفاده شود.

نصب تیر نعل در گاهی و آستانه

نعل در گاهها باید بر اساس جزئیات مندرج در نقشه های اجرائی و با طول گیرداری کامل، ساخته شوند. نعل درگاهها می بایست حداقل به طول ۱۰ سانتی متر در روی دیوارهای طرفین امتداد داشته باشد. در صورتیکه نعل درگاه خاصی از نظر دهانه وجود داشته باشد، می بایست طبق محاسبات مقطع لازم از نظر باربری (میزان بار وارده با توجه به دهانه) تعیین و اجرا گردد. در مورد بلوک لیکا امکان استفاده از نعل درگاه های پیش ساخته بتونی و یکپارچه شدن دیوار با نعل درگاه وجود دارد.

مهاری بندی

۱- حداکثر طول آزاد دیوار جداکننده نباید از ۴۰ برابر ضخامت دیوار و یا ۶ متر (هر کدام که کمتر باشد) تجاوز کند. در صورت تجاوز از این مقدار دیوارها باید به وسیله ستونک قائم (wall post) مهار گردند. دو سر این اجزای قائم (که معمولاً قوطی ۶×۶ یا ۸×۸ انتخاب می شوند) باید به گونه ای مناسب در کف و سقف مهار گردند.

۲- حداکثر ارتفاع مجاز دیوارهای جداگر از تراز کف ۳/۵ متر می باشد. در صورت تجاوز از این حد، باید با تعبیه کلاف های افقی به گونه مناسبی به تقویت دیوار مبادرت نمود.

۳- جداگرهایی که در تمام ارتفاع طبقه ادامه دارند، باید کاملاً به زیر پوشش سقف مهار شوند، در این حالت بهترین راه دیوار به وسیله شاخک های عمودی گرفته شده مهار گردند. جهت نچسباندن رج آخر بلوک به سقف و اجرای صحیح دیوار میان قاب بهتر است رج آخر به صورت آجر چین انجام گردد.

۴- لبه قائم دیوارهای جداگر نباید آزاد باشند. لبه جداگر باید به دیوار یا جداگر عمود بر آن یا یک ستونک عمودی، به نحوه مناسب متصل گردد. چنانچه طول دیوار جداگر پشت بند، کمتر از ۱/۵ متر باشد، لبه آن می تواند آزاد باشد.

۵- چهارچوب ها باید حتی الامکان همزمان با دیوار چینی نصب شوند و به هنگام ریختن دوغاب در پشت پروفیل چهارچوبهای فلزی، باید با قرار دادن وادارهای چوبی، آنها را کاملاً مهار نمود تا در اثر فشار دوغاب ریزی، خم نشده و در جهت طولی تاب بر ندارند. با امتداد شاخک از اجزای قائم قاب های درب و پنجره ها و اتصال آنها به سقف می توان از آنها جهت تقویت دیوار و ایجاد یک ستونک استفاده کرد.

اجرای روکار

جهت اجرای روکار دیوارها، در صورتیکه دیوارها به طرز مناسبی اجرا و شاقولی شده باشند، می توان لایه گچ و خاک را حذف نموده و جهت اجرای روکار تنها از یک لایه گچ استفاده کرد. در دیوارچینی با سفال بدلیل نیاز به افزایش ضخامت دیواره، نیاز به اجرای لایه گچ و خاک حداقل به ضخامت ۲ سانتی متر می باشد. با توجه به ضخامت بلوکهای لیکا (۳۰ تا ۳۵ میلی متر) چنانچه یاد شد می توان لایه گچ و خاک را حذف نمود. جهت جلوگیری از ترک خوردن احتمالی دیوارها در محل بادبندها، باید از توری مرغی جهت تقویت سطح استفاده شود.

مراقبت

پس از اتمام کار روزانه یا وقفه در عملیات بنایی، دیوارچینی را از تابش مستقیم نور خورشید، حرارت زیاد، وزش باد و جلوگیری از یخ زدن های احتمالی باید با پیش بینی پوشینه های مراقبتی، محافظت نمود. عملیات بنایی در دمایی که در آن امکان یخ زدن ملات وجود دارد، ممنوع می باشد. در شرایط متعارف دیوارچینی با ملات ماسه سیمان، باید حداقل ۳ روز مرطوب نگه داشته شود. با توجه شرایط اقلیمی طول دوره مراقبت از دیوار توسط مجری می بایست تنظیم گردد، اما در هر حال دوره نگهداری نباید کمتر از یک روز باشد.

ملات

از آنجائیکه بلوکهای لیکا از نظر مواد متشکله دارای سیمان می باشد، در صورت استفاده از ملات ماسه و سیمان به دلیل پیوند مستحکمی که در نتیجه نفوذ ذرات ملات به حفره های بدنه بلوکهای لیکا بوجود می آید، انسجام بیشتری نسبت به سایر واحدهای بنایی ایجاد شده و ترکیب ملات و بلوک یک واحد یکپارچه در مقابل بارهای ثقلی و جانبی را ایجاد می کند و لذا دارای مقاومت فشاری و خمشی بیشتری نسبت به سایر واحدهای بنایی است. (ماده همگن در داخل محدوده تنشهای مجاز)

انتخاب نوع ملات در دیوارچینی، نقش بسیار مهمی خواهد داشت. ولی بکاربردن ملات با عیار زیاد، لزوماً نقش کلیدی در افزایش مقاومت دیوارچینی ندارد. ملات استفاده شده در دیوار چینی با لیکا بصورت ملات عمومی ماسه سیمان با نسبت ۶: ۱ و یا ۵: ۱ پیشنهاد می گردد. در صورت تمایل به ساختن ملات لیکا و کاهش وزن ملات می توان از نسبت حجمی ۳ به ۲ (ریز دانه لیکا به ماسه) استفاده کرد.

ضخامت بندهای افقی و قائم، نباید کمتر از ۱۰ میلی متر و بیشتر از ۱۲ میلی متر باشد. باید بندهای قائم (هرزه ملات) از ملات پر شوند. در بلوک چینی، در ملات ریزی به دو نکته باید توجه داشت:

الف) ملات به صورت یکنواخت روی همه سطوح ملات خور بلوک نایستی پخش شود، زیرا در این حالت حفره های بلوک از ملات پر خواهد شد. این روش برای دیوارهای باربر، کرسی چینی ها و ستون ها،

مورد استفاده قرار می گیرد.

ب) ملات به صورت یکنواخت روی جدارهای خارجی و داخلی به صورت دو نوار جدا از هم پخش می شود. در این حالت، به علت خالی بودن داخل بلوک ها، دیوار از نظر عایق رطوبتی و حرارتی، دارای عملکرد بهتری خواهد بود.

اتصال دیوار با ستون

در مواردی که دیوارچینی در مجاورت ستون های فلزی یا بتنی قرار گیرد و در این نقاط درز انقطاع، پیش بینی نشده باشد باید نحوه اتصال ستون به دیوار مطابق نقشه های اجرایی باشد، در صورتیکه این جزئیات در نقشه نیامده باشد، باید به شرح ذیل عمل شود:

الف- اتصال دیوار با ستون فلزی :

در هر متر ارتفاع، یک قطعه میلگرد ۸ جوش شده بین دو ستون فلزی باید در داخل ملات دیوار چینی قرار گیرد. در فاصله ایجاد شده بین دیوار و ستون بهتر است یک لایه پلی استایرن به ضخامت ۲ سانتی متر قرار داده شود.

ب- اتصال دیوار با ستون بتنی:

در هر متر ارتفاع، ۲ عدد شاخک U شکل به ابعاد ۸۰ * ۲۵۰ * ۲۵۰ میلیمتر، از میلگرد به قطر ۱۰ میلی متر، به صفحه ای به ابعاد ۶ * ۱۰۰ * ۱۰۰ میلی متر جوش داده می شود، این صفحات با شاخکهای مناسب، هنگام بتن ریزی در داخل ستون بندی، تعبیه می شوند. شاخکهای U شکل در داخل رچ بین بلوکها و درون ملات، قرار داده خواهد شد.

نصب خروجی ها و تاسیسات

سوراخ ها و محللهای باز برای کارگذاری چهارچوبها، در و پنجره ها، مجراهای تهویه، عبور لوله ها و کابلهای توکار و نظایر آن، باید پیشاپیش بر اساس نقشه های اجرایی کاملاً مشخص و هنگام دیوار چینی، تعبیه گردند تا نیازی به کندن و تخریب دیوارها به منظور تأمین فضاهای باز وجود نداشته باشد. در مواردی که نیاز به این عمل باشد، باید از ضربه زدن به دیوار اجتناب شده و عملیات با دقت و با وسایل مربوطه انجام گردد.

۳-۴- پرکننده سبک

۳-۴-۱- کلیات

دانه‌های لیکا به دلیل وزن کم می‌توانند در پرکردن فضاهای خالی که تحت فشار نیستند به تنهایی و یا با ترکیب با مصالح مناسب دیگر به کار روند. در این بخش آن دسته از کاربردهای لیکا که به طور عمده با هدف پر کردن فضاها در ساختمان‌ها و محوطه‌های آن صورت می‌گیرد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳-۴-۲- هموارسازی و شیب بندی

در طول دهه‌های گذشته روشهای گوناگونی برای هموارسازی و شیب‌بندی بام‌ها و کف‌های ساختمان‌ها ارائه گردیده است. دستیابی به وزن کمتر در سقف‌سازی، حفاظت از لایه‌های آب‌بند در بام‌ها و دوام و پایداری مناسب از ویژگی‌های لازم برای این منظور است. به همین دلیل یکی از متداول‌ترین کاربردهای لیکا استفاده از آن برای پوشش کف‌ها و بام‌ها بوده است. عمر شیب‌بندی با دانه‌های لیکا حداقل ۵۰ سال و هزینه آن ۲۰٪ از روشهای دیگر کمتر است. ضخامت لایه‌های لیکا برای این منظور معمولاً بین ۴ تا ۱۰ سانتی‌متر می‌باشد. با توجه به پایداری شیمیایی لیکا و نیز نداشتن مواد مضر شیمیایی می‌توان لوله‌های تاسیساتی را نیز از داخل این لایه عبور داد.

قابل ذکر است که با توجه به عایق نمودن دانه‌های لیکا می‌توان از ضخامت لایه‌های عایق حرارت کاست و یا آن را به کلی حذف نمود. برای شیب بندی کف و پشت بام، سبک‌دانه صنعتی لیکا بهترین مصالح ساختمانی برای پوشش است و طریقه مصرف آن برای معماران و مهندسين بسیار آسان می‌باشد. نحوه اجرای آن به دو صورت می‌تواند انجام گیرد:



۱- استفاده از مخلوط آماده

نخست دانه‌ها با پاشیدن آب خیس و سپس بصورت آزاد و یا در داخل بتونیر با سیمان مخلوط می‌شود. عیار مخلوط به ازای هر متر مکعب لیکا مخلوط حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ کیلوگرم سیمان است. به این مخلوط آنقدر آب اضافه می‌کنند تا رنگ آن بصورت خاکستری تند و شفاف در بیاید. در این حالت نسبت آب به سیمان بین

۰/۵ تا ۰/۶ است.

مخلوط در محل کار و بین کروم بندی ریخته شده و به آرامی با تخته کوب تسطیح می شود. بمنظور جلوگیری از خشک شدن، مخلوط تسطیح شده بطور منظم آب پاشی و یا با ورقه پلاستیکی پوشانده می شود.

۲- مخلوط در محل


در این حالت سبکدانه لیکا بصورت خشک بین کروم بندی ریخته شده و سطح آن با تخته کوبیده شده و تراز می شود. سپس لایه لیکا قبل از دوغاب ریزی نم پاشی می گردد. نیم ساعت بعد از نم پاشی جهت تثبیت سبکدانه ها، به ازای هر متر مربع ۱۲ لیتر دوغاب سیمان روی لایه ریخته می شود. باید توجه داشت که اگر دوغاب شل تر از حد متعارف باشد در زیر لایه ته نشین شده و اگر سفت باشد تنها در روی سطح باقی می ماند که در دو حالت چسبندگی لازم بین سبکدانه ها ایجاد نمی گردد. بدین ترتیب در هر مرحله ۶ تا ۷ متر مربع پوشش لیکا آماده می گردد. حفاظت لایه شیب بندی مانند آنچه در پیش ذکر شد انجام می گیرد. جهت اجرای لایه ایزوگام روی لایه شیب بندی یک آستر نازک ماسه سیمان اجرا می گردد. در جدول ۳-۴-۲ تفاوت مشخصات فنی سبکدانه لیکا با انواع پوکه های معدنی آورده شده است.

۳-۴-۲- ویژگی های استفاده از لیکا در مقایسه با پوکه های معدنی و عایق های پلی استایرین

| پوکه های معدنی | سبکدانه لیکا |
|--|---|
| دارای وزن فضایی ۷۰۰ تا ۱۱۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب بوده و ۲ تا ۳ برابر سنگین تر از لیکا می باشد. | وزن فضایی دانه بندی مخلوط که در هموار سازی و شیب بندی بکار می رود 250 Kg/m^3 و تقریباً کمتر از نصف پوکه های معدنی است. |
| پوکه های معدنی به دلیل عدم فرآوری ممکن است دارای مواد معدنی واکنش پذیر باشند که به تدریج باعث پوسیدگی تاسیسات ساختمان ها می شوند. | PH دانه لیکا تقریباً خنثی بوده و هیچگونه آسیبی به تاسیسات عبور داده از لایه لیکا وارد نمی کند. همچنین باعث هیچ نوع خوردگی و پوسیدگی سایر اجزا نمی شود. |
| پوکه های معدنی دارای میزان جذب آب بیشتر نسبت به لیکا می باشند. جذب رطوبت بیشتر باعث کاهش مقاومت حرارتی لایه عایق می شود، این مشکل بخصوص در اقلیم های مرطوب اثرگذاری بیشتری دارد. | در حالت اشباع، حداکثر جذب آب دانه لیکا ۱۶٪ می باشد. |
| پوکه های معدنی دارای ضریب انتقال حرارتی بالاتری می باشند. | دانه لیکا با داشتن ضریب انتقال حرارتی 0.09 W/mC می تواند به عنوان عایق عمل نموده و عایقکاری را حذف کند. |
| پوکه های معدنی و عایق های پلی استایرین غالباً در اثر فشار مکانیکی دائم فشرده می شوند و باعث از بین رفتن خصوصیات عایقی آنها می شود. | در مقابل فشار مکانیکی دائمی فشرده نمی شوند و نسبت درصد هوای موجود ثابت می ماند. |
| پوکه های معدنی غالباً فاقد دانه بندی مناسب می باشند به همین دلیل ثبیت و پایداری لایه پوکه ریزی شده در شیب بندی همواره دچار مشکل می گردد. | دانه بندی مخلوط لیکا که در شیب بندی بام استفاده می شود دارای دانه بندی اصلاح شده ۲۵- میلی متر بوده که یک دانه بندی اصلاح شده و منظم جهت شیب بندی می باشد. |

۳-۴-۳- روسازی سیاه با لیکا

از اختلاط سرد سنگدانه‌های لیکا با مصالح قیری می‌توان روکش مناسبی را به عنوان روسازی سیاه ایجاد نمود. این روکش علاوه بر مصرف در راهسازی می‌تواند در پوشش محوطه‌های باز و نیز بامهای تخت به کار رود با اختلاط برخی افزودنی‌ها می‌توان ترکیب حاصل را تا مدتی پلاستیک نگاه داشت. ترکیب کلی این مصالح شامل لیکای ریز (۰ تا ۴مم)، لیکای میانه (۴ تا ۱۰مم)، شن (۷ تا ۱۲مم)، ماسه (۴ تا ۷مم) پرکننده یا سیمان نرم، قیر (۸۰/۱۰۰) افزودنی مناسب و آب است. بخشی از دانه‌های لیکا می‌توانند با سنگ‌دانه‌های معمولی نظیر شن و ماسه جایگزین گردند تا مقاومت بیشتری حاصل شود، ولی در مورد پوشش بامهایی که در آن‌ها سبکی بیشتر از مقاومت اهمیت دارد، دانه‌های لیکای ریز با دانه‌های درشت‌تر جایگزین می‌گردند. وزن فضایی مخلوط بر حسب ترکیب اجزا بین ۶۰۰ تا ۱۳۰۰ کیلوگرم در مترمکعب متغیر است. مقاومت فشاری، لغزشی و سایشی مناسب از ویژگی‌های این مصالح است. به طور کلی دو روش برای اختلاط دانه‌های لیکا در فرآورده‌های قیری وجود دارد.



الف- اختلاط لیکا با امولسیون قیر:

در این روش امولسیون قیر با دانه‌های لیکای متوسط تا درشت دانه (۴-۲۵مم) به میزان ۵۰ کیلوگرم امولسیون در هر مترمکعب لیکا مخلوط می‌شود. با توجه به قابلیت تلمبه‌زنی امولسیون و دانه لیکا، اختلاط به سادگی در هنگام انتقال مصالح به روی بام امکان‌پذیر است. چسبندگی خوب دانه‌های لیکا با امولسیون قیر از مزایای این روش است. پس از حدود یک ساعت می‌توان روی این روسازی راه رفت.

ب- اختلاط قیر گرم و لیکا:

اغلب، کف‌سازی روی یک لایه آب‌بند اجرا می‌شود که خود از قابلیت زهکشی برخوردار است. پس از آن در روی این مصالح باید از یک روسازی مقاوم در برابر آمد و شد استفاده کرد. مخلوط گرم قیر و لیکا، بدون ریزدانه، یک

لایه مقاوم و زهکش برای هدف فوق ایجاد می‌کند. اختلاط می‌تواند در یک کارگاه تولید آسفالت صورت گیرد. یک ترکیب پیشنهادی برای این اختلاط مطابق جدول ۳-۲ است.

جدول ۳-۲- طرح اختلاط گرم قیر و لیکا

| مصلح | وزن (کیلوگرم) | درصد وزنی | حجم دستی مترمکعب |
|---------------|---------------|-----------|------------------|
| قیر ۸۰/۱۰۰ | ۷۵ | ۱۰/۰ | ۷۱ |
| پرکننده (قیر) | ۵۰ | ۶/۷ | ۱۹ |
| ماسه شکسته | ۱۵۰ | ۲۰/۰ | ۵۷ |
| لیکا ۴-۱۰ مم | ۱۹۰ | ۲۵/۳ | ۲۱۱ |
| لیکا ۱۰-۲۵ مم | ۲۸۵ | ۳۸/۰ | ۴۰۷ |
| جمع | ۷۵۰ | ۱۰۰/۰ | ۱۰۰۰ |

حجم مصالح در این جدول بر اساس حجم واقعی است. حجم ظاهری مصالح براساس وزن فضایی آنها و تراکم مورد نیاز قابل محاسبه است. به عنوان مثال برای تولید ۷۵۰ کیلوگرم مخلوط از ۱۰۰۰ لیتر ماسه شکسته، ۳۸۰ لیتر لیکا میانه و ۷۶۰ لیتر لیکا درشت استفاده می‌شود که حجم کل مصالح پس از تراکم به یک متر مکعب خواهد رسید.

۳-۴-۴- حفاظت از لایه آب‌بند

هنگامی که از بام برای رفت و آمد و یا سایر کاربری‌های مشابه استفاده نمی‌شود (نظیر سقف سالن‌های صنعتی) می‌توان از لیکا برای ایجاد سقف‌سازی ارزان قیمت استفاده کرد. در این حالت پس از اجرای لایه آب‌بند باید آن را در برابر اشعه ماورای بنفش آفتاب، تغییرات درجه حرارت در تابستان و ضربه‌های احتمالی وارد بر آن محافظت نمود. در چنین حالتی استفاده از سنگدانه‌های معمولی به دلیل وزن زیاد اقتصادی نیست، زیرا علاوه بر اعمال بار اضافی به سازه، انتقال آن به ارتفاع مورد نظر نیز دشوار و پرهزینه است. در این شرایط استفاده از لیکا یک لایه سبک و کارآ پدید می‌آورد که به دلیل سبکی حتی می‌تواند پمپ شود و از هزینه اجرا بکاهد. حداقل ضخامت لایه در این حالت ۸ سانتی‌متر توصیه شده می‌شود.

این لایه، عایق حرارت خوبی برای سقف خواهد بود. در این حالت نیز مشابه کاربرد لیکا در هموار سازی و شیب بندی می‌توان لایه پوکه ریزی شده را همراه با دوغاب سیمان یا رزین‌های انعطاف‌پذیر دیگر تثبیت نمود.

۳-۴-۵- پوشش کف در زمینهای باز:


در بسیاری از موارد نظیر زمین‌های بازی کودکان و سایر محوطه‌سازی مشابه در ساختمان‌ها، نیاز به پوشش کف با مصالح مناسب می‌باشد. خواص لازم برای این سطوح عبارت است از: دوام و پایداری، مقاومت سایشی، مقاومت لغزشی خشک و تر، سهولت اجرا و نگهداری، نگهداری آب کم و هزینه پایین اجرا به عبارت دیگر کف‌سازی مناسب باید ویژگی‌های فوق را در حد مطلوبی برآورده نماید. برای این منظور اغلب از سنگدانه‌های طبیعی، چوب و یا پوشش‌های صنعتی استفاده می‌شود.

استفاده از شن و ماسه از نظر هزینه اولیه، ضربه‌پذیری و نیاز کم به نگهداری و ترمیم حایز اهمیت است، به این دلیل تاکنون به عنوان یک پوشش ارزان قیمت مورد توجه بوده است. یک مشکل عمده این مصالح وزن زیاد است به طوری که از آنها تنها در کف‌سازیهای فضای آزاد که وزن خود را مستقیماً به زمین منتقل می‌کند، استفاده می‌شود. همچنین در زمین‌های بازی، در صورت سقوط افراد-به دلیل زبری و خشن بودن سطح- ایجاد جراحت می‌کنند.

استفاده از چوب نیز در بسیاری از مناطق دارای صرفه اقتصادی است، اما چوب به ویژه در فضای باز از دوام کافی برخوردار نیست. همچنین به دلیل لغزندگی برای حرکت افراد مناسب نیست.

گاهی بر حسب کاربری خاص یک سطح از الاستیک‌ها و کف‌پوش‌های خاص صنعتی استفاده می‌شود. این کف‌پوش‌ها به گونه‌ای طراحی و ساخته می‌شوند که کلیه نیازهای آن سطح را برآورده نمایند ولی به دلیل هزینه بسیار بالا کاربرد آنها محدود است.

با توجه به موارد فوق استفاده از سبکدانه‌های لیکا مطرح شده است. دانه‌های لیکا برای مستهلک نمودن اثرات ضربه، خواصی مشابه ماسه دارند، از سوی دیگر به هنگام سقوط افراد به دلیل ویژگیهای یافت سطحی، ایجاد جراحت و خراش نمی‌کنند. هزینه نگهداری سطوح پوشش یافته با لیکا پایین است. معمولاً لایه‌های ماسه همه روزه باید شن‌کشی شوند، هر دو ماه یکبار باید تمیز شوند و سرانجام پس از ۶ ماه تعویض گردند در حالی که دانه‌های لیکا تنها باید هر هفته با شن‌کشی تسطیح شوند و پس از یک سال تا ۲۰٪ حجم اصلی باید به دانه‌ها اضافه شود.



شکل ۳-۹- جزئیات پوشش سبک لایه لیکا در بام

شکل ۳-۸- جزئیات حفاظت از لایه آب بندبام

۳-۵- ارزیابی اقتصادی کاربردهای لیکا در ساختمان

۳-۵-۱- کلیات

انتخاب مصالح و روشهای اجرایی ساخت و ساز نیازمند شناخت دقیق ابزار و اهداف کار است. انتخاب روشهای مدرن، ماشین آلات پیشرفته و مصالح ظریفتر الزاماً به معنی یک روش مناسب اقتصادی و فنی نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل تاثیرگذار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تعیین کننده سرنوشت یک روش با فناوری مشخص ساخت می‌باشند.

نتایج پژوهشها نشان داده است که به کارگیری مصالح نو بدون توجه به ویژگیها و فرهنگ اجرایی آن سبب اتلاف مصالح و هزینه‌ها می‌گردد. به عبارت دیگر تداخل ابزار و مصالح و فرهنگ‌های گوناگون کار باعث تشدید هزینه‌ها و کاهش کیفیت کار می‌گردد. هر چه انتخاب مصالح و فناوری ساخت براساس دیدگاه مشخص‌تر و یکپارچه‌تری صورت گیرد، نتیجه کار ارزان‌تر و سریعتر خواهد بود.

۳-۵-۲- عوامل ارزیابی اقتصادی

عوامل عمده ارزیابی اقتصادی ساخت و ساز عبارتند از:

الف- تاثیر مثبت در بازدهی تولید مسکن در سطح کشور (ارتقای کمی و کیفی صنایع داخلی)

ب- عمر مفید (دوام و کنترل کیفیت مناسب)

پ- تاثیر در عرضه و تقاضا

ت- هزینه انجام کار

ث- هزینه‌های جاری (تعمیرات جزئی و هزینه مصرف انرژی)

ج- هزینه نگهداری (تعمیرات دوره‌ای)

همانگونه که دیده می‌شود استفاده از مصالح با کیفیت و دوام بالا به طور مستقیم ردیفهای ب، ت و ج و به طور غیر مستقیم بر ردیفهای پ و ث اثر می‌گذارد. همچنین استفاده از مصالح تولیدی و صنعتی بر عوامل ردیفهای الف، ب و پ موثر است. یکی از شیوه‌های مناسب تحلیل اقتصادی الگوها و مصالح ساخت، تجزیه عملیات ساختمانی به عناصر تشکیل دهنده هزینه آن می‌باشد. عمده‌ترین منابع هزینه در پروژه‌های ساختمانی عبارتند از: مصالح، نیروی انسانی، ابزار و ماشین آلات. همچنین مصالح مصرفی می‌توانند به گروههای مصالح طبیعی یا خام، مصالح ساده یا یک جزئی، مصالح مرکب یا چند جزئی و مصالح صنعتی تفکیک شوند. میزان کاربرد هر یک از این مصالح بیانگر میزان بستگی روش ساخت به فناوری مدرن یا سنتی است. با توجه به حجم نیروی انسانی مورد نیاز می‌توان برآوردی از زمان مصرف شده برای احداث بنا به دست آورد. این زمان نقش مهمی در ارزیابی اقتصادی یک پروژه دارد، به این ترتیب که با طولانی شدن زمان ساخت علاوه بر رکود سرمایه،

فرصتهای اجتماعی و اقتصادی نیز از دست می‌رود.
 بعنوان نمونه یک دیوار اجرا شده با بلوک لیکا در ذیل از نظر اقتصادی بررسی شده تا مشخص گردد استفاده از این مصالح چه میزان در کاهش هزینه‌های جاری و آتی ساختمان موثر می‌باشند.

مثال ۳-۷ آنالیز بهای دیوار چینی با بلوک بتنی دانه سبک لیکا مطابق مشخصات زیر:

ضخامت دیوار : ۲۰ سانتی‌متر

شکل بلوک: توخالی ته‌پر

الف- تعداد بلوک در مترمربع دیوار : ۹ عدد

با در نظر گرفتن cm^2 درز افقی و قائم ملات در دیوار خواهیم داشت:

$$\text{تعداد بلوک} = \frac{1}{(0/49 + 0/02)(0/19 + 0/02)} = 9/3$$

با احتساب ۲ درصد افت در هنگام حمل و اجرا:

$$\text{تعداد بلوک} = \frac{9/3}{0/98} = 9/5$$

ب- ملات مصرفی در متر مربع دیوار

$$[1 - 9/5(0/49 \times 0/19)] \times 0/19 = 0/0220 \text{ m}^3 = 22 \text{ Litre}$$

$$\frac{22/0}{0/93} = 23/6 \text{ Litre}$$

پ- آب مصرفی

مقدار آب مورد نیاز برای مرطوب نگاه داشتن دیوار در هنگام اجرا و پس از آن ۷۲ لیتر برآورده می‌گردد.

ت- حمل بلوک و ملات

فرض می‌گردد مصالح در فاصله ۵۰ متری محل اجرا ساخته یا انبار می‌شوند زمان بارگیری، حمل و تخلیه ملات با چرخ دستی به گنجایش ۳۵ لیتر حدود ۵۸ دقیقه و با زنبه به گنجایش ۳۰ لیتر، حدود ۴ دقیقه است بنابراین نیروی انسانی مورد نیاز برای حمل ملات با احتساب ۶۵٪ بازدهی و براساس ۸۰٪ استفاده از چرخ دستی و ۲۰٪ استفاده از زنبه چنین خواهد بود:

کارگر - روز

$$\left(\frac{0/2 \times 23/6}{30} \times 4 + \frac{0/8 \times 23/6}{35} \times 5\right) \times \frac{1}{60} \times \frac{1}{8} \times 1/065 = 0/11$$

همچنین زمان حمل بلوک با چرخ دستی یا زنبه به گنجایش ۴ بلوک ۵ دقیقه است بنابراین نیروی انسانی مورد نیاز برای حمل بلوک با احتساب ۶۵٪ بازدهی چنین است:
کارگر - روز

$$\left(\frac{9/7}{4} \times 5\right) \times \frac{1}{60} \times \frac{1}{8} \times \frac{1}{0/65} = 0/039$$

توجه: در اغلب کارگاه های بزرگ برای حمل بلوک از تراکتور با کفی استفاده می شود، اما در این مثال به دلیل امکان مقایسه راحت تر با مصالح معمولی - که در ادامه می آید - این روش سنتی حمل بررسی شده است. استهلاک چرخ دستی و زنبه برابر با ۷۵ روز کاری برآورد می گردد بنابراین مقادیر نهایی عوامل حمل به صورت زیر محاسبه می شوند.

$$0/011 + 0/039 = 0/05 \quad \text{نیروی انسانی (کارگر - روز)}$$

$$\frac{0/05}{75} \times 0/8 = 0/00053 \quad \text{چرخ دستی (عدد)}$$

$$\frac{0/05}{75} \times 0/2 = 0/00013 \quad \text{زنبه (عدد)}$$

ث- اجرای دیوار:

به طور کلی کارکرد یک بنا با یک شاگرد و دو کارگر هر روز ۳۲ متر مربع است ۸۰ درصد بنایی به بنای درجه دو و ۲۰ درصد آن به بنای درجه یک نیاز دارد یک سربنا برای نظارت بر کار ۱۰ بنا کافی است پس کل عوامل مورد نیاز عبارتند از:

$$\frac{1}{32} \times 0/1 = 0/003 \quad \text{سربنا (روز)}$$

$$\frac{1 \times 0/2}{32} = 0/0063 \quad \text{بنای درجه یک (روز)}$$

$$\frac{1 \times 0/8}{32} = 0/025 \quad \text{بنای درجه دو (روز)}$$

$$\frac{1}{32} = 0/03 \quad \text{شاگرد بنا (روز)}$$

$$\frac{1}{32} \times 2 = 0/063 \quad \text{کارگر (روز)}$$

ج- مقایسه با سایر مصالح:

اگر ساخت دیوار مورد نظر با مصالح معمولی نظیر آجرهای فشاری و سفالی و یا بلوک سیمانی بررسی گردد، تفاوت زیر مشاهده می شود:


۱) تعداد آجر یا بلوک مورد نیاز با توجه به ابعاد آنها تعیین می‌گردد. مقدار مصرف ملات به دلیل ابعاد کوچک‌تر این مصالح، بیشتر از دیوار یا بلوک لیکا خواهد بود مقادیر افت و دور ریز نیز براساس نوع آنها تعیین می‌گردد.
 ۲) مقادیر عوامل مورد نیاز برای حمل مصالح با توجه به تغییرات فوق، متفاوت می‌باشد قابل ذکر است که حمل بلوک‌های لیکا به دلیل وزن کم‌تر سریعتر صورت می‌گیرد.
 ۳) بازدهی گروه اجرایی با کاهش ابعاد آجرها یا بلوک‌ها، غیر یکنواختی سطوح و وزن قطعات آجر یا بلوک به شدت کاهش می‌یابد.

جدول م ۳-۶- برخی از ویژگی‌های موثر مصالح در آنالیزهای اجزای دیوار

| ویژگی‌ها | آجر فشاری | آجر سفال | بلوک سیمانی | بلوک لیکا |
|-----------------------------------|-----------|----------|-------------|-----------|
| ابعاد (سانتی‌متر) | ۲۱×۱۰×۵/۵ | ۲۰×۲۰×۱۰ | ۴۰×۲۰×۲۰ | ۴۹×۱۹×۲۰ |
| وزن قطعه (kg) | ۱/۵ | ۲/۵ | ۱۴ | ۱۰ |
| بازدهی گروه اجرا (مترمربع در روز) | ۱۲ | ۲۵ | ۲۰ | ۳۲ |
| دورریز آجر یا بلوک (درصد) | ۱۱ | ۱۱ | ۵ | ۲ |

نتایج نهایی در جدول م ۳-۷ برای مقایسه آمده‌اند

چ- مقایسه هزینه‌های واقعی



نمودار م ۳-۱- مقایسه هزینه تمام شده روشهای مختلف دیوار چینی

برای تعیین بهای نهایی هر متر مربع دیوار چینی به روشهای فوق، بهای هر جزء بر اساس نرخهای موجود و واقعی در جداول منظور می شود. همانگونه که مشاهده می گردد، بخش عمده ای از هزینه کار را مصالح تشکیل می دهند با استفاده از بلوک های بزرگ، حجم ملات مصرفی کاهش می یابد. همچنین چنانچه وزن بلوک کم باشد، با افزایش بازدهی هزینه های نیروی انسانی نیز کاهش می یابند. بنابراین کاربرد بلوک لیکا باعث می شود تا هریک از ردیفهای هزینه موجود، قابل رقابت با روش های مشابه گردند.

جدول ۳-۷- آنالیز بهای آجر و بلوک چینی به ضخامت ۲۰ سانتی متر

| آنالیز بهای یک متر مربع دیوار | | آجر سفال | بلوک سیمانی | بلوک لیکا |
|-------------------------------|--------|----------|-------------|-----------|
| مقدار | | | | |
| واحد | ۱۳۸ | ۴۹ | ۱۲ | ۹/۷ |
| قالب | ۷۴ | ۲۸ | ۱۹/۶ | ۲۳/۶ |
| لیتر | ۷۲ | ۷۲ | ۷۲ | ۷۲ |
| لیتر | ۷۲ | ۷۲ | ۷۲ | ۷۲ |
| مقدار | | | | |
| واحد | ۰/۰۰۸ | ۰/۰۰۴ | ۰/۰۰۴۴ | ۰/۰۰۳ |
| روز | ۰/۰۴۱ | ۰/۰۲ | ۰/۰۴۵ | ۰/۰۰۶۳ |
| روز | ۰/۰۴۱ | ۰/۰۲ | ۰/۰۳۹۸ | ۰/۰۲۵ |
| روز | ۰/۰۸۲ | ۰/۰۴ | ۰/۰۴۸۸ | ۰/۰۳ |
| روز | ۰/۰۱۳ | ۰/۰۶۲ | ۰/۰۱۷۹ | ۰/۰۶۳ |
| مقدار | | | | |
| واحد | ۰/۰۰۱ | ۰/۰۰۰۶ | ۰/۰۰۰۷ | ۰/۰۰۰۵۳ |
| عدد | ۰/۰۰۰۵ | ۰/۰۰۰۲ | ۰/۰۰۰۲ | ۰/۰۰۰۱۳ |
| عدد | ۰/۰۰۰۵ | ۰/۰۰۰۲ | ۰/۰۰۰۲ | ۰/۰۰۰۱۳ |

باید در اینجا متذکر شد که برخی عوامل دیگر نیز بر هزینه های تمام شده ساختمان موثرند که با توجه به مشخصات ویژه هر ساختمان در نظر گرفته می شوند.

الف- هزینه های فضای اشغال شده:

چنانچه با استفاده از مصالح مقاوم تر و ویژگی های مورد انتظار دیوار چینی در ضخامت کمتر برآورده گردد، هزینه فضای صرفه جویی شده باید در محاسبات منظور گردد. به عنوان مثال با استفاده از هر متر مربع بلوک ۸ سانتی متر لیکا، ۰/۰۳ مترمربع فضای مفید نسبت به تیغه های ۱۱ سانتی متری متداول به دست می آید که به راحتی براساس قیمت زمین و بنا قابل ارزش گذاری است این رقم گاهی بیش از هزینه کل دیوار چینی برآورد می گردد!

ب- هزینه سازه باربر:

هر مترمربع دیوار ۲۰ سانتی متری لیکا تنها ۱۵۴ کیلوگرم بر مترمربع وزن دارد که کمتر از ۳۷٪ وزن دیوار آجری

است. بنابراین صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای در اسکلت انجام می‌گیرد. میزان صرفه‌جویی براساس مشخصات ساختمان باعث کاهش وزن بار مرده تا ۳۰٪ می‌گردد.

پ- هزینه‌های تاسیسات:

ضریب رسانایی حرارتی دیوار ۲۰ سانتی‌متری لیکا بسیار کمتر از دیوار مشابه آجری است، بنابراین هزینه‌های تاسیساتی اولیه و نیز هزینه انرژی ساختمان در طول عمر آن کاهش خواهد یافت. این رقم به گونه‌ای است که ظرف چند سال هزینه‌های اضافی احتمالی بابت عایق کاری را مستهلک می‌کند.

ت- هزینه‌های نگهداری ساختمان:

بخش عمده‌ای از فعالیت‌های ساختمانی در کشور صرف تعمیر و نگهداری ساختمان می‌گردد. تجارب و مطالعات نشان داده‌اند که دانه‌های لیکا به دلیل دوام و نداشتن اثر تخریبی بر سایر اجزاء ساختمان نقش موثری در کاهش چنین هزینه‌هایی دارند.

۴- کاربردهای لیکا در راهسازی و ژئوتکنیک

۴-۱- زیرسازی و بستر راه

۴-۱-۱- کنترل نشست و تثبیت خاک

یکی از مشکلات راهسازی بر خاک‌های مسئله‌دار، اجرای خاکریز روی خاک‌های رسوبی سست و کنترل نشست‌های کوتاه مدت و دراز مدت آنهاست. خاک رس و گل آهک (مارن) تا چند برابر آب می‌مکد و ورم می‌کند و پس از خشک شدن ترک می‌خورد. اگر به زمین بستر راه که از جنس رس یا گل آهک است آب کمی برسد، خاک به حالت خمیری سفت در می‌آید و با ایجاد یک بستر فنری، سبب لرزش جسم راه زیر چرخ خودروهای سنگین می‌شود. هنگامی که میزان آب نشت کرده به بستر زیاد باشد، خاک بستر به حالت خمیری شل در می‌آید و سبب می‌شود جسم راه در اثر وزن خود و لرزش ناشی از آمد و شد در بستر نشست کند. این فرآیند در راههایی که در زمین شیب‌دار ساخته می‌شوند، سبب لغزش جسم راه - بر اثر وزن راه، لرزش ناشی از آمد و شد و فشار خاک بالاست راه- به سوی کف دره می‌شود.

با توجه به این که در اغلب مناطق کشور عبور راه از چنین بسترهایی گریز ناپذیر است، لازم است ضمن کاربرد لایه‌هایی از مصالح مرغوب، با خشک نگهداشتن شیروانی ترانشه‌ها و کانالهای دو طرف راه با کانالهای هدایت آب بستر رسی یا مارنی خشک نگهداشت. همچنین از آنجا که وزن جسم راه یک عامل اصلی در بروز نشست است، سبک کردن آن به کنترل نشست کمک می‌کند. به طور کلی میزان نشست در بسترهای سست بستگی به ارتفاع خاکریزی، عمق لایه ضعیف و ویژگی‌های تراکم‌پذیری خاک دارد و خود عامل مشکل‌آفرین در همواری، عملکرد و دوام راه می‌باشد. علاوه بر بار ناشی از خاکریزی و جسم راه، تغییرات آب زیر زمینی نیز می‌تواند سبب نشست شود. تغییرات لایه‌های زیرین و تغییر بار روی بستر راه در فواصل کوتاه مدت موجب نشست‌های موضعی در راه می‌شود. نشست‌های غیر یکنواخت و پله‌ای اغلب در محل‌های زیر روی می‌دهند:

- اطراف لایه‌های ضعیف
- در محل‌های تغییر مقاومت زیر اساس
- در محل احداث ابنیه پل‌ها، کانال‌های زهکشی، پرکردن کانال‌ها و یا کاهش سطح آب زیر زمینی سبب افزایش نشست می‌گردد.

در برآورد قابلیت آسیب‌پذیری راه در اثر نشست‌های کلی و موضعی، باید عوامل زیر را در نظر گرفت:

- آمد و شد راه
- میدان دید راننده
- عملکرد و قابلیت آسیب‌پذیری سازه‌های مجاور یا نزدیک راه
- ترمیم نشست‌ها و ترک‌ها و مسایل مربوط به آن
- هزینه ترمیم

- هزینه تقویت بستر راه یا جایگزینی لایه‌های ضعیف

مجموع این عوامل به همراه بررسی چگونگی نشست می‌تواند بهترین روش مقابله با این مشکل را تعیین نماید. راه‌حل‌های متداول برای این موضوع اغلب بر دو اصل گریز از بستر سست و یا جایگزینی آن با مصالح مرغوب تکیه دارند. که این دو روش در بسیاری از موارد پرهزینه و یا امکان ناپذیرند. کاربرد لیکا ضمن کاهش وزن خاکریزی، سبب زهکشی مناسب راه و جلوگیری از نشست آب به بستر می‌شود با این عمل نشست‌های کلی و موضعی کاهش می‌یابند. چنانچه سبک کردن خاکریز کافی نباشد، می‌توان با جایگزینی بخشی از لایه‌های ضعیف با دانه‌های سبک لیکا، باز هم بار وارد بر بستر و در نتیجه مقدار نشست را کاهش داد. توزیع بار نیز می‌تواند سبب حذف یا کاهش نشست غیر یکنواخت گردد. این عمل از خاکریزهایی که در کنار یا در نزدیکی سازه‌های صلب هستند، برای کنترل نشست‌های نسبی در مرز بین خاکریز و سازه، لازم است و از اعمال بارهای اضافی ناشی از نشست زیراساس به سازه جلوگیری می‌کند. در محل‌هایی مانند کناره‌های لایه‌های ضعیف خاک، نقاط تغییر در مقاومت بستر و محل‌های اتصال این‌به راه و سازه‌ها به خاکریز راه، می‌توان با لایه‌های نازکی از دانه لیکا، از نشست‌های موضعی و ناگهانی جلوگیری کرد. در غیر این صورت اغلب لازم است اقدام به تقویت بستر و جسم راه نمود که خود سبب افزایش بار ناشی از وزن می‌گردد. با کاربرد لیکا اغلب نیاز به تقویت بستر راه نیست، اما در موارد خاص می‌توان از یک یا ترکیبی از راه‌حل‌های متداول نظیر پیش بارگذاری، زهکشی قائم، تحکیم عمیق و نظایر آن و یا پارچه گونه‌ها (ژئوتکستایل‌ها) و شبکه‌های مسلح کننده خاک (نظیر ژئوگریدها) استفاده کرد.


موارد فوق می‌توانند برای پی‌سازی در انواع سازه‌ها به کار روند. از آن جا که دانه‌های لیکا تحت فشار ثابت و دایمی فشرده نمی‌شوند و در واقع تغییر شکل خمیری ندارند، و نیز به دلیل دارا بودن وزن کم و قابلیت زهکشی خوب، می‌توان در پی‌سازی ساختمان‌های متداول بر خاک‌های سست، از این مصالح استفاده نمود. نمونه‌های دانه لیکا در طبقه‌بندی براساس دانه‌بندی، در گروه‌های GW و GP روش متحد و A-1 روش آشتو قرار می‌گیرند.

نمونه ۴-۱: یک نمونه از کنترل و تثبیت خاکریزی با استفاده از دانه‌های لیکا است. در این طرح راه‌سازی، روی بستری به عمق ۴ تا ۵ متر از خاک باتلاقی، یک خاکریز قدیمی ۲۰ ساله وجود داشت که به دلیل نشست‌های متعدد نیازمند نگهداری دایمی بود. جزییات کلی خاکریز پیشنهادی در شکل م ۴-۱ نشان داده شده است. در این روش پیشنهادی دانه‌های لیکا در اندازه ۰ تا ۲۵ مم با رطوبت نزدیک به اشباع دانه‌ها (۵۰ درصد) در ضخامت ۵۰ تا ۶۰ سم با شیب کناری ۶۰ درجه به کار رفتند.


میزان تراکم بیشینه تحت لرزش مطابق (ASTM-D-2409) تعیین شد. پس از قرار دادن یک لایه لیکا به ضخامت ۶۰ سم نوارهایی از ژئو-تکستایل به پهنای ۲۰ سم روی آن قرار گرفتند. با کاربرد مصالح متراکم در آخرین لایه، انرژی تراکم بیشتری به لایه‌های لیکا منتقل می‌شود. وزن حجمی ظاهری لیکا در حالت متراکم به 700 kg/m^3 رسید. همانگونه که در شکل م ۴-۱ دیده می‌شود، ابزارهای اندازه‌گیری چگالی و تغییر مکان

در هنگام ساخت خاکریز تعبیه شدند. مقدار فشار ثابت شده ۳ تن بر مترمربع و میزان نشست مطلوب ارزیابی شد. طرح پیشنهادی فوق ابتدا در یک طول آزمایشی ۷۵ متری و پس از آن در طول ۲/۵ کیلومتر اجرا گردید.

نمونه ۴-۲: طرح قابل توجه دیگر، احداث یک توقفگاه خودرو در تالابی در هلند است هدف از این طرح پرکردن تالاب برای ایجاد توقفگاه و امتداد خیابان رابط تا کنار آن بوده است. زمان این طرح ۶ ماه تعیین شد. مهمترین اطلاعات اخذ شده از مطالعات صحرایی به شرح زیر است:



شکل ۴-۱ - کنترل نشست با استفاده از لیکا



شکل م-۴-۱ - جزئیات خاکریزی روی بستر با تالاقی

سطح جاده: $1/6+$ متر از سطح مرجع
سطح آب: در عمق $1/25$ تا $1/75$ از کف و $3/5$ تا $4/0$ متری سطح مرجع، (عمق آب در 2 متری ساحل تالاب بین $0/5$ تا 1 متر است)

موقعیت گل و لای: $0/15$ تا $0/4$ متر در وسط تالاب، شامل خاک رس و مواد آلی در بخش‌های مختلف
جسم راه: $0/3$ تا $0/5$ متر ماسه و قلوه سنگ

روش اجرایی براساس کاربرد دانه‌های سبک در شرح زیر (مطابق شکل م ۴-۲) پیشنهاد گردید:

الف- ابتدا کناره‌های بخشی که باید پر شود محصور می‌شود.

ب- لوله‌هایی از ژئوتکستایل در قطرهای 800 مم برای عمق آب کمتر از $1/5$ متر و 1000 مم برای عمق آب بیشتر ساخته می‌شوند و در فواصل 200 م به کمک تیرهای چوبی نصب می‌شوند. روی این لوله‌ها مجدداً در جهت عرضی و در فواصل 50 م لوله‌های دیگری نصب می‌شوند. طول لوله‌ها معادل عرض محدوده مورد نظر شامل شانه‌های اطراف و بین 8 تا 12 متر است. داخل لوله‌ها با دانه سبک پر می‌شود. می‌توان بیرون لوله‌ها را با نوار مناسب در مقابل نفوذ لجن تالاب، آب‌بندی کرد.

پ- روی این مجموعه یک لایه ژئوتکستایل قرار می‌گیرد و با ریختن ماسه مجموعه در سطح مورد نظر پیش بارگذاری می‌گردد. پیش بارگذاری به مدت نیم تا یکسال باقی می‌ماند. پس از این مدت می‌توان در صورت لزوم، مجموعه را براساس نشست قابل انتظار و واقعی تسطیح کرد.


ت- سطح آماده شده برای زیرسازی پارکینگ مناسب خواهد بود. زیرسازی می‌تواند با ماسه یا سرباره تثبیت شده انجام شود.

جدول م ۴-۱ نتایج تحلیلی را برای پیش بینی نشست تحت پیش بارگذاری نشان می‌دهد. چنانچه میزان فشردگی واقعی با اعداد پیش بینی شده متفاوت باشد، می‌توان با تنظیم زمان پیش بارگذاری آن را تصحیح نمود.

جدول م ۴-۱ مقادیر پیش بارگذاری و نشست پیش بینی شده

| سطح زیرسازی (نسبت به سطح مرجع) | زمان پیش بارگذاری (سال) | فشردگی (متر) | فشردگی باقیمانده (متر) |
|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------|
| $\pm 0/0$ | $0/5$ | $0/5$ | $0/3$ |
| $\pm 0/0$ | $1/0$ | $0/7$ | $0/1$ |
| $+1/0$ M | $0/5$ | $0/65$ | $0/2$ |
| $+1/0$ M | $1/0$ | $0/85$ | - |

- فشردگی باقیمانده در زمانی معادل 30 سال روی می‌دهد.



شکل م ۴-۲- جزئیات خاکریزی روی بستر باتلاقی

۴-۱-۲- زهکشی و کاهش مویبگی

آب جاری سطحی یا آب موجود در بدنه خاک در صورت نفوذ به جسم روسازی و یا خاک بستر، سبب خرابی روسازی می‌شود. عوامل خرابی ناشی از نفوذ آب را می‌توان به صورت زیر برشمرد:

الف- در اثر بارگذاری دینامیکی ناشی از آمد و شد، فشار آب منفذی خاک اشباع و یا نزدیک به اشباع زیاد می‌شود و در نتیجه، تنش موثر (فشار تماس بین دانه‌های خاک) و تاب برشی خاک کاهش می‌یابد.

ب- با غوطه‌ور شدن خاک، تنش موثر و در نتیجه مقاومت برشی آن کم می‌شود.

پ- خاک مستعد تورم با جذب آب، ازدیاد حجم می‌یابد و سبب کاهش تاب برشی و یا تورم ناهمگن و در نهایت ترک و خرابی می‌شود.

ت- در بسترهای سیلتی و رسی، رطوبت سبب کاهش مقاومت برشی می‌شود.

ث- دانه‌های ریز خاک بستر در حالت اشباع، تحت اثر ضربه‌های ناشی از آمد و شد به داخل قشر اساس و زیراساس شسته می‌شوند و سبب کاهش پایداری و مقاومت آنها می‌شوند. در واقع این دانه‌های ریز در نقاط تماس دانه‌های درشت قرار می‌گیرند و مقاومت را کم می‌کنند.


ج- چون مقاومت قشر اساس و زیراساس در برابر عبور آب کمتر از مقاومت رویه و بستر است، آبی که به بدنه جاده نفوذ می‌کند، در داخل قشر اساس و زیراساس و در جهت شیب جاده حرکت می‌کند و در نقاط پست جمع می‌شود. فشار ایست آبی (هیدرواستاتیک) آب جمع شده سبب می‌شود که رویه غیرقابل نفوذ روسازی تحت فشار بالا بیاید و گسیخته شود.

به طور کلی در مواردی که سفره آب زیرزمینی بالا باشد یا در صورت وجود جریان آب زیرزمینی (زه آب) و یا در صورت نفوذ آب سطحی، باید اقدام مناسب برای زهکشی و جلوگیری از ورود آب به بدنه راه انجام شود. لایه‌های جسم راه اغلب به گونه‌ای زهکشی می‌شوند که آب تراوش یافته از لایه‌های زیرین (در اثر پدیده مویبگی)، به طور مستقیم در امتداد لایه‌های راه به شیروانی‌های خاکریز، جوی‌های کناری، زهکش‌های


سرپوشیده یا کانال‌های زهکش روباز هدایت گردد. آبی که از کناره‌های راه می‌آید نیز به جوی‌های کناری می‌پیوندد، اگر لایه‌های راه در زیر سطح آب زیرزمینی اجرا شده باشند، سطح آب با استفاده از زهکش‌های سرپوشیده پایین نگاه داشته می‌شود.

با توجه به ویژگی‌های مناسب لیکا برای زهکشی، از آن به عنوان مصالح پرکننده در لایه‌های زهکش یا کانال‌های هدایت آب استفاده می‌شود در کانال‌های زهکش بالاتر از عمق نفوذ یخبندان، می‌توان از لیکا به عنوان عایق حرارت استفاده کرد.


شکل‌های ۲-۴ تا ۵-۴ نمونه‌ای از اجرای زهکش با لیکا را نشان می‌دهند.




شکل ۲-۴ - کانال‌های زهکش در دو طرف راه



شکل ۳-۴ - زهکشی آب به شیروانی



شکل ۴-۴ - انتقال آب از زیر بدنه روسازی



شکل ۴-۵- انتقال جریان آب و حفاظت کانال زهکش

مثال ۳-۴: مطلوبست طرح زهکش برای راه نشان داده شده در شکل م ۳-۴ با مشخصات داده شده با استفاده از دانه لیکا در اندازه ۱۰ تا ۲۰ مم حجم آب داده شده به قشر زهکشی مطابق رابطه زیر با توجه به شبکه جریان رسم شده چنین به دست می‌آید:

$$Q = K.H.\frac{n_f}{n_e}.1$$

Q دبی بر حسب فوت مکعب در روز، K ضریب نفوذ ناپذیری بر حسب فوت در روز، H انرژی مستهلک شده در ابتدا و انتهای خطوط جریان بر حسب فوت، nf تعداد مسیرهای جریان و ne تعداد تقسیمات افت پتانسیل است.

$$Q = (0/0062)(20)\left(\frac{9}{3}\right)(1) = 0/372 \text{ ft}^3 / \text{day} / \text{ft} = 0/0345 \text{ m}^3 / \text{day} / \text{m}$$

برای جلوگیری از شسته شدن خاک بستر در قشر زهکش از صافی یا فیلتر با ویژگی زیر استفاده می‌کنیم:

$$\frac{\text{فیلتر } D_{15}}{\text{بستر } D_{85}} \leq 5$$


از سوی دیگر برای جلوگیری از شسته شدن خاک فیلتر به درون زهکش باید رابطه زیر برقرار باشد:

$$\frac{D_{15}}{D_{85}} \leq 5$$

زهکش
فیلتر

بنابراین: $D_{85} \leq \frac{10}{5} = 2/0 \text{ mm}$

$D_{85} \geq \frac{10}{5} = 2/0 \text{ mm}$



شکل م ۳-۴ - شبکه جریان مثال ۳-۴

همچنین لازم است درصد مصالح قشر صافی که از الک ۲۰۰ عبور می‌کنند، بیش از ۵ درصد باشد و منحنی دانه‌بندی خاک صافی تقریباً موازی خاک حفاظت شده باشد. بنابراین نمودار دانه‌بندی صافی مطابق نمودار ۱-۶ رسم می‌شود.

برای تعیین ظرفیت عبور آب از قشر زهکش از رابطه داری استفاده می‌شود.

$$Q = KiA$$

که Q و K همانند تعریف قبلی، i گرادیان هیدرولیکی و A سطح عمود بر جریان آب در داخل زهکش بر حسب فوت مربع است. بنابراین برای واحد طول راه داریم:

$$T \times 1 = \frac{Q}{Ki}$$


که T ضخامت زهکش بر حسب فوت است. میزان نفوذپذیری قشر زهکش براساس آزمایش‌ها و یا نمودارهای تجربی شبیه نمودار ۴-۲ به دست می‌آید. بر این اساس و با فرض گرادیان هیدرولیکی معادل با شیب عرضی جاده (۰/۰۲) داریم:

$$T = \frac{0/372}{(38000)(0/02)} = 0/0005 \text{ ft} = 1.52 \times 10^{-4} \text{ m}$$


مقدار ضخامت به دست آمده بیانگر آنست که نفوذپذیری دانه لیکای مصرفی به حدی است که با هر ضخامت کوچکی قادر است دبی وارده را منتقل کند. پس تنها با توجه به مسایل اقتصادی و امکانات اجرایی از ۱۰ س م دانه لیکا استفاده می‌کنیم، ضخامت صافی نیز معادل ۱۰ س م خواهد بود. اگر بخواهیم به جای روش فوق از تنها یک لایه از مصالح صافی استفاده کنیم، ضخامت آن براساس ضریب نفوذپذیری حاصل از نمودار ۴-۲ چنین به دست می‌آید:

$$T = \frac{0/372}{(10)(0/02)} = 1/85 \text{ ft} = 0/56 \text{ m}$$

بدیهی است ضخامت ۵۶ س م در مقایسه با حالت دو لایه، اقتصادی نیست. شکل‌های م ۴-۴ و م ۴-۵ جزئیات بهتری از روش زهکشی مثال فوق را نشان می‌دهند



نمودار م ۴-۲- ضریب نفوذپذیری برای چند دانه بندی مختلف



شکل م ۴-۴- اصول کار فیلتر یا صافی

مثال ۴-۴ مطلوبست ارتفاع صعود آب در نمونه‌ای از دانه‌های لیکا در اندازه ۱۰ تا ۲۰ م.م با مشخصات زیر:

$$e = 0/49, \quad n = \%32, \quad d_{10} = 10_{mm}, \quad v = 0/66$$

ارتفاع صعود آب h_c به روش مویینگی در یکی از دو رابطه زیر به دست می‌آید:

$$h_c = \frac{c}{ed_{10}}$$

که e ضریب تخلخل، d_{10} قطری است که ۱۰ درصد ذرات از آن عبور می‌کنند (س م) و C ضریب ثابت بین ۰/۱ تا ۰/۵ بر حسب س م مربع است.

$$h_c = 0/482 \frac{100H^{-n}}{n} \cdot v$$


که n نشانه تخلخل و v سطح مخصوص است.

پس از رابطه اول داریم:


$$h_c = \frac{c}{0/49 \times 1/0} \Rightarrow h_c = 0/20 \sim 1/0 \text{ cm}$$

و از رابطه دوم:

$$h_c = 0/482 \times \frac{100 - 32}{32} \times 0/66 = 0/68 \text{ cm}$$



قشر فیلتر و زه کشی متشکل از یک لایه



قشر فیلتر و زه کشی متشکل از دو لایه


شکل م ۴-۴- اصول کار فیلتر یا صافی

۴-۱-۳- کاهش آسیب یخ زدگی


هنگامی که درجه حرارت هوا برای مدت دو تا سه روز در زیر صفر درجه سانتی گراد باقی بماند، آب موجود در بدنه خاک یخ می زند. خاک سبب تورم و در نهایت ترک خوردن و ناهمواری روسازی می شود. مقطع راه نشان داده شده در شکل ۴-۶ چگونگی این فرآیند را نشان می دهد و لتهای یخ به موازات سطح زمین تشکیل می شوند و میزان تورم اغلب برابر با ضخامت مجموع لتهای یخ در زیر بستر و تا عمق نفوذ یخندان است. یخ زدگی زیراساس در شرایط ناهمگونی زیراساس، تغییرات شرایط محیطی و جریان آب، سبب تورم ناهمگن و ترک می شود. با ذوب شدن یخها، آب حاصل از ذوب یخ سبب کاهش ظرفیت باربری زیراساس و بدنه راه می گردد و باعث آسیب تحت اثر بار آمدو شد می شود. (نمودار ۴-۱)

افزایش حجم آب در اثر یخ زدن ۹ درصد است، پس در خاک اشباع با ضریب تخلخل (e) ۰/۷ و با عمق یخندان ۵۰ سم تورم باید حدود ۲ سم باشد. اما در عمل با تشکیل اولین بلورهای یخ در داخل حفره های خاک، چنانچه

آب کافی از راه حفره‌های زیرزمینی یا رطوبت بدنه تامین شود، آب به سمت بلور یخ جذب و حجم یخ افزایش می‌یابد، انتقال آب به روش مویبینگی انجام می‌شود و از آنجا که اغلب یخ‌زدگی در حفره‌های درشت روی می‌دهد، حفره‌های ریز برای رساندن آب به لنزهای یخ باز می‌مانند. بنابراین میزان تورم می‌تواند بسیار بیش از افزایش حجم آب باشد و در نمونه‌ای مانند مثال بالا به ۱۰ س‌م نیز برسد.



نمودار ۴-۱- نمونه تغییرات مقاومت خاک بستر در ماه‌های مختلف



شکل ۴-۶- فرآیند تشکیل لنز یخ و تورم

به طور کلی شرایط لازم برای ایجاد تورم یخندان عبارت است از:

الف- وجود خاک مستعد یخندان (نمودار ۴-۲)


ب- باقی ماندن درجه حرارت هوا در زیر صفر درجه سانتی‌گراد به مدت کافی

پ- وجود آب به صورت سفره آب زیرزمینی یا آب سطحی که بتواند درون خاک نفوذ کند.

بنابراین راه حل مقابله با این مشکل نیز باید شامل حذف یک یا چند عامل فوق باشد. در مواردی که عمق


نفوذ یخبندان کم باشد، می‌توان قشر اساس و زیراساس را به ضخامت معادل عمق نفوذ یخبندان ساخت، اما این روش در اغلب اوقات پرهزینه است. تعویض یا اصلاح خاک مستعد یخبندان تا عمق ۱/۲ و ۳/۴ اینچ نیز تا حدودی کمک می‌نماید. همچنین گاهی خاکستر بستر را تا عمق نفوذ یخبندان بر می‌دارند و سپس آن را مجدداً مخلوط و متراکم می‌کنند در این حالت اگر چه از تورم ناهمگن کاسته می‌شود، اما از بروز تورم جلوگیری نمی‌شود.

قطع مسیر نفوذ آب به روش‌های گوناگون نظیر زهکشی و کاهش مویبندی نیز راه دیگری برای مقابله با مشکل است. در این مدت برای جلوگیری از نفوذ آب سطحی، ترک‌های سطح روسازی باید هر سال تعمیر شوند و شانه‌های راه با مواد قیری اندود گردند.



نمودار ۴-۲- نمودار تشخیصی خاک مستعد تورم

کاربرد دانه‌های لیکا، راهی برای کاهش اثرات هر سه عامل فوق است. دانه‌بندی دانه‌های لیکا آن را خارج از محدوده خاک مستعد یخ‌زدن قرار می‌دهد و از سویی میزان آب انتقال یافته به روش مویبندی را حذف می‌کند و با زهکشی مناسب بدنه راه را از ورود آب محافظت می‌کند. همچنین ویژگی رسانایی حرارتی کم لیکا سبب کنترل نفوذ یخبندان در عمق می‌شود. مثال ۴-۵ راهنمای خوبی برای چگونگی کارکرد این دانه‌ها در جلوگیری از آسیب‌های ناشی از یخبندان است. همانگونه که در شکل‌های ۴-۷ و ۴-۸ دیده می‌شود، لایه‌های لیکا در بین بدنه راه قرار می‌گیرند و از یخ‌زدگی بستر راه جلوگیری می‌کنند. در شکل ۴-۸ ضخامت کناره‌های متغییر در نظر گرفته شده است تا اثرات ناشی از تورم غیریکنواخت جلوگیری شود این لایه‌ها عمل زهکشی را نیز در بدنه راه بر عهده دارند.




شکل ۴-۷- کاربرد لایه‌ای از لیکا برای جلوگیری از یخ زدگی

مثال ۴-۵- مطلوب است عمق نفوذ یخبندان برای نمونه‌های خاک و لیکای داده شده در جدول م ۴-۲

جدول م ۴-۲ مشخصات نمونه‌های خاک و لیکا

| ویژگی‌های نمونه | خاک | دانه لیکا |
|---|-----|-----------|
| وزن مخصوص خشک γ_d lb/ft ³ | ۱۰۰ | ۵۰ |
| رطوبت (%) | ۱۵ | ۳۰ |
| معیار برودت (درجه فارنهایت-روز) | ۵۰۰ | ۵۰۰ |
| زمان یخبندان (روز) | ۸۰ | ۸۰ |
| حرارت میانگین سالیانه (°F) | ۵۰ | ۵۰ |

معیار برودت تفاضل بیشینه و کمینه مقادیر تجمعی تفاضل‌های درجه حرارت روزانه از ۳۲ درجه فارنهایت، در طول یک سال است (نمودار م ۴-۳)



شکل ۴-۸- کاربرد لیکا برای تسطیح تورم ناشی از یخبندان

عمق نفوذ یخبندان (Z بر حسب ft) مطابق فرمول الدریچ (Aldrich) چنین است:

$$Z = \lambda \sqrt{\frac{48KF}{L}}$$

که λ ضریب تصحیح حاصل از نمودار م ۴-۴، F معیار برودت (درجه فارنهایت - روز)، K ضریب هدایت حرارتی و L گرمای نهان (Btu/ft^3) است.

تعریف K: ضریب رسانایی خاک، مقدار حرارتی (Btu) که از واحد سطح (ft^2) در واحد زمان (ساعت) و به ازاء گرادیان واحد دما (یک درجه فارینهایت / یک فوت) عبور می کند.

الف - محاسبه عمق نفوذ یخبندان نمونه خاک

گرمای ویژه خاک رس چنین به دست می آید.

$$C_u = \gamma_d \left(0/17 + \frac{w(c_w)}{100} \right) = 100 \left(0/17 + \frac{15 \times 1}{100} \right) = 32$$

$$C_f = \gamma_d \left(0/17 + \frac{w(c_i)}{100} \right) = 100 \left(0/17 + \frac{15 \times 0/5}{100} \right) = 24/5$$

(گرمای ویژه خاک ($Btu/b \text{ } ^\circ f$) ۰/۱۷، آب ۱/۰ و یخ ۰/۵ است.)

$$C_m = \frac{C_u + C_f}{2} = 28/25$$

$$L = 143/5 \gamma_d \frac{W}{100} = 1/435 \gamma_d = 1/435 \times 15 \times 100 = 2150$$

(گرمای نهان (btu/lb) آب ۱۴۳ است.)

$$K_u = \frac{8/5}{12} = 0/706$$

$$\Rightarrow K_m = \frac{K_u + K_f}{2} = 0/769$$

$$K_f = \frac{10}{12} = 0/843$$

(عدد ۱۲ در مخرج کسر بابت تبدیل اینچ به فوت است.)
ضریب تصحیح λ براساس مقادیر α و μ از نمودار م ۴-۴ به دست می‌آید:

$$\alpha = \frac{v_o t}{F}, \quad \mu = \frac{CF}{Lt}$$

که v_o اختلاف درجه حرارت میانگین سالیانه از $32^\circ F$ و t مدت یخبندان است.

$$\alpha = \frac{(50-32)80}{500} = 2/88$$

$$\mu = \frac{28/25 \times 500}{80 \times 2150} \quad \Rightarrow \quad \lambda = 0/69$$

$$Z = \lambda \sqrt{\frac{48KF}{L}} = 0/69 \sqrt{\frac{48 \times 0/769 \times 500}{2150}} = 2/03 \text{ ft} = 0/62 \text{ m}$$

ب- محاسبه عمق نفوذ یخبندان نمونه لیکا
گرمای ویژه لیکا:

$$C_u = \gamma_d \left(0/17 + \frac{w(c_w)}{100} \right) = 50 \left(0/17 + \frac{30 \times 1}{100} \right) = 23/5$$

$$C_f = \gamma_d \left(0/17 + \frac{w(c_i)}{100} \right) = 50 \left(0/17 + \frac{30 \times 0/5}{100} \right) = 16/0$$

$$c_m = \frac{c_u + C_f}{2} = 19/75$$


$$L = 143/5 w \gamma_d = 1/435 \times 30 \times 50 = 2150$$

$$K_m = 0/064 \text{ Btu} / \text{h} \cdot \text{ft} \cdot ^\circ \text{f}$$

$$\alpha = \frac{v_o t}{F} = 2/88$$

$$\mu = \frac{CF}{Lt} = \frac{19/75 \times 500}{80 \times 2150} = 0/057 \quad \lambda = 0/72$$

$$Z = \lambda \sqrt{\frac{48KF}{L}} = 0/72 \sqrt{\frac{48 \times 0/064 \times 500}{2150}} = 0/61 \text{ ft} = 0/185 \text{ m}$$



نمودار م ۳-۴- طرز تعیین یک نمودار نمونه یخبندان
(شاخه سر بالای منحنی مربوط به فصل سرما است.)


۲-۴- روسازی راه

۱-۲-۴- روکش آسفالتی لیکا

همانگونه که پیش از این اشاره شد، دانه های لیکا می توانند جایگزین سنگدانه های معمولی در انواع مخلوطهای قیری شوند. این مخلوط ها بسته به روش و ترکیب ساخت می توانند به عنوان اساس یا رویه آسفالتی در جاده ها و یا روکش عایق برای بام ساختمان ها به کار روند. در این بخش مهمترین ویژگی های این فرآورده ها در کاربردهای راهسازی مطرح می گردد. به طور کلی یکی از ویژگی های این فرآورده ها در کاربردهای راهسازی مطرح می گردد. به طور کلی یکی از ویژگی های قابل توجه مخلوطهای قیر لیکا وزن کم آنهاست. بنابراین در راهسازی بر خاکهای مسئله دار و هر جا که نیاز به سبک کردن بدنه راه باشد می توان از این مخلوطها استفاده نمود.

الف- رویه های آسفالتی لیکا

مخلوطهای آسفالتی برای روکش جاده ها شامل ترکیبی از لیکا، سنگدانه طبیعی، پرکننده و قیر هستند. براساس نوع کاربرد و شرایط محیطی می توان طرح های اختلاط گوناگونی را تهیه نمود. جدول ۴-۱ و نمودار ۳-۴ برخی انواع دانه بندی های قابل قبول را نشان می دهد.



نمودار م ۴-۴- مقدار ضریب تصحیح (λ) برای فرمول دریج

جدول ۴-۱ نسبت‌های نمونه طرح اختلاط آسفالت لیکا بر حسب درصد

| پ | ب | الف | مصالح |
|----|----|-----|-----------------|
| ۲۲ | - | ۳۰ | شن ۵/۱۰ م |
| ۲۵ | ۲۰ | - | شن ۷/۱۲ م |
| - | ۲۵ | ۱۵ | لیکا ۳/۸ م |
| ۲۰ | - | ۲۵ | لیکا ۱/۳ م |
| - | - | ۳۰ | لیکای شکسته |
| ۲۸ | ۵۰ | - | ماسه شکسته |
| ۵ | ۵ | - | پرکننده (سیمان) |

مقاومت فشاری مصالح پس از ۱۰ چرخه حرارتی بین ۲۰ درجه تا ۴۰ درجه به صورت زیر است:


لیکا ۱-۰ م م، $32/5 \text{ kg/cm}^2$

لیکا ۱-۴ م م، $27/4 \text{ kg/cm}^2$

لیکا ۴-۱۰ م م، $14/2 \text{ kg/cm}^2$

لیکا شکسته، $48/7 \text{ kg/cm}^2$

وزن فضایی دانه‌های لیکا در اندازه ۰ تا ۴ م م ماکسیمم برابر با، ۷۱۰ و در اندازه ۴ تا ۱۰ م م برابر، ۴۳۰ کیلوگرم بر متر مکعب به دست آمده است. نتایج آزمایش لس آنجلس برای دانه‌های طرح پ، ۲۹ درصد است که قابل مقایسه با مقدار مشابه برای نمونه‌های با سنگ‌دانه معمولی - معادل ۲۱ درصد - می‌باشد. معیارهای ارزیابی یک طرح اختلاط مناسب، اغلب شامل مقاومت مارشال بیش از ۱۰۰۰ کیلوگرم، درصد تخلخل نمونه‌های مارشال ۳ تا ۶ درصد و سختی - به صورت نسبت مقاومت بر تغییر مکان - بیش از 300 kg/mm است. جدول ۲-۴ نتایج آزمایش‌های انجام شده را برای انواع دانه‌بندی‌های الف، ب، پ با مقادیر مختلف قیر نشان می‌دهد.



نمودار ۳-۴ - دانه بندی آزمایش های نمونه های آسفالت لیکا

جدول ۴-۲ نتایج آزمایش های نمونه های آسفالت لیکا

| وزن فضایی kg/cm ^۳ | سختی kg/mm | تخلخل % | تغییر شکل مارشال mm | مقادیر مارشال kg | درصد قیر | دانه بندی |
|---------------------------------|---------------|---------|------------------------|---------------------|----------|-----------|
| ۱۰۷۸ | ۵۵۴ | ۷/۳ | ۱/۸ | ۹۹۷ | ۹ | الف |
| ۱۱۰۴ | ۵۶۹ | ۵/۱ | ۱/۹ | ۱۰۸۲ | ۱۰ | |
| ۱۱۰۳ | ۵۵۷ | ۴/۹ | ۲/۱ | ۱۱۷۰ | ۱۱ | |
| ۱۱۱۷ | ۵۳۸ | ۳/۹ | ۲/۱ | ۱۱۳۱ | ۱۲ | |
| ۱۴۵۶ | ۵۱۴ | ۷/۸ | ۲/۱ | ۱۰۷۹ | ۷ | ب |
| ۱۴۵۰ | ۴۶۲ | ۷/۰ | ۲/۳ | ۱۰۶۲ | ۷/۵ | |
| ۱۴۵۷ | ۴۰۴ | ۶/۳ | ۲/۶ | ۱۰۵۰ | ۸ | |
| ۱۴۶۷ | ۳۵۲ | ۵/۳ | ۲/۹ | ۱۰۲۰ | ۸/۵ | |
| ۱۷۰۰ | ۷۴۶ | | ۱/۳ | ۹۷۰ | ۶ | پ |
| ۱۷۱۰ | ۷۹۲ | | ۱/۳ | ۱۰۳۰ | ۶/۵ | |
| ۱۷۱۲ | ۷۳۳ | | ۱/۵ | ۱۱۰۰ | ۷ | |
| ۱۷۲۰ | ۶۹۲ | | ۱/۶ | ۹۸۰ | ۷/۵ | |

همانگونه که مشاهده می شود با هر یک از دانه بندی های فوق، به ازای درصد معینی از قیر می توان به یک طرح اختلاط مناسب دست یافت.

برای تعیین تغییر شکل آسفالت تحت بارهای آمد و شد، نمونه های ساخته شده تحت اثر یک میلیون گردش یک چرخ با فشار باد، 3 kg/cm^2 و وزن 300 kg با بسامد 75000 بار در روز قرار گرفتند. دما در طول آزمایش از 170°C به 33°C پس از 25000 دور افزایش یافت و دمای میانگین در سطح تماس بین چرخ و آسفالت 37°C اندازه گیری شد.

نتایج این آزمایش در نمودارهای ۴-۴ نشان داده شده است. مشاهده می گردد که نمونه الف تا 10000 دور، تغییر شکل قابل قبولی داشته است. این نمونه به دلیل مقدار زیادی دانه گرد گوشه، سخت تحت پیش تراکم قرار گرفته است. نمونه ب نیز به دلیل وجود مقدار زیادی دانه شکسته نسبت به دانه های گرد گوشه، مقاومت بهتری در برابر بارهای آمد و شد دارد. نتایج ارائه شده قابل مقایسه با نمونه آسفالت معمولی است. قابل ذکر است که روان شدن قیر در لبه های جعبه آزمایش به دلیل نرمی قیر مصرفی است و ارتباطی با نوع سنگ دانه ها ندارد.


آزمایش دیگر انجام شده اندازه گیری ضریب اصطکاک با دستگاه آونگی شکل ۴-۹ است. این آزمایش در حین آزمایش شبیه سازی بار آمد و شد فوق انجام شده است و نتایج آن در جدول ۴-۳ آمده است. در انتهای آزمایش فوق، مقادیر وزن فضایی نمونه ها مجدداً اندازه گیری شد. ارقام قبل و بعد آزمایش در جدول ۴-۴ مقایسه شده اند. همچنین جدول ۴-۵ مسافت ترمز را در شرایط جاده مرطوب برای آسفالت های با و بدون دانه لیکا مقایسه می کند. برتری آسفالت لیکا در این جدول بسیار قابل توجه است.

جدول ۳-۴ مقادیر نشانه اصطکاک نمونه‌های آسفالت لیکا و معمولی

| تعداد تکرار بار | نمونه الف | نمونه ب | نمونه آسفالت معمولی |
|-----------------|-----------|---------|---------------------|
| ۰ | ۶۴ | ۷۰ | ۷۱ |
| ۱۰۰۰۰ | ۶۵ | ۷۳ | ۷۲ |
| ۵۰۰۰۰ | ۶۸ | ۶۸ | ۷۳ |
| ۱۰۰۰۰۰ | ۶۸ | ۷۰ | ۷۰ |
| ۳۰۰۰۰۰ | ۷۰ | ۷۲ | ۵۷ |
| ۵۰۰۰۰۰ | ۶۸ | ۶۳ | ۵۴ |
| ۷۰۰۰۰۰ | ۷۰ | ۶۵ | |
| ۹۰۰۰۰۰ | ۷۱ | ۶۷ | |
| ۱۰۰۰۰۰۰ | ۷۳ | ۶۷ | |

جدول ۴-۴ مقایسه وزن فضایی نمونه‌های آسفالت




| نمونه | قبل از آزمایش، kg / m^3 | پس از آزمایش، kg / m^3 |
|---------------|---------------------------|--------------------------|
| الف | ۱۰۵۰ | ۱۲۸۰ |
| ب | ۱۲۹۰ | ۱۴۰۰ |
| آسفالت معمولی | ۲۳۵۰ | ۲۴۱۰ |



شکل ۴-۹- دستگاه آونگی اندازه گیری ضریب اصطکاک

جدول ۴-۵- مقایسه مسافت ترمز آسفالت با و بدون لیکا

| سرعت km/h | نمونه آسفالت لیکا (متر) | نمونه آسفالت معمولی (متر) |
|-----------|-------------------------|---------------------------|
| ۵۰ | ۱۲/۴۵ | ۱۴/۹۵ |
| ۸۰ | ۳۴/۷۶ | ۴۵/۸۶ |



نمودار ۴-۴ - نتایج آزمایش تغییر شکل آسفالت

ب- رویه‌های بازیافتی با آسفالت لیکا

دانه‌های لیکا می‌توانند در طرح‌های بازیافت آسفالت نیز به کار روند. در روش متداول برای این کاربرد ابتدا حدود ۴ سم از لایه آسفالت قدیمی با یک دستگاه خراشنده برداشته شده و برای استفاده به عنوان سنگ دانه در کارهای دیگر به یک کارخانه آسفالت منتقل می‌شود. سپس یک لایه دیگر در حدود ۱۰ سم از آسفالت با دستگاه خراشنده عمیق‌تری برداشته می‌شود و مقادیر مشخص شده‌ای از سنگ دانه جدید با اندازه معین، براساس نمودار دانه‌بندی که در محل با توجه به دانه‌بندی موجود آسفالت قدیمی تهیه می‌شود- به آن اضافه می‌گردد. مخلوط حاصل در طول راه و در فواصل معین توده می‌شود. سپس دانه‌های لیکا به صورت یکنواخت با مقدار و دانه‌بندی مشخص در طول راه پخش می‌شوند. در آخرین بخش از کار، یک دستگاه ویژه مخلوط کن مصالح توده شده را به درون می‌برد و آن را با قیر داغ مخلوط و روی راه پخش می‌کند. تراکم لایه‌های اجرا شده مطابق روشهای معمول انجام می‌شود. مقدار لیکا در این روش بین ۱۰ تا ۲۰ درصد وزن کل مخلوط است. دانه‌های لیکا- اغلب در اندازه متوسط بین ۲ تا ۴ م م و ۴ تا ۱۰ م م هستند.

کاربرد دانه‌های لیکا سبب کاهش لرزش (حدود ۴ دسی دبل) و چسبندگی بهتر در سطح تماس راه و چرخ، بدون افت در دراز مدت می‌گردد. این کاربردی با توجه به مقدار کم مصرف دانه‌های لیکا برابر با ۷۰ تا ۱۲۰ لیتر بر مترمربع در هر سانتی‌متر ضخامت (حدود ۳۸۰ لیتر بر مترمربع ضخامت‌های معمول) اثر چندانی بر افزایش هزینه‌ها نخواهد داشت.


پ- اساس آسفالتی لیکا

همانگونه که پیش از این اشاره گردید، کاربرد دانه‌های لیکا نقش مهمی در کنترل نشست راه در بسترهای سست دارد. روش کار برای استفاده از لیکا در زیراساس قبلاً به خوبی شرح داده شد. در این بخش روش دیگری برای کاربرد لیکا در اساس آسفالتی مطرح می‌شود. این روش نیاز به هرگونه اصلاح در بستر را حذف می‌نماید یا کاهش می‌دهد در واقع وزن کم اساس ساخته شده با لیکا سبب افزایش ایمنی بستر در برابر نشست می‌گردد. شکل ۴-۱۰ مقطعی از یک روسازی با اساس آسفالتی لیکا را نشان می‌دهد. یک نمونه طرح اختلاط نیز در جدول ۶-۶ ارائه شده است. وزن فضایی این نمونه حدود 1220 kg/m^3 است. نتایج آزمایش شکافتگی نمونه استوانه‌ای مقاومت این آسفالت بین 5 kg/cm^2 تا 6 kg/cm^2 به دست می‌دهد.

جدول ۴-۶ طرح اختلاط نمونه براساس آسفالتی لیکا

| درصد وزنی | مصالح |
|-----------|-----------------------|
| ۱۱/۰ | قیر ۱۸۰ |
| ۴۴/۵ | سنگدانه شکسته ۰-۴ م م |
| ۱۴/۸ | دانه لیکا ۴-۱۰ م م |
| ۲۹/۷ | دانه لیکا ۱۰-۲۰ م م |

کاربرد شبکه های ساخته شده از مصالح پولی استر (ژئونت) به حفظ مقاومت جسم راه کمک می کند وزن این شبکه ها حدوداً 260 gr/m^2 است.



شکل ۴-۱۰- نمونه مقطع روسازی با اساس آسفالتی لیکا

۴-۲-۲- تجهیزات ایمنی

یکی از مسایل مطرح در زمینه ایمنی جاده، خطر برخورد با عناصر سخت نظیر پایه های پل ها، نرده ها و پیش آمدگی ها است. راه حل این مسئله نصب تجهیزاتی در جلوی این موانع برای جذب ضربه وسیله نقلیه است تا اثر برخورد این وسایل را در یک حد ایمنی قابل قبول کاهش دهد. موضوع قابل توجه در این زمینه، صرفه اقتصادی سیستم در مراحل ساخت، نصب و بازسازی پس از برخورد است. بنابراین در ساخت این ابزارها باید از مصالح استفاده کرد که ارزان قیمت باشند، سریع و آسان ساخته و نصب شوند و نیاز دائمی به نگهداری نداشته

باشند. قابل ذکر است که سهولت بازسازی نیز باعث افزایش سرعت عملیات پس از سانحه می‌شود و بنابراین از اغتشاشی که به دلیل حضور گروه ترمیم در جاده روی می‌دهد، می‌کاهد.


روش پیشنهادی برای جاده‌ها کاربرد قطعات ساخته شده از دانه‌های سبک لیکا است. تجهیزات ضربه‌گیر شامل سه قطعه مکعب شکل با یک سطح نیم دایره‌ای در یک سمت آن است. ارتفاع هر قطعه ۱۰۰ س م و قاعده آن ۱۲۰ در ۱۲۰ س م است.

مکعب‌ها از دانه‌های سبک لیکا با مقدار کمی ملات سیمان ساخته شده‌اند. این مصالح به نحوی در یک پاکت ریخته شده‌اند که مکان جابجایی و حرکت داشته باشند. در حین ریختن، تعدادی استوانه توخالی قائم تشکیل می‌شود که قطر آن ۱۶ س م است. تعداد این استوانه‌ها بسته به محل نصب چراغ ۲۵ در ۷۰ س م مستطیل در لبه داخلی کناره‌ها تغییر می‌کند. قطعه جلویی ۱۰ حفره دارد و حجم کل آن $1/28$ متر مکعب است. یک چراغ در سطح کناری آن در ادامه مکعب‌ها نصب می‌شود دو قطعه میانی دارای ۸ حفره و دو چراغ با حجم $1/44$ متر مکعب است و قطعه مکعبی آخر دارای ۱۲ حفره، یک چراغ و حجم یک $1/33$ متر مکعب است.


این عناصر با یک پوشش ویژه روکش می‌شود که آنها را از دور قابل مشاهده می‌کند. سیستم به سادگی روی زمین قرار می‌گیرد. فاصله قطعات ۲۵ س م است. این قطعات با یک کابل با قطر ۱۶ م م که به دو صفحه مهاری فلزی بسته شده است به هم متصل می‌شوند. یک مهار با چسب شیمیایی به کناره داخلی مانع و دیگری به زیر بتن روسازی جاده بسته می‌شود.

آزمایش‌های انجام شده برای ایجاد برخورد مستقیم با این تجهیزات، براساس ویژگی‌های جدول ۶-۷ نشان داد که این روش نقش موثری در کاهش آسیب به خودرو داشته است.


ضربه در امتداد مستقیم وارد گردید و باعث شده تا قطعات سبک در امتداد طولی جابجا شوند همچنین وجود مهار فولادی سبب گردید تا تجهیزات در اثر ضربه خودرو بلند نشوند چگونگی جابجایی قطعات در شکل ۴-۱۳ نشان داده شده است. همچنین ضربه خودرو سبب شسکت اتصال ضعیف بین ملات سیمان و دانه‌های لیکا گردید، در حالی که تنها آسیب ناچیزی به خودرو وارد شد.



مقطع افقی قطعات ساخته شده





شکل ۴-۱۱- تجهیزات ضربه گیر برای جاده‌ها



مهار به رفور

نمای جانبی



شکل ۴-۱۳- آزمایش تجهیزات ضربه گیر، نوامبر ۱۹۸۹

جدول ۴-۶- ویژگی‌های آزمایش ضربه

| | |
|-------------------------|----------------------|
| زاویه برخورد | صفر درجه |
| نوع ضربه گیر | دانه سبک لیکا |
| خودرو | Alfetta ۱/۸ |
| وزن خودرو | ۱/۳۹ تن |
| ارتفاع مرکز گرانج خودرو | ۰/۵۲ متر |
| سرعت خودرو | ۸۷/۲ کیلومتر در ساعت |

علاوه بر تجهیزات ضربه گیر فوق، توده‌های محافظ و رفوژ کنار یا وسط راه و راه‌آهن نیز می‌توانند با بتن سبک لیکا ساخته شوند. کاربرد فولاد در این حفاظها اغلب پرهزینه است و نیاز به نگهداری و نیز ترمیم آسیب‌های ناشی از خوردگی دارد. استفاده از بتن سنگین نیز به دلیل سختی بالا، سبب آسیب شدید خودروها در برخورد با آن می‌شود. بتن دانه سبک لیکا به ویژه با عیار سیمان ناچیز، دارای مدول کشسان پایینی است که می‌تواند به خوبی انرژی حاصل از ضربه‌ها را بدون وارد آوردن خسارت به خودروها جذب نماید. برای ایجاد تخلخل کافی در این نوع بتن، اغلب از ترکیب دانه‌های لیکا با بیش از ۵۰ درصد درشت دانه استفاده می‌شود.

۴-۳- المان های حائل

۴-۳-۱- خاکریزی پشت المان‌های حایل

وزن کم دانه‌های لیکا سبب برتری قابل ملاحظه این مصالح برای پر کردن فضاهای خالی در ابنیه ژئوتکنیکی می‌شود. در بسیاری از موارد جهت جلوگیری از رانش و لغزش زمین در ابنیه فنی مانند پل‌ها، تونل‌ها، ساختمان‌های پایین‌تر از تراز زمین و بندرسازی‌ها از المان‌های حایل استفاده می‌شود. فضای پشت این المان‌ها اغلب با مصالح دانه‌بندی پر و متراکم می‌شود. این مصالح باید دارای ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی مناسبی نظیر قابلیت زهکشی و زاویه اصطکاک داخلی مناسب باشند. وزن چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی مصالح نقش اساسی در طرح المان‌های حایل دارند. جدول ۴-۷ ویژگی‌های دانه لیکا و برخی مصالح متداول را نشان دهد. همان گونه که مشاهده می‌گردد دانه‌های لیکا همانند سنگدانه‌های طبیعی نظیر شن و ماسه، فاقد چسبندگی هستند، اما زاویه اصطکاک داخلی این دانه‌ها در حد بسیار خوبی است. در مقایسه با سنگدانه‌های شنی، به عنوان متداولترین مصالح برای خاکریزی پشت المان‌های حایل - می‌توان دریافت که دانه‌های لیکا دارای اصطکاک داخلی بالاتر ولی وزن فضایی معادل ۲۰٪ شن می‌باشند، از سوی دیگر قابلیت زهکشی این دانه‌ها نیز مطابق آنچه که در بخش ۴-۱-۲ بررسی گردید، بسیار مطلوب است.

جدول ۴-۷- ویژگی‌های اساسی مصالح برای کاربردهای ژئوتکنیکی

| مصالح | وزن فضایی (KN/m ^۳) | زوایه اصطحکاک داخلی φ (درجه) | مقاومت برشی زهکشی شده c(Kpa) |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| شن | ۲۰/۰۰ | ۳۰/۰ | ۰/۰ |
| رس | ۱۷/۰۰ | ۰/۰ | ۶/۰ |
| لای | ۱۹/۰۰ | ۲۰/۰ | ۵/۰ |
| یخرفت | ۲۱/۰۰ | ۳۵/۰ | ۰/۰ |
| لیکا | ۵/۰۰ | ۳۵/۰ | ۰/۰ |


یک نکته قابل توجه آن است که در برخی المان‌های حایل نظیر دیوارهای طره‌ای، وزن مصالح روی پاشنه دیوار در افزایش نیروی مقاوم در برابر رانش، نیز همانند نیروی رانش موثر است. بنابراین اثر کاربرد دانه لیکا در این موارد به زهکشی و زوایه اصطحکاک داخلی مطلوب محدود می‌گردد. اما در مورد سپرها که نیروی مقاوم براساس مقاومت مقطع سپر تعیین می‌شود، وزن کم دانه‌های لیکا نیز به برتری آن افزوده می‌گردد در صورت وجود بارهای بارهای ناشی از آمد و شد یا نیاز به ایجاد هرگونه سطح مقاوم، می‌توان از روسازی‌های متداول در بخش‌های بالای خاکریز استفاده کرد. شکل‌های ۴-۱۴ و ۴-۱۵ نمونه‌هایی از انواع کاربردهای لیکا را نشان می‌دهند.

مثال ۴-۶- مطلوب‌بست آنالیز مقایسه ای سپر نشان داده شده در شکل م ۴-۶ برای دو حالت استفاده از ماسه و لیکا

مشخصات طرح نمونه در شکل م ۴-۶ ارایه شده است روش حل برای هر دو حالت به شرح زیر است:

الف- حالت متداول

نمودار توزیع تنش به صورت شکل م ۴-۷ رسم شده است بخش هاشور خورده برآیند مقادیر تنش را نشان می‌دهد. ابتدا عمق سپر کوبی را تعیین می‌کنیم.



شکل ۴-۱۴- نمونه‌های اجرای خاکریزی با لیکا

فشارهای متحرک به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

$$K_A = \frac{1 - \sin 30}{1 + \sin 30} = 0/33$$

$$P_a = \gamma(H - H_w)K_A = 2/0(3/5 - 2/5)(0/333) = 0/666$$

$$P_{a1} = [\gamma(H - H_w) + (\gamma - \gamma_w)H_w]K_A \\ = [2/0(3/5 - 2/5) + (2/0 - 1/0)(2/5)](0/333) = 1/5$$

$$P_{a2} = [\gamma(H + D) - (H_w + D)\gamma_w]K_A \\ = [2/0(3/5 + D) - (1/0 + D)(1/0)](0/333) = 2/0 + 0/333D$$

$$P_{a3} = (\gamma - \gamma_w)DK_A = (2/0 - 1/0)D(0/333) = 0/333D$$

فشارهای مقاوم به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

$$K_p = \frac{1}{K_A} = 3/0$$

با احتساب ضریب اطمینان ۱/۵ فرض می‌کنیم:

$$K_{pm} = \frac{3/0}{1/5} = 2/0$$

$$P_{p1} = (\gamma - \gamma_w)DK_{pm} = (2/0 - 1/0)D(2/0) = 2D$$

$$P_{p2} = [\gamma(H - H_w) + (\gamma - \gamma_w)(H_w + D)]K_{pm} \\ = [2/0(3/5 - 2/5) + (2/0 - 1/0)(2/5 + D)](2/0) = 9/0 + (2/0)D$$

محل صفر شدن تنش از تعادل نیروها به دست می‌آید:

$$\sum F = 0 \Rightarrow S_{FBC} - S_{ABCE} - S_{FGI} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}P_{p1}D - \left[\frac{1}{2}P_{ao}(H - H_w) + P_{ao}(H_w + D) + \frac{1}{2}(P_{a2} - P_{ao})(H_w + D) \right] - \frac{1}{2}Z(P_{p1} - P_{p2} - P_{a3}) = 0$$

$$\Rightarrow Z = \frac{DP_{p1} - (H + D)P_{ao} - (H_w + D)P_{a2}}{(P_{p1} - P_{p2}) - (P_{a2} + P_{a3})}$$

$$Z = \frac{D(2D) - (3/5 + D)(0/666) - (2/5 + D)(2 + 0/333D)}{(2D + 9 + 2D) - (2 + 0/333D + 0/333D)} \Rightarrow$$

$$Z = \frac{1/666D^2 - 3/5D - 7/333}{3/333D + 7/0}$$

$$\begin{aligned} \sum M_E \geq 0 \quad \sum M_{FBC} - \sum M_{ABCE} - \sum M_{FGI} &= 0 \\ \Rightarrow \frac{1}{2} P_{p1} D \left(\frac{D}{3}\right) - \frac{1}{2} (P_{ao}) - (H - H_w) \left(D + H_w + \frac{H - H_w}{2}\right) - P_{ao} \frac{(H_w + D)^2}{2} \\ - \frac{1}{2} \frac{(H_w + D)^2}{3} (P_{a2} - P_{ao}) - \frac{1}{2} \frac{Z^2}{3} [(P_{a1} - P_{a2}) + (P_{a2} - P_{a3})] &= 0 \\ \Rightarrow \sum M &= \frac{1}{6} [P_{p1} D^2 - P_{ao} (H - H_w) (3D + 2H_w + H) \\ - (P_{a2} + 2P_{ao}) (P + H_w)^2 - (P_{p1} - P_{a2} + P_{p2} - P_{a3}) Z^2] \\ \Rightarrow \sum M &= \frac{1}{6} [2D^3 - 0/666(1/0)(3D + 2 \times 2/5 + 3/5) - [2 + 0/333D + 2 \times 0/666] \\ (D + 2/5)^2 - (2D - 2 - 0/333D + 9 + 2D - 0/333D) Z^2] \\ \Rightarrow \sum M &= \frac{1}{6} [2D^3 - 0/666(3D + 8/5) - [3/333 + 0/333D] (d + 2/5)^2 - 3/333(D + Z) Z^2] \\ \text{try } D = 5m \Rightarrow Z = 0/70 \Rightarrow \sum M &= -9/79 \\ \text{try } D = 6m \Rightarrow Z = 1/17 \Rightarrow \sum M &= -1/3 \\ \text{try } D = 6/5m \Rightarrow Z = 1/41 \Rightarrow \sum M &= 4/7 \Rightarrow L = 6/5 + 3/5 = 10/0m \end{aligned}$$

ب- کاربرد لیکا

براساس نمودار توزیع تنش و روابط ارائه شده در بخش الف داریم:

$$\begin{aligned} K_{A(L)} &= \frac{1 - \sin 35}{1 + \sin 35} = 0/27, \quad K_{A(S)} = 0/333 \\ P_{ao} &= 2(1/0)(0/333) = 0/666 \\ P_{a1} &= 0/666 + (-0/5)(0/27)(2/5) + 0/3285 \\ P_{a2} &= 0/3285 + (2 - 1)D(0/333) = 0/3285 + 0/333D \\ P_{a3} &= (2 - 1)D(0/333) = 0/333D \\ K_{p(L)} &= \frac{1}{K_{A(L)}} = 3/70, \quad K_{p(S)} = 3/0 \Rightarrow K_{pm(S)} = 2/0, \quad K_{pm(L)} = 2/47 \\ P_{p1} &= 2D \\ P_{p2} &= 2(3/5 - 2/5)(2/0) + (0/5 - 1/0)(2/5)(2/47) + (2 - 1)(D)(20) = 0/91 + 2D \end{aligned}$$

$$\Rightarrow Z = \frac{DP_{p1} - (H + D)P_{a0} - (H_w + D)P_{a2}}{(P_{a1} + P_{a2}) - (P_{a2} + P_{a3})}$$

$$\Rightarrow Z = \frac{D \times 2D - (3/5 + D)(0/666) - (2/5 + D)(0/3285 + 0/333D)}{(2D + 0/91 + 2D) - (0/3285 + 0/333D + 0/333D)}$$


$$\Rightarrow Z = \frac{1/666D^2 - 1/827D - 315}{3/333D - 0/582}$$

$$\Rightarrow \sum M = \frac{1}{6} [2D^3 - 0/666(1/0)(3D + 8/5) - (1/66 + 0/333D)(D + 2/5)^2 - (3/333D + 0/582)Z^2]$$


$$D = 5m \Rightarrow Z = 1/82 \Rightarrow \sum M = -1/64$$

$$D = 5/5m \Rightarrow Z = 2/10 \Rightarrow \sum M = 1/54 \Rightarrow L = 5/5 + 3/5 = 9/0m$$

ملاحظه می‌گردد که با کاربرد لیکا، عمق نفوذ سپر تا ۱۵ درصد کاهش می‌یابد بدیهی است مقادیر لنگر طراحی مقطع نیز در این حالت کاهش خواهد یافت.



شکل م ۴-۶- جزئیات سپر مثال ۴-۶




شکل م ۴-۷- توزیع تنش در حالت الف


مثال ۷-۴: نتایج تحلیل دقیق تر یک سپر برای محاسبه مقادیر تغییر مکان‌ها و لنگرهای سپر شکل م ۴-۸ در جدول م ۳-۴ و نمودارهای م ۴-۵ و م ۴-۶ آمده است. بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که با کاربرد لیکا نزدیک به ۳۰٪ صرفه‌جویی ایجاد می‌شود.

جدول م ۳-۴ - مقایسه نتایج آنالیز سپر مثال ۷-۴


| ویژگی‌ها | حالت متداول با شن | حالت کاربرد لیکا | درصد کاهش به ازای کاربرد لیکا |
|------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| طول سپر m | ۹/۲ | ۸/۲ | -۱۱ |
| نیروهای افقی | ۲۸۷/۷ | ۱۹۲/۲ | -۳۳ |
| بیشینه لنگر خمشی KNm/m | ۱۴۹/۱ | ۹۳/۸ | -۳۷ |
| بیشینه جا به جایی mm | ۱۹/۳ | ۳۲/۶ | +۶۹ |



شکل م ۴-۸ - مقطع سپر حایل مثال ۷-۴




نمودار م ۴-۵- نتایج آنالیز در حالت متداول



نمودار م ۴-۷- نتایج آنالیز در حالت کاربرد لیکا

۴-۳-۲- خاک مسلح

در دهه‌های اخیر، برای مهار کردن رانش در ابنیه‌ی ژئوتکنیکی، سامانه خاک مسلح بسیار متداول شده است. در این روش از زوایه اصطکاک خاک برای مهار کردن تسمه‌های نگهدارنده قطعات حایل استفاده می‌شود برای اجرای این روش پس از هر لایه خاکریزی و تراکم، تعداد طراحی شده‌ای از تسمه‌های فولادی-مقاوم شده یا طرح شده برای شرایط خوردگی در دراز مدت- روی بستر فراهم شده قرار می‌گیرند. انتهای این تسمه‌ها در محل دیوار نگهدارنده به قطعات پیش ساخته بتنی یا فلزی متصل می‌شود، به گونه‌ای که این قطعات به خوبی روی هم سوار شوند و یک دیوار یکپارچه را تشکیل دهند. این عملیات تا رسیدن به ارتفاع مورد نظر ادامه می‌یابد نیروی حاصل از رانش خاک که به قطعات بتنی وارد می‌شود با نیروی مقاوم ناشی از اصطکاک خاک و تسمه‌ها در طول آن‌ها جبران می‌شود.



قطعات بتنی پیش ساخته

شکل ۴-۱۸- روش کلی اجرای خاک مسلح

ضخامت لایه‌های خاکریزی معمولاً ۳۷/۵ س م و فاصله بین دو لایه از تسمه‌ها ۷۵ س م است. هر لایه از خاکریزی با ۴ تا ۵ نوبت غلتک لرزه‌ای با فشار 6 kg/cm^2 تا 15 kg/cm^2 یا ۸ نوبت غلتک لاستیکی با وزن چرخ ۴ تا ۵ تن با رطوبت مناسب متراکم می‌گردد.

خاک مصرفی در این روش باید دارای زاویه اصطکاک داخلی بزرگ‌تر از ۲۵ درجه باشد و میزان ریز دانه کوچک‌تر از ۱۵ میکرون کمتر از ۲۰ درصد باشد تا ضمن ایجاد نیروی مقاوم، قابل پخش و کوبیدن باشد. همچنین این مصالح باید از نظر مواد خورنده و PH کنترل شوند. PH مصالح باید بین ۵ و ۱۰ و تمرکز یون‌های کلر و سولفات در خاک به ترتیب کمتر از ۲۰۰ و ۱۰۰۰ میلی‌گرم در کیلوگرم باشد. با توجه به مسایل فوق دانه‌ها لیکا به دلیل وزن کم، ضریب اصطکاک داخلی بالا و پایداری شیمیایی می‌توانند از طرح‌های خاکم مسلح به کار روند. برای این منظور از دانه‌های ۴ تا ۲۵ م لیکا استفاده می‌شود در یک طرح پیشنهادی در هر متر لیکا ۲۰ س م ماسه اجرا شده است که با پارچه گونه‌ها (ژئوتکستایل‌ها) از آن جدا می‌شود. وزن فضایی میانگین چنین خاکریزی حدود 750 kg/m^3 خواهد بود برتری‌های کاربرد لیکا نسبت به روش‌های متداول را می‌توان با روش‌هایی نظیر آنچه که پیش از این برای سپرها گفته شد، نشان داد.

۵- منابع و مراجع

- ۱- انجمن سیمان پرتلند، طرح و کنترل مخلوط‌های بتن، ترجمه طسوجی - محمد ابراهیم، انتشارات کلینی، تهران، ۱۳۷۴.
- ۲- انستیتو مصالح ساختمانی دانشکده فنی دانشگاه تهران، سبکدانه سازه ای، بولتن شماره ۲ و ۱، تهران ۱۳۸۶، ۱۳۸۷
- ۳- ساتیش چاندر، بتن سبکدانه، دانش، فناوری و کاربردها، ترجمه دکتر محمد شکرچی زاده، دکتر آرزو امدادی، دکتر نیکلاس علی لیبره، انتشارات دانشگاه تهران ۱۳۸۷
- ۴- بهینا- کامبیز، طباطبایی- امیرمحمد، « مکانیک خاک- ج ۲، مهندس پی»، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۶۸.
- ۵- تابش - حسن، مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی - نشریه شماره ۵۵ فصل ۲، سازمان برنامه و بودجه، تهران، ۱۳۷۳.
- ۶- تاییدی- کامبیز، لیکا بتن - بتن سبک با استفاده از پوکه صنعتی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ۱۳۶۹.
- ۷- دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، مقررات ملی ساختمانی ایران مبحث ۵- فرآورده‌های ساختمانی، وزارت مسکن و شهرسازی، تهران، ۱۳۸۲.
- ۸- دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، مقررات ملی ساختمانی ایران مبحث ۶، بارهای وارد بر ساختمان، تهران، ۱۳۸۷
- ۹- دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان، مقررات ملی ساختمانی ایران مبحث ۹- طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه تهران، ۱۳۸۶
- ۱۰- دفتر منطقه‌ای یونسکو برای آموزش در آسیا، طراحی برای مقابله با آتش سوزی در مدارس، ترجمه قائم- گیسو، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ۱۳۶۹.
- ۱۱- حسنی - ابوالفضل، محمدی تهرانی- فریبرز، تهرانی زاده- محسن، سیستم پی لغزشی برای محافظت ساختمان‌های کوچک در برابر زلزله، مرکز تحقیقات و ساختمان مسکن، تهران، ۱۳۷۵.
- ۱۲- حسینی - مازیار، پیشگیری و محافظت ساختمان‌ها در برابر حریق، مجله عمران و شریف، ش ۱۴، ۱۳۷۳.
- ۱۳- خالو- علیرضا، رابطه مقاومت با وزن بتن سبک ساخته شده از لیکا، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، تهران، ۱۳۷۶.
- ۱۴- علمی - مهدی، «روسازی راه»، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۶۸.
- ۱۵- فامیلی - هرمز، پروژه تحقیقاتی بتن دانه سبک، جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ۱۳۶۶.
- ۱۶- محمدی تهرانی- فریبرز، سیستم پی لرزش برای ایزوله کردن ساختمانهای کوچک آجری و روستایی مسلح نشده، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پلی تکنیک تهران، ۱۳۷۲.

- ۱۷- محمدی تهرانی- فریبرز، طرح پژوهشی ارزیابی فنی و اقتصادی کاربردهای لیکا در ساختمان، شرکت لیکا، ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵.
- ۱۸- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، «پیش نویس آیین نامه صدا بندی در ساختمان ها»، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، تهران، ۱۳۷۰.
- ۱۹- مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۸۴-۲۸۰۰ ایران) تهران، ۱۳۸۴.
- ۲۰- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، بلوک های سیمانی، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تهران.
- ۲۱- نویل-آ-م، «بتن شناسی (خواص بتن)»، ترجمه فامیلی- هرمز، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ۱۳۶۹.
- ۲۲- نویل-آ-م، «تکنولوژی بتن»، ترجمه رمضانپور - علی اکبر و شاه نظری- محمدرضا، انتشارات پرهام، تهران، ۱۳۷۴.
- ۲۳- American Concrete Institute, Committee 313, «ACI Practice manual», 1979-213R. «۷۹-۲۱۳R».
- ۲۴- Camera FL, «Leca Light Weight Concrete End Treatment», National Research Council- Transportation Research Board, Annual Meeting 1990.
- ۲۵- Debernardo P.G., Marro p., « Leca block system AZ as load bearing Masonry for Seismic Areas», Leca International, No 1291, 1983.
- ۲۶- Ekland Lars «Mechanized Leca Block Laying». Leca International, Go teborg, 1988.
- ۲۷- Gysling H., «Leca Bitum Bound- In Two Project», Leca International No U 86,04, Switzerland, 1986.
- ۲۸- Hintikka Martti, «Leca-Bitumen-Geonet-Solution for Road Construction», Leca International, 1989.
- ۲۹- Kamperud John, «Leca in soil, Why, Where and how», Leca international No U 86,11, Copenhagen, 1986.
- ۳۰- Karkainen Mika, «Leca-Backfilling against The Sheet pile Wall», Leca International U 89,01, 1982.
- ۳۱- Kaschner Johannes R., «Development in the sector of ligh weight Masonry Mortar in The German Federal Republic», Leca International No

- .1978.Copenhagen, Oct 9-9
Maonsen Arnc »Measurements of Radioactive Radiation from Leca -32
.1981 .Hamburg, Oct ,1993 .and other Materials», Leca International No
Mits D.De Seartele L, «Light Fillings and Foundations», Leca -33
.1982 ,Copenhagen ,1993 International
,9-4 pinchetti L.» Values of LECA Products», Leca International No -34
.1978 .Copenhagen, Oct
Pinchetti Li., Construction and Data Measurement of a Leca Embedment -35
Copenhagen, ,9-13.on a High Compressible Soil», Leca International, U
.1990 Sep
Pinchetti L., «The Use of Leca as Substratum between Concrete Guard -36
.1989 Bruxelles, Oct 29-30.Rails», Leca International, U
Pinchetti L., «The Use of Leca for Recycled Surface Layers on Italian -37
89 Bruxelles, Oct 29-30.Freeways», Leca International, U
Pinchetti L. «The Influence of the Leca Grading on the Thermal -38
.1981 ,1981 Conductivity of Leca Block Concrete», Leca International No
Bitum Leca: Development of a New product», Leca International No -39
.1984 ,1990
,1986 Lambdas Dependence on the Grading», Leca International No -40
.1981
Leca as aggregate for Road sheeting: Why to use it after test results», -41
.1984 ,1991 Leca international No
Copenhagen, 9-14 .Leca Product survey», Leca International, No. M. U -42
.1990 Sep